

09/530599

PCT/JP99/04874

日本国特許庁 08.09.99

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

REC'D 27 SEP 1999

WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1999年 3月 3日

出願番号

Application Number:

平成11年特許願第055792号

出願人

Applicant(s):

三菱化学株式会社


**PRIORITY  
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

1999年 6月29日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

伴佐山 建



出証番号 出証特平11-3046048

【書類名】 特許願

【整理番号】 J03251

【提出日】 平成11年 3月 3日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G11B 7/24

【発明の名称】 光学的情報記録用媒体及び光記録方法

【請求項の数】 42

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 1 0 0 0 番地 三菱化学  
株式会社横浜総合研究所内

【氏名】 水野 裕宣

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 1 0 0 0 番地 三菱化学  
株式会社横浜総合研究所内

【氏名】 大野 孝志

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 1 0 0 0 番地 三菱化学  
株式会社横浜総合研究所内

【氏名】 堀江 通和

【特許出願人】

【識別番号】 000005968

【氏名又は名称】 三菱化学株式会社

【代表者】 三浦 昭

【代理人】

【識別番号】 100103997

【弁理士】

【氏名又は名称】 長谷川 暁司

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成10年特許願第254877号

【出願日】 平成10年 9月 9日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 035035

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9702254

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学的情報記録用媒体及び光記録方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に記録トラックピッチ0.8  $\mu\text{m}$ 未満の光ビーム案内用の溝を設け、

記録-再生用光ビームの入射方向から順に、

膜厚が50 nm以上の第1保護層、

膜厚が10 nm以上25 nm以下で、GeSbTe 3元状態図において ( $\text{Sb}_{0.7}\text{Te}_{0.3}$ ) とGeを結ぶ直線A、( $\text{Ge}_{0.03}\text{Sb}_{0.68}\text{Te}_{0.29}$ ) と( $\text{Sb}_{0.9}\text{Ge}_{0.1}$ ) を結ぶ直線B、Geの含有量が10原子%で一定となる直線C、さらに ( $\text{Sb}_{0.8}\text{Te}_{0.2}$ ) とGeを結ぶ直線Dの4本の直線で囲まれた(境界上を含まない)組成のGe-Sb-Te比を有するGeSbTe合金薄膜からなる相変化型記録層、

膜厚が5 nm以上30 nm未満の第2保護層、及び

膜厚が40 nm以上300 nm未満で体積抵抗率が20以上150  $\text{n}\Omega\cdot\text{m}$ 以下の反射層

をこの順に設けてなり、

最短マーク長が0.5  $\mu\text{m}$ 未満のマーク長変調された非晶質マークのオーバーライトを行うのに適用するための書き換え可能な光学的情報記録用媒体。

【請求項2】 上記記録層が $\text{Ge}_x(\text{Sb}_y\text{Te}_{1-y})_{1-x}$  (ただし、 $x=0.04\sim0.10$ ,  $y=0.72\sim0.80$ ) を含む (ただし境界上の点は含まない) 請求項1に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項3】 上記記録層が $\text{Ge}_x(\text{Sb}_y\text{Te}_{1-y})_{1-x}$  (ただし、 $x=0.045\sim0.075$ ,  $y=0.74\sim0.78$ ) を含む (ただし境界上の点は含まない) 請求項1又は2に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項4】 第2保護層が、50 mol%以上90 mol%以下のZnS, ZnO,  $\text{TaS}_2$  又は希土類硫化物のうちの少なくとも一種と、融点又は分解点が1000℃以上の耐熱性化合物との混合物である請求項1乃至3のいずれか1つに記載の光学的情報記録用媒体。



【請求項5】 第2保護層の膜厚が10nm以上25nm未満である請求項1乃至4のいずれか1つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項6】 記録層の膜厚が10nm以上20nm以下である請求項1乃至5のいずれか1つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項7】 反射膜がTa, Ti, Co, Cr, Si, Sc, Hf, Pd, Pt, Mg, Zr, Mo及びMnのうちの少なくとも一種を0.2原子%以上2原子%未満含む、膜厚が150nm以上のAl合金薄膜である請求項1乃至6のいずれか1つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項8】 反射膜がTi, V, Ta, Nb, W, Co, Cr, Si, Ge, Sn, Sc, Hf, Pd, Rh, Au, Pt, Mg, Zr, Mo及びMnのうちの少なくとも一種を0.2原子%以上5原子%未満含む、膜厚が40nm以上150nm未満のAg合金薄膜である請求項1乃至7のいずれか1つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項9】 反射膜を複数の金属膜からなる多層反射膜とし、全膜厚を40nm以上300nm未満とし、該多層反射膜の厚さの50%以上が体積抵抗率 $20\text{ n}\Omega\cdot\text{m}$ 以上 $150\text{ n}\Omega\cdot\text{m}$ 未満の金属薄膜層（多層であっても良い）とした請求項1乃至8のいずれか1つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項10】 反射膜と第2保護層との間に、膜厚5nm以上100nm未満の界面層を設けた請求項9に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項11】 界面層が、Ta, Ti, Co, Cr, Si, Sc, Hf, Pd, Pt, Mg, Zr, Mo及びMnのうちの少なくとも1種を0.2原子%以上2原子%未満含有するAl合金からなり、

反射膜が、Ti, V, Ta, Nb, W, Co, Cr, Si, Ge, Sn, Sc, Hf, Pd, Rh, Au, Pt, Mg, Zr, Mo及びMnのうちの少なくとも1種を0.2原子%以上5原子%未満含有するAg合金からなる請求項10に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項12】 上記Al合金界面層とAgもしくはAg合金反射膜との間に、上記Al合金及び／又はAg合金の酸化物層が存在し、該酸化物層の厚みが1nm以上10nm以下である請求項11に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項 13】 第2保護層として50mol%以上90mol%以下のZnS, ZnO, TaS<sub>2</sub> 又は希土類硫化物のうちの少なくとも一種と、融点又は分解点が1000℃以上の耐熱性化合物との混合物を用い、反射層を体積抵抗率が100nΩ・m以下で、面積抵抗率が0.2以上0.9Ω/□未満となるように設定したことを特徴とする請求項1乃至12のいずれか1つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項 14】 相変化型記録層が、さらにO, N, 及びSから選ばれる少なくとも1つの元素を含有し、それらの総含有量が0.1原子%以上5原子%未満であることを請求項1乃至13のいずれか1つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項 15】 相変化型記録層が、さらに、V, Nb, Ta, Cr, Co, Pt 及びZrから選ばれる少なくとも1つの元素(A)を含有し、Geの含有量は5原子%未満であり、元素(A)の含有量は8原子%未満であり、且つGeと元素(A)との総含有量が15原子%未満である請求項1乃至14のいずれか1つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項 16】 相変化型記録層が、さらにAl, In, Ga 及びAgから選ばれる少なくとも1つの元素(B)を含有し、元素(B)の含有量が8原子%未満であり、且つ元素(B)とGeの総含有量が15原子%未満である請求項1乃至15のいずれか1つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項 17】 記録信号の変調度を

【数1】

$$\text{Mod} = (\text{DC再生信号のエンベロープの振幅}) / (\text{DC再生信号のエンベロープの上端値})$$

のように規定するとき、

【数2】

$$\text{Mod} > 0.5$$

であって、溝内のみにユーザーデータを記録することを特徴とする請求項1乃至

16のいずれか1つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項18】 溝の深さ $d$ が、 $\lambda / (20n) \sim \lambda / (10n)$ （ただし、 $\lambda$ は再生光波長、 $n$ はその波長における基板の屈折率）の範囲にあり、溝幅 $GW$ が $0.2 \sim 0.35 \mu m$ である請求項17に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項19】 溝と溝間の両方を記録用トラックとして用いる記録媒体であって、溝間ピッチが $1.4 \mu m$ 未満であり、溝深さ $d$ が $\lambda / (5n) \sim \lambda / (7n)$ 又は $\lambda / (3.5n) \sim \lambda / (2.5n)$ （ただし、 $\lambda$ は再生光波長、 $n$ はその波長における基板の屈折率）であり、溝幅 $GW$ と溝間幅 $LW$ がともに $0.2$ 以上 $0.4 \mu m$ 未満であり、かつ、 $GW/LW$ 比が $0.8$ 以上 $1.2$ 以下である請求項1乃至18のいずれか1つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項20】  $1 m/s$ 以上 $10 m/s$ 以内の範囲内の特定の線速度、もしくは少なくとも線速度 $3 m/s$ から $8 m/s$ 含む複数の線速度においてマーク長変調された非晶質マークをオーバーライトする際に、

マーク間では非晶質マークを再結晶化しうる消去パワー $P_e$ の光ビームを照射し、

長さ $nT$ （ $n$ は整数）のマークを形成する際には、時間 $(n-j)T$ （ただし $j$ は $0-2$ の実数）を

【数3】

$$\alpha_1 T, \beta_1 T, \alpha_2 T, \beta_2 T, \dots, \alpha_m T, \beta_m T,$$

（ただし、 $T$ は基準クロック周期、 $\sum (\alpha_i + \beta_i) = n - j$ 、 $m = n - k$ （ $k = 0, 1$ 、もしくは $2$ ）、 $\alpha_1 = 0.1 \sim 0.9$ 、 $\alpha_i = 0.1 \sim 0.5$ （ $2 \leq i \leq m-1$ ）、 $\beta_1 = 0.5 \sim 1.0$ 、 $\beta_i = 0.5 \sim 0.9$ （ $2 \leq i \leq m-1$ ）、かつ $\alpha_i + \beta_{i-1} = 0.5 \sim 1.5$ で一定（ $3 \leq i \leq m$ ）である）のように分割し、

$\alpha_i T$ （ $1 \leq i \leq m$ ）なる時間には記録層を溶融させるに足る記録パワー $P_w$ の光ビームを照射し、

$\beta_i T$ （ $1 \leq i \leq m$ ）なる時間には、 $0 \leq P_b \leq 0.2 P_e$ （ただし、 $\beta_m T$ においては、 $0 \leq P_b \leq P_e$ 又は $0 \leq \beta_m < 1.5$ となりうる）なるバイアスパワー $P_b$ の光ビームを照射し、かつ、 $\sum \alpha_i < 0.4 n$ とすることを特徴とする

請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 つに記載の光学的情報記録用媒体に対する光記録方法。

【請求項 21】 波長 400 から 680 nm、開口数 NA が 0.55 以上 0.65 以下の対物レンズによって集束されたレーザー光ビームを基板を介して記録層面に照射して非晶質マークを形成する光記録方法であって、

$$m = n - 1 \text{ もしくは } n - 2、$$

$$0 \leq P_b \leq 1.5 \text{ mW}、$$

$$P_e / P_w \text{ 比は } 0.3 \text{ 以上 } 0.6 \text{ 以下}$$

の範囲にあるものとし、1 m/s 以上 10 m/s 以下の範囲にある 1 つ以上の特定の線速度において、

$$\alpha_1 = 0.3 \sim 0.9、$$

$$\alpha_1 \geq \alpha_i = 0.2 \sim 0.5 \quad (2 \leq i \leq m)、$$

$$\alpha_i + \beta_{i-1} = 1.0 \quad (3 \leq i \leq m)、$$

$$\beta_m = 0.3 \sim 1.5 \text{ である請求項 20 に記載の光記録方法。}$$

【請求項 22】 波長 600 から 680 nm、開口数 NA が 0.55 以上 0.65 以下の対物レンズによって集束されたレーザー光ビームを該基板を介して記録層面に照射し、最短マーク長 0.35 ~ 0.45 μm となるようにマーク長変調された、非晶質マークをオーバーライトする光記録方法であって、

n として 1 から 14 までのいずれかの整数をとり、m は  $m = n - 1$  とし、 $P_b$  は線速によらず一定とし、 $P_e / P_w$  比は 0.4 以上 0.6 以下の範囲にあって線速に応じて変化しうるものとし、

3 ~ 4 m/s の範囲にある 1 倍速  $v$  においては、基準クロック周期  $T$  を  $T_0$  とし、 $\alpha_1 = 0.3 \sim 0.8$ 、 $\alpha_1 \geq \alpha_i = \alpha_c = 0.2 \sim 0.4 \quad (2 \leq i \leq m)$ 、 $\alpha_2 + \beta_1 \geq 1.0$ 、 $\alpha_i + \beta_{i-1} = 1.0 \quad (3 \leq i \leq m)$ 、 $\beta_m = 0.3 \sim 1.0$  とし、

6 ~ 8 m/s の範囲にある 2 倍速  $2v$  においては、基準クロック周期  $T$  を  $T_0 / 2$  とし、 $\alpha'_1 = 0.3 \sim 0.8$ 、 $\alpha'_1 \geq \alpha'_i = \alpha'_c = 0.3 \sim 0.5 \quad (2 \leq i \leq m)$ 、 $\alpha'_i + \beta'_{i-1} = 1.0 \quad (2 \leq i \leq m)$ 、 $\beta'_m = 0.3 \sim 1.0$ 、かつ、 $\alpha'_c > \alpha_c$  とし、

$v$  及び  $2v$  における  $Pw$  をそれぞれ  $Pw_1$ 、 $Pw_2$  とするとき  $Pw_1 / Pw_2$  比が 0.8 以上 1.2 以下である請求項 20 に記載の光記録方法。

【請求項 23】 ディスク状記録媒体の記録領域最内周及び最外周での線速度がそれぞれ  $2 \sim 4 \text{ m/s}$  及び  $6 \sim 10 \text{ m/s}$  になるような一定の角回転速度で回転させ、半径によって区切られた複数ゾーンの各ゾーン内の平均線速度に応じて記録密度がほぼ一定となるようにクロック周期  $T$  を変化させる記録方法であって、 $m = n - k$  はゾーンによらず一定として外周部から内周部へいくほど  $\theta = Pb / Pe$  及び、もしくは、 $\alpha_i$  のうちの少なくとも一つを単調に減少させる請求項 20 乃至 22 のいずれか 1 つに記載の光記録方法。

【請求項 24】 記録領域を半径方向に  $p$  個のゾーンに分割し、最内周のゾーンを第 1 ゾーン、最外周のゾーンを第  $p$  ゾーンとして内周から順にゾーン番号をつけたとき、最内周ゾーン 1 における平均線速度  $\langle v_1 \rangle_{ave}$  と最外周ゾーン  $p$  における平均線速度  $\langle v_p \rangle_{ave}$  の比が 1.5 ～ 3 であり、第  $q$  ゾーン ( $1 \leq q \leq p$  の整数) における最大線速度と最小線速度の比が 1.5 以下であるようにゾーンの幅及び、各ゾーンにおける角速度  $\omega_q$  およびクロック周期  $T_q$  を規定されたゾーン記録方式であって、

同一ゾーン内では、 $\omega_q$ 、 $T_q$ 、 $Pe$ 、 $Pb$ 、 $Pw$  及び  $\alpha_i$ 、 $\beta_i$  を一定として、第  $q$  ゾーンに記録されるマーク長変調データの基準クロック周期を  $T_q$ 、平均線速度を  $\langle v_q \rangle_{ave}$ 、最短マークを  $n_{min} T_q$  とするとき、最短マークの物理的長さ、 $n_{min} T_q \langle v_q \rangle_{ave}$  が

【数 4】

$$0 < n_{min} \cdot T_q \cdot \langle v_q \rangle_{ave} < 0.5 \mu m$$

であり、 $T_q \cdot \langle v_q \rangle_{ave}$  が  $\pm 10\%$  以下の範囲ですべての  $q$  に対して一定であり、かつ、 $m = n - 1$  もしくは  $n - 2$ 、 $0 \leq Pb \leq 1.5 \text{ mW}$ 、 $Pe / Pw$  比は 0.4 以上 0.6 以下の範囲にあるものとし、 $\alpha_1 = 0.3 \sim 0.9$ 、 $\alpha_1 \geq \alpha_i = 0.2 \sim 0.5$  ( $2 \leq i \leq m$ )、 $\alpha_i + \beta_{i-1} = 1.0$  ( $3 \leq i \leq m$ )、 $\beta_m = 0.3 \sim 1.5$  であり、 $Pb$ 、 $Pw$ 、 $Pe / Pw$ 、各  $\alpha_i$ 、 $\beta_1$ 、 $\beta_m$  は各ゾーンに応じて可変であり、外周ゾーンから内周ゾーンに移行するに伴い、少なくとも  $\alpha_i$  ( $2 \leq i \leq m$ ) は単調に減少することを特徴とする請求項 23 に記

載の光記録方法。

【請求項25】 各ゾーンにおけるPwのうち最大値を $Pw_{\max}$  最小値を $Pw_{\min}$  とするとき、

$$Pw_{\max} / Pw_{\min} \leq 1.2、$$

$$Pe / Pw = 0.4 \sim 0.6、$$

$$0 \leq Pb \leq 1.5 \text{ mW}$$

である請求項24に記載の光記録方法。

【請求項26】 最内周ゾーンの開始位置が半径20から25mmの範囲、再外周ゾーンの終了位置が半径55から60mmの範囲にあり、ディスクを最内周の第1ゾーンにおいて $\langle v_1 \rangle_{\text{ave}} = 3 \sim 4 \text{ m/s}$ となるように等角速度 $\omega_0$ で回転させ、波長600から680nm、開口数NAが0.55以上0.65以下の対物レンズによって集束されたレーザー光ビームを該基板を介して記録層面に照射し非晶マークをオーバーライトする光記録方法であって、nとして1から14までのいずれかの整数をとり、 $\omega_q = \omega_0$ 、 $m = n - 1$ 、Pb、 $Pe / Pw$ 、 $\beta_m = 0.3 \sim 1.5$ はゾーンによらず一定とし、

第qゾーンの中心における平均線速度を $\langle v_q \rangle_{\text{ave}}$ 、第qゾーンにおける記録データのクロック周期を $T_q$  とするとき、

【数5】

$$\langle v_q \rangle_{\text{ave}} \cdot T_q = \text{一定}$$

となるように、ゾーンに応じて $T_q$  を変化させ、かつ、

ゾーンqにおける $v_q$ の最大値と最小値を、 $\langle v_q \rangle_{\max}$ 、 $\langle v_q \rangle_{\min}$  とするとき、

【数6】

$$(\langle v_q \rangle_{\max} - \langle v_q \rangle_{\min}) / (\langle v_q \rangle_{\max} + \langle v_q \rangle_{\min}) < 10\%$$

となるようにゾーンの幅が決定され、

最内ゾーン（第1ゾーン）においては、

$$\alpha_1^1 = 0.3 \sim 0.8、\alpha_1^1 \geq \alpha_i^1 = \alpha_c^1 = 0.2 \sim 0.4 \quad (2 \leq i \leq m)$$

$$、\alpha_2^1 + \beta_1^1 \geq 1.0、\alpha_i^1 + \beta_{i-1}^1 = 1.0 \quad (3 \leq i \leq m) \text{ とし、}$$

最外ゾーン（第pゾーン）においては、

$\alpha^P_1 = 0.3 \sim 0.8$ 、 $\alpha^P_1 \geq \alpha^P_i = \alpha^P_c = 0.3 \sim 0.5$  ( $2 \leq i \leq m$ )、 $\alpha^P_i + \beta^P_{i-1} = 1.0$  ( $2 \leq i \leq m$ )、  
かつ、 $\alpha^P_c > \alpha^1_c$  とし、

その他のゾーンにおいては、 $Pw_{\min} \leq Pw \leq Pw_{\max}$ 、 $\alpha^1_c \leq \alpha^q_c \leq \alpha^P_c$ 、  
かつ、 $\alpha^q_1$  は  $\alpha^1_1$  と  $\alpha^P_1$  の間の値を補間して用いることを特徴とする請求項 25 に記載の光記録方法。

【請求項 27】  $\alpha^1_1 < \alpha^P_1$  かつ  $\beta^1_1 > \beta^P_1$  であって、第  $q$  ゾーンにおいては、 $\alpha^q_1$  及び  $\beta^q_2$  に対して、 $\alpha^1_1 \leq \alpha^q_1 \leq \alpha^P_1$ 、 $\beta^1_1 \geq \beta^q_1 \geq \beta^P_1$  となるように補間した値を用いる請求項 25 または 26 に記載の光記録方法。

【請求項 28】  $Pb$ 、 $Pe/Pw$  比、 $\beta_1$ 、 $\beta_m$  はゾーンによらず一定であり、 $\alpha_1$ 、 $\alpha_c$  のみをゾーンに対応して変化させる請求項 25 乃至 27 のいずれか 1 つに記載の光記録方法。

【請求項 29】 少なくとも  $Pe/Pw$  比、 $Pb$ 、 $Pw$ 、 $\beta_m$ 、 $(\alpha^1_1, \alpha^P_1)$ 、 $(\alpha^1_c, \alpha^P_c)$  の数値があらかじめ基板上に、凹凸ピット、あるいは、溝変形信号として記載されている請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項 30】 凹凸ピットもしくは溝変形によりアドレス情報をあらかじめ基板上に記載した光学的情報記録用媒体であって、少なくとも該アドレス情報中に、該アドレスにおいて適当な  $\alpha_1$  及び  $\alpha_c$  に関する情報を含む請求項 1 乃至 19 及び 29 のいずれか 1 つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項 31】 少なくとも線速度  $4 \text{ m/s}$  から  $7 \text{ m/s}$  含む複数の線速度においてマーク長変調された非晶質マークをオーバーライトする際に、マーク間では非晶質マークを再結晶化しうる消去パワー  $Pe$  の光ビームを照射し、長さ  $nT$  ( $n$  は整数) のマークを形成する際には、時間  $(n-j)T$ 、 $0 \leq j \leq 2.0$ 、を

【数 7】

$$\alpha_1 T, \beta_1 T, \alpha_2 T, \beta_2 T, \dots, \alpha_m T, \beta_m T,$$

(ただし、 $T$  は基準クロック周期、 $\sum (\alpha_i + \beta_i) = n - j$ 、 $m = n - k$  ( $k$

$= 0.1$ 、もしくは $2$ )、 $\alpha_1 = 0.1 \sim 0.9$ 、 $\alpha_i = 0.1 \sim 0.5$  ( $2 \leq i \leq m-1$ )、 $\beta_1 = 0.5 \sim 1.0$ 、 $\beta_i = 0.5 \sim 0.9$  ( $2 \leq i \leq m-1$ )、かつ $\tau_f = \alpha_i + \beta_{i-1} = 0.5 \sim 1.5$ で一定 ( $3 \leq i \leq m$ ) ) のように分割し、

$\alpha_i T$  ( $1 \leq i \leq m$ ) なる時間には記録層を溶融させるにたる記録パワー  $P_w$  の光ビームを照射し、

$\beta_i T$  ( $1 \leq i \leq m$ ) なる時間には、 $0 \leq P_b \leq 0.2 P_e$  (ただし、 $\beta_m T$  においては、 $0 \leq P_b \leq P_e$  もしくは  $0 \leq \beta_m < 1.5$  となりうる) なるバイアスパワー  $P_b$  の光ビームを照射する請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 つに記載の光学的情報記録用媒体に対する光記録方法であって、 $m$ 、 $\tau_f$ 、 $\alpha_1 T = \tau_1$  及び  $\alpha_1 T = \tau_c$  ( $2 \leq i \leq m$ ) を一定とし、 $\beta_m$  を線速度が低いほど単調に増加するように変化させることを特徴とする光記録方法。

【請求項 32】 各オーバーライト時の線速における  $P_w$  のうち最大値を  $P_{w_{max}}$ 、最小値を  $P_{w_{min}}$  とするとき、

【数 8】

$$\begin{aligned} P_{w_{max}} / P_{w_{min}} &\leq 1.2, \\ P_e / P_w &= 0.4 \sim 0.6, \\ 0 &\leq P_b \leq 1.5 \text{ mW} \end{aligned}$$

である請求項 31 に記載の光記録方法。

【請求項 33】 オーバーライト時の線速度が  $5 \text{ m/s}$  以下の場合において、 $\sum \alpha_i < 0.4 n$  である請求項 32 に記載の光学的情報記録用媒体に対する光記録方法。

【請求項 34】 オーバーライト時の最高線速度における  $\beta_m$  を  $\beta_m^{11}$ 、最低線速度における  $\beta_m$  を  $\beta_m^L$  として、各オーバーライト時の線速度における  $\beta_m$  を  $\beta_m^L$  と  $\beta_m^H$  を補完して得るものとし、 $P_b$ 、 $P_e / P_w$  比がオーバーライト時の線速度によらず一定である請求項 32 に記載の光記録方法。

【請求項 35】  $\beta_m$  がオーバーライト時の線速度によらず一定である請求項 31 又は 32 に記載の光記録方法。

【請求項 36】 少なくとも  $P_e / P_w$  比、 $P_b$ 、 $P_w$ 、 $\tau_1$ 、 $\tau_c$ 、 $(\beta_m^L$



、 $\beta_m^H$ ) の数値があらかじめ基板上に、凹凸ピット、あるいは、溝変形信号として記載されている請求項 1 乃至 1 9 のいずれか 1 つに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項 3 7】 記録領域を半径方向に均等な幅を有する  $p$  個のゾーンに分割し、半径位置によらず等角速度  $\omega_0$  で回転しながら記録を行う請求項 1 に記載の光学的情報記録用媒体であって、基板上に形成された溝蛇行信号の基準周期が各ゾーン毎に変化し、第  $q$  ゾーンにおける平均線速度を  $\langle v_q \rangle_{ave}$ 、該溝蛇行の第  $q$  ゾーンにおける周期を  $T w_q$  とするとき、

【数 9】

$$\langle v_q \rangle_{ave} \cdot T w_q = \text{一定}$$

となるように、ゾーンに応じて  $T w_q$  を変化させ、ゾーン  $q$  における線速度  $v_q$  の最大値と最小値を、 $\langle v_q \rangle_{max}$ 、 $\langle v_q \rangle_{min}$  とするとき、

【数 1 0】

$$(\langle v_q \rangle_{max} - \langle v_q \rangle_{min}) / (\langle v_q \rangle_{max} + \langle v_q \rangle_{min}) < 1\%$$

となるようにゾーンの幅が決定されている請求項 1 乃至 1 9 及び 3 6 に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項 3 8】 記録領域の最内周ゾーンの開始位置が半径 2 0 から 2 5 m m の範囲、再外周ゾーンの終了位置が半径 5 5 から 6 0 m m の範囲にあり、記録領域を半径方向に均等な幅を有する  $p$  個 ( $p$  は 2 0 0 以上の整数) のゾーンに分割し、半径位置によらず等角速度  $\omega_0$  で回転しながら記録を行う請求項 1 乃至 1 9 及び 3 6 乃至 3 7 に記載の光学的情報記録用媒体であって、基板上に形成された溝蛇行信号の基準周期が各ゾーン毎に変化し、第  $q$  ゾーンにおける平均線速度を  $\langle v_q \rangle_{ave}$ 、該溝蛇行の第  $q$  ゾーンにおける周期を  $T w_q$  とするとき、

【数 1 1】

$$\langle v_q \rangle_{ave} \cdot T w_q = \text{一定}$$

となっている光学的情報記録用媒体。

【請求項 3 9】 基板上に螺旋状にトラックピッチ  $T P$  が一定の光ビーム案内用の溝を形成し、該溝がゾーンによらず周期  $T w_0$  が一定の蛇行を有するものであって、該溝の一周分が 1 ゾーンを形成し、近似的に

【数 12】

$$2 \cdot \pi \cdot TP = n \cdot Tw_0 \cdot v_0$$

(n は自然数)

なる関係を満たす請求項 37 に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項 40】 請求項 37 乃至 39 のいずれか 1 つの媒体に対して、各ゾーンの wobble 周期  $Tw_q$  の倍数もしくは約数として基準クロック周期  $T_q$  を発生せしめることを特徴とする光記録方法。

【請求項 41】 請求項 40 の光記録方法によって長変調記録を行ったのち、記録済マークから抽出された基準クロック  $Tr$  もしくは  $Tr' = Tr/N$  ( $N$  は自然数) が一定となるように回転周期を維持しながら、データの再生を行うことを特徴とする光学的情報記録用媒体の再生方法。

【請求項 42】 記録領域を半径方向に均等な幅を有する  $p$  個のゾーンに分割し、ゾーン数  $p$  が 200 以上の整数であって、半径位置によらず等角速度  $\omega_0$  で回転しながら記録を行う光学的情報記録用媒体であって、基板上に形成された溝蛇行信号の基準周期が各ゾーン毎に変化し、第  $q$  ( $1 \leq q \leq p$ ) ゾーンにおける平均線速度を  $\langle v_q \rangle_{ave}$ 、該溝蛇行の第  $q$  ゾーンにおける周期を  $T_q$  とするとき、

【数 13】

$$\langle v_q \rangle_{ave} \cdot T_q = \text{一定}$$

となっている請求項 1 乃至 19 及び 29 乃至 30 のいずれか 1 つに記載の光学的情報記録用媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、書き換え可能な相変化媒体を利用した高密度な光ディスクの 1 ビームオーバーライト時における線速度依存性および記録パワー依存性の改善に関する。特に、従来省みられることのほとんどなかった、 $Sb_{70}Te_{30}$  共晶点近傍組成をベースとする合金記録層を用いて、 $0.5 \mu m$  未満の最短マーク長を含むマーク長変調記録を実現するための光学的情報記録用媒体及び光記録方法に関する

。より具体的には、いわゆるDVDディスクと再生互換を有し、その標準再生速度  $3.5 \text{ m/s}$  から倍速である  $7 \text{ m/s}$  を含む広い線速範囲で、1ビームオーバーライト可能であり、かつ1万回以上オーバーライトしても劣化を示さない、書き換え型DVDディスクに使用可能な光学的情報記録用媒体及び光記録方法に関する。

## 【0002】

## 【従来の技術】

近年、情報量の増大に伴い高密度でかつ高速に大量のデータの記録・再生ができる記録媒体が求められているが、光ディスクはまさにこうした用途に応えるものとして期待されている。

光ディスクには一度だけ記録が可能な追記型と、記録・消去が何度でも可能な書き換え型がある。

## 【0003】

書き換え型光ディスクとしては、光磁気効果を利用した光磁気記録媒体や、可逆的な結晶状態の変化に伴う反射率変化を利用した相変化媒体があげられる。

相変化媒体は外部磁界を必要とせず、レーザー光のパワーを変調するだけで記録・消去が可能であり、記録・再生装置を小型化できるという利点を有する。光強度変調と一定磁界で記録・消去可能な光磁気媒体も存在するが、実用上8～10層の多層構成が必要で製造コストがかさむ。

## 【0004】

相変化媒体では、さらに、現在主流の  $800 \text{ nm}$  程度の波長での記録消去可能な媒体から、特に記録層等の材料を変更することなく短波長光源による高密度化が可能であるといった利点を有する。

このような、相変化型の記録層材料としては、カルコゲン系合金薄膜を用いることが多い。

## 【0005】

例えば、GeSbTe系、InSbTe系、GeSnTe系、AgInSbTe系合金が過去検討されてきた。しかしながら、現在実用に供されているのは、 $\text{GeTe-Sb}_2\text{Te}_3$  疑似2元合金に過剰のSbを添加した系、特に、 $\text{Ge}_{1-x}\text{Sb}_x\text{Te}$

$\text{Sb}_2\text{Te}_4$  もしくは  $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$  金属間化合物近傍の組成であるか、( $\text{AgIn}$ ) $_{0.1}\text{Sb}_{0.6}\text{Te}_{0.3}$  近傍の組成である。一部に、これら合金に微量の添加元素を加えたもの合金も実用化されているようである。

## 【0006】

現在、実用化されている書換可能相変化型記録媒体では、未記録・消去状態を結晶状態とし、非晶質のビットを形成する。

非晶質ビットは記録層を融点より高い温度まで加熱し、急冷することによって形成される（特開昭49-18538号公報）。

記録層のこのような加熱処理による蒸発・変形を防ぐため、通常は、記録層の上下を耐熱性でかつ化学的にも安定な誘電体保護膜で挟みこむ。

## 【0007】

記録過程においては、この保護層は記録層からの熱拡散を促し過冷却状態を実現して非晶質ビットの形成にも寄与している。

さらに、上記サンドイッチ構造の上部に金属反射層を設けた4層構造とすることで、熱拡散をさらに促し、非晶質ビットを安定に形成せしめるのが普通である。

## 【0008】

消去（結晶化）は、記録層の結晶化温度よりは高く、融点よりは低い温度まで記録層を加熱して行う。

この場合、上記誘電体保護層は、記録層を固相結晶化に十分な高温に保つ蓄熱層として働く。

いわゆる1ビームオーバーライト可能な相変化媒体においては、上記、消去と再記録過程を1つの集束光ビームの強度変調のみによって行うことが可能である（*Jpn. J. Appl. Phys.*, 26 (1987), suppl. 2 6-4, pp. 61-66）。1ビームオーバーライト可能な相変化媒体では、記録媒体の層構成及びドライブの回路構成が簡単になる。このため、安価で高密度な大容量記録システムとして注目されている。また、わずか4層で光強度変調のみでオーバーライトできるという相変化媒体の特徴は、媒体コストを安価にする面からも好ましい特性である。

## 【0009】

近年、書換可能コンパクトディスク (CD-Rewritable、CD-RW) が提唱されている (Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 35 (1996), pp 500-501、あるいは、相変化光記録シンポジウム予稿集、1995年、41-45ページ)。

CD-RWでは、70%以上という高反射率まで含めた互換性は困難であるものの、15~25%の範囲内では、記録信号及び溝信号の点で互換性が確保でき、少なくとも、反射率の低いことをカバーするための増幅系を再生系に付加すれば、現行CDドライブ技術の範疇で互換性を確保できる。このように、反射光強度のみで信号の検出ができるために再生信号のSNが高く、比較的安価な再生回路で再生専用ディスクとの互換性がとれるのも相変化媒体の特徴である。市場にはむしろROMドライブの方が、圧倒的に多数普及しているから、それらとの再生互換を取りやすいことも重要である。

## 【0010】

さらに、CDを高密度化したデジタル・ビデオ・ディスク (DVD) においても再生専用タイプに引き続いて、記録可能型あるいは書き換え可能タイプも提案されている。再生専用タイプと互換性を取りつつ、再生型と記録型が同じ記録容量を有することが理想的である。しかしながら、再生専用タイプで規定された容量である4.7GB (トラックピッチ0.74  $\mu\text{m}$ 、最短マーク長0.4  $\mu\text{m}$ ) と同等の記録密度での、オーバーライト可能な相変化媒体は、今だ、実用化の域に達せず、もちろん、それ以上の高密度化、特に、最短マーク長の短縮の目処は得られていない。

## 【0011】

## 【発明が解決しようとする課題】

従来、オーバーライト可能な相変化媒体としては、初期化が容易で消去のための再結晶化速度が速い金属間化合物組成近傍の材料、あるいはその擬似2元合金のみが、実用的な特性を示すと考えられていた (文献Jpn. J. Appl. Phys., vol. 69 (1991), 2849ページ、あるいはSPIE, Vol. 2514 (1995), pp 294-301等)。特に、GeSbTe

系3元合金については、近年、 $\text{GeTe-Sb}_2\text{Te}_3$  擬似2元合金近傍組成のみが注目され実用化されてきた。こうした動向は、例えば1991年より毎年開催されている、「相変化光記録研究会メモリシンポジウム」の発表論文（予稿集に掲載されている）に顕著にあらわれている。この擬似2元合金系は基本的に金属間化合物の特徴である、相分離を伴わない結晶化を特徴とするため、結晶成長速度が速く、また、準安定な正方晶系の結晶粒が成長する。これらの結晶粒は粒界が明確かつ大きさがふぞろいで、その方位により光学異方性が顕著なため光学的なホワイトノイズを生起しやすい。また、非晶質マークの周囲に粒径および光学特性のことなる結晶粒が成長しやすいために、再結晶化されていても消え残りとして検出されやすいと言う問題点があった。消え残りあるいは記録時に非晶質マーク周辺にできる不均一な再結晶化により、特に、最短マーク長が $0.6\mu\text{m}$ 未満となるような高密度でのマーク長記録や、概ね $5\sim 6\text{m/s}$ 以上の高線速度でのオーバーライトでは、ジッタが高くなって、クロック周期の10%未満にするのは困難である。より具体的には、最近開発された書き換え型DVDの規格で $0.6\mu\text{m}$ マーク長が採用されている（日経エレクトロニクス、1997年10月6日号、pp307-319及び同誌1997年10月20日号、pp167-186）が、これをより高密度にするため、赤色レーザー光源と高NAの光学系を用い、最短マーク長を縮めていくと、急激にジッタが増加することが、本発明者ら及び他の研究者の検討により明らかとなりつつある（第7回相変化光記録研究会予稿集（1995）、pp35-40）。改善策として、結晶状態と非晶質状態の光エネルギーの吸収効率をほぼ同じか、結晶状態の方がより光エネルギーを吸収するようにする、いわゆる吸収率補正を行うことが提案されている（SPIE, Vol. 2514（1995）、pp319-328、Appl. Phys. Lett., Vol. 64（1994）、pp1613-1614）。しかしながら、従来下部保護層／記録層／上部保護層／反射層という4層構成に対して、通常は反射率の高い結晶状態の記録層に吸収される光エネルギー $A_c$ は、反射率の低い非晶質状態の記録層に吸収されるエネルギー $A_a$ より小さくなる。特に、高密度化のために赤色、あるいは青色レーザー光を光源として用いた場合、 $\text{GeTe-Sb}_2\text{Te}_3$  擬似2元合金記録層では、複屈折率の波長依存性の

ために（具体的には短波長ほど  $n$  が小さく  $k$  が大きくなる）、 $A_c > A_a$  なる条件を達成することはいっそう困難になる。この関係を達成するには、光吸収性の層を少なくとも1層追加して、非晶質状態における光吸収の一部をこの吸収層で奪うことにより、 $A_c < A_a$  なる条件を達成する必要がある。具体的には、Au や Si が下部保護層と基板の間や上部保護層上に挿入されたりする（Jpn. J. Appl. Phys., vol. 37 (1998), pp 3339-3342、Jpn. L. Appl. Phys., Vol. 37 (1998), pp 2516-2520）。しかしながら、このような層構成は、Au や Si 吸収層の耐熱性や密着性に問題があり、繰り返しオーバーライトに対して微視的変形や剥離などの劣化が顕著である。また、剥離等を生じやすいために経時安定性もそこねる。すなわち、従来の4層構成というコストパフォーマンスに優れた層構成を維持しながら、高密度化を達成することは、少なくとも、GeTe-Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> 疑似2元系合金記録層では困難になりつつある。

#### 【0012】

GeTe-Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> 系記録層に対抗しうるものとして、近年、AgInSbTe 4元系記録層において、従来の4層構成で（吸収率補正をすることなく）、最短マーク長0.5  $\mu$ m未満の高密度マーク長記録においても、クロック周期10%未満の良好なオーバーライト特性が得られている（第9回相変化光記録研究会予稿集 pp 65-70、pp 71-75）。

#### 【0013】

上記AgInSbTe 4元系記録層は、40 dBにも及ぶ高消去比が得られることが特徴であるが、本来カルコパイライト合金であるAgInTe<sub>2</sub> やAgSbTe<sub>2</sub> の混相材料としてとらえられてきた（Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 32 (1993), pp 5241-5247）。しかしながら、高SN比、高消去比及びオーバーライト耐久性の両方を満足する組成範囲は極めて狭く、上記に開示された、いわゆるカルコパイライト組成近傍では、数回のオーバーライトでは高消去比が得られるものの、繰り返しオーバーライトによる偏析のために、消去比が急激に悪化したり、結晶化速度や非晶質形成能が変化して、安定した特性が得られないという問題があった。

【0014】

本発明者らの検討によれば、上記、短マーク特性にすぐれ、かつ、少なくとも1000回のオーバーライト後にも良好な特性を示す組成は、結局、 $Sb_{0.7}Te_{0.3}$  共晶に高々15%程度のAgとInを添加したものであることがわかった。すなわち、この4元系材料は、カルコパイライト系材料あるいは $AgSbTe_2$  や $AgInTe_2$  系材料の混相というよりも、 $Sb_{0.7}Te_{0.3}$  共晶系をベースとし、特性改善のためにAg, Inを添加した系であると思なすべきであるとの結論に達した。同時に $Sb_{0.7}Te_{0.3}$  共晶点近傍の組成に、添加すべき元素を工夫すれば、 $AgInSbTe$  系と同等以上の特性が得られると考えられた。

【0015】



ここで、従来、共晶組成近傍の合金材料は非晶質形成能は高いものの、結晶化の際に相分離を伴うため、100 nsec未満の短時間の加熱では結晶化できず、オーバーライト可能な光記録媒体の記録層としては不適當であると考えられてきた（文献 Appl. Phys. Lett., vol. 49 (1986), 502 ページ等）。特に、GeTe 共晶合金に注目した場合、 $\text{Te}_{0.85}\text{Ge}_{0.15}$  共晶組成近傍及びGeを他元素で置換した系では1  $\mu$  秒未満で高速消去可能であり、かつ、1 ビームオーバーライト可能な実用的な記録再生特性は得られていない（前記文献、及び J. Appl. Phys., 60 (1986), pp 4319-4322）。

#### 【0016】

一方、 $\text{Sb}_{0.7}\text{Te}_{0.3}$  共晶組成近傍では、反射率変化のみをモニタした極めて初歩的な方法であるけれども、 $\text{Sb}_x\text{Te}_{1-x}$  ( $0.58 < x < 0.75$ ) 2 元合金が結晶-非晶質状態間で繰り返し記録消去可能であることは米国特許 5015548 号明細書（1991年5月14日）でも開示されている。また、必ずしも  $\text{Sb}_{70}\text{Te}_{30}$  共晶点組成を含まないが Sb リッチな SbTe 2 元系における記録消去特性については、山崎らの先駆的研究もある（Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 28 (1989), pp. L1845-L1847, L1985-L1987、特開平1-303644 号公報）。この  $\text{Sb}_{0.7}\text{Te}_{0.3}$  共晶点組成もしくは Sb リッチな  $\text{Sb}_{0.7}\text{Te}_{0.3}$  共晶 2 元系に第3元素を添加した例として、特開平1-100745 号公報、同1-100746 号公報、同1-100747 号公報、同1-100748 号公報、同1-115685 号公報、同1-251342 号公報、同1-3030643 号公報、同3-71887 号公報、同4-28587 号公報があげられる。これら一連の特許は上記山崎らの研究に触発されたものと考えられるが、必ずしも  $\text{Sb}_{0.7}\text{Te}_{0.3}$  共晶組成に注目したものではなく、結果として、上記組成付近を包含している場合もある程度である。よって、 $\text{Sb}_{0.7}\text{Te}_{0.3}$  共晶組成特有の問題点である初期化の困難さや、経時安定性の不十分さを解決してより信頼性の高い実用的な媒体を形成する方法、及び、共晶点近傍組成において特に問題となる偏析を生じにくい特定の添加元素の組み合わせ、及び適量に関しては開示されていない。

## 【0017】

それ以後  $\text{Sb}_{70}\text{Te}_{30}$  共晶組成近傍の相変化媒体に関しては上記  $\text{AgInSbTe}_4$  元系もしくはこれにさらに添加元素を添加した系（特開平 6-60419 号公報、同 7-272319 号公報、同 8-267926 号公報等）以外は、実用化にむけての進展はなかった。これらの系では、低融点金属である  $\text{In}$  及び  $\text{Ga}$  もしくはその化合物が繰り返しオーバーライトで偏析しやすく、繰り返しオーバーライト耐久性は通常 1000 回程度、高々数千回とされており、一方、 $\text{In}$  が少なすぎると結晶化温度が低下して非晶質マークの経時安定性に不都合が生じるなど、必ずしも扱いやすい材料とはいえなかった。また、本質的に共晶組成がベースであるから、繰り返しオーバーライトにおいて偏析を生じやすいという問題点があるため、添加元素の組み合わせおよび量には細心の注意を要する。

## 【0018】

$\text{Sb}_{70}\text{Te}_{30}$  を母体とする 3 元以上の合金系には、さらに未知の限定的組み合わせ及び組成があり、一層の改善が得られることが期待されるが、その発見には通常の多元合金材料の場合と同じく、きわめて多大な労力を必要とする。また、ともすれば偏析を生じやすく、また初期化の困難な材料になりがちで、最短マーク長  $0.5\mu\text{m}$  未満の高密度マーク長記録において、実用的特性を得られる合金組成を見出すことは容易なことではなかった。さらにまた、いわゆる DVD と再生互換をとれるほどの高品質の信号のオーバーライトを DVD と同等以上の記録密度で実現するためには、記録層材料、組成を注意深く選定するとともに、層構成、記録方法にも十分な注意を払わねばならないが、これらの要因をすべて吟味し、具体的に DVD と同等以上の記録密度と再生互換性を満足し、かつ、繰り返しオーバーライト耐久性と経時安定性をすべて満足する実用的相変化媒体は実現されてはいない。

## 【0019】

## 【課題を解決するための手段】

本発明の要旨は、基板上に記録トラックピッチ  $0.8\mu\text{m}$  未満の光ビーム案内用の溝を設け、記録-再生用光ビームの入射方向から順に、膜厚が  $50\text{nm}$  以上の第 1 保護層、膜厚が  $10\text{nm}$  以上  $25\text{nm}$  以下で、 $\text{GeSbTe}$  3 元状態図に

において  $(\text{Sb}_{0.7}\text{Te}_{0.3})$  と Ge を結ぶ直線 A、 $(\text{Ge}_{0.03}\text{Sb}_{0.68}\text{Te}_{0.29})$  と  $(\text{Sb}_{0.9}\text{Ge}_{0.1})$  を結ぶ直線 B、Ge の含有量が 10 原子% で一定となる直線 C、さらに  $(\text{Sb}_{0.8}\text{Te}_{0.2})$  と Ge を結ぶ直線 D の 4 本の直線で囲まれた (境界上を含む) 組成の Ge-Sb-Te 比を有する GeSbTe 合金薄膜からなる相変化型記録層、膜厚が 5 nm 以上 30 nm 未満の第 2 保護層、膜厚が 40 nm 以上 300 nm 未満で体積抵抗率が 20 以上 150  $\Omega \cdot \text{m}$  以下の反射層をこの順に設けてなり、最短マーク長が 0.5  $\mu\text{m}$  未満のマーク長変調された非晶質マークの記録・再生・消去を行うのに適用するための書き換え可能な光学的情報記録用媒体である。

【0020】

さらに、本発明の他の要旨は、上記光学的情報記録用媒体を用い、線速度 1 m/s 以上 10 m/s 以下の範囲内の特定の速度、もしくは少なくとも 3 m/s から 8 m/s を含む複数の線速度において非晶質マークを形成してマーク長変調記録する際に、マーク間では非晶質マークを再結晶化しうる消去パワー  $P_e$  の光ビームを照射し、長さ  $nT$  ( $n$  は自然数) のマークを形成する際には、時間  $(n-j)T$  (ただし  $j$  は 0~2 の実数) を

【0021】

【数 14】

$$\alpha_1 T, \beta_1 T, \alpha_2 T, \beta_2 T, \dots, \alpha_m T, \beta_m T,$$

【0022】

(ただし、 $T$  は基準クロック周期、 $\sum (\alpha_i + \beta_i) = n - j$ 、 $m = n - k$  ( $k = 0, 1$ 、もしくは 2)、 $\alpha_1 = 0.1 \sim 0.9$ 、 $\alpha_i = 0.1 \sim 0.5$  ( $2 \leq i \leq m-1$ )、 $\beta_1 = 0.5 \sim 1.0$ 、 $\beta_i = 0.5 \sim 0.9$  ( $2 \leq i \leq m$ )、かつ  $\alpha_i + \beta_{i-1} = 0.5 \sim 1.5$  で一定 ( $3 \leq i \leq m$ ) である) のように分割し、 $\alpha_i T$  ( $1 \leq i \leq m$ ) なる時間には記録層を溶融させるにたる記録パワー  $P_w$  の光ビームを照射し、 $\beta_i T$  ( $1 \leq i \leq m$ ) なる時間には、 $0 \leq P_b \leq 0.2 P_e$  (ただし、 $\beta_m T$  においては、 $0 \leq P_b \leq P_e$  又は  $0 \leq \beta_m < 1.5$  となりうる) なるバイアスパワー  $P_b$  の光ビームを照射し、かつ、 $\sum \alpha_i < 0.4 n$  とすることを特徴とする光記録方法である。

【0023】

## 【発明の実施の形態】

本発明者らは、 $\text{Sb}_{0.7}\text{Te}_{0.3}$  に Ge を加えた 3 元合金に注目し、従来の説にとらわれず共晶組成近傍の結晶化／非晶質化特性につき、より高密度記録に適した光ディスク評価機を用い、マーク長記録への適性の観点から再検討を行った。

【0024】

その結果、図 1 Ge Sb Te 3 元状態図の 4 本の直線 A、B、C、D に囲まれた極めて限定的な Ge-Sb-Te 比の組成範囲を選択的に用いることが好ましいことがわかったのである。すなわち、Ge Sb Te 3 元状態図において、 $(\text{Sb}_{0.7}\text{Te}_{0.3})$  と Ge を結ぶ直線 A、 $(\text{Ge}_{0.03}\text{Sb}_{0.68}\text{Te}_{0.29})$  と  $(\text{Sb}_{0.9}\text{Ge}_{0.1})$  を結ぶ直線 B、Ge の含有量が 10 原子% で一定となる直線 C、さらに  $(\text{Sb}_{0.8}\text{Te}_{0.2})$  と Ge を結ぶ直線 D の 4 本の直線に囲まれた（境界上を含まない）組成範囲の記録層である。この記録層に後述の層構成及び記録パルスストラテジーを用いることにより、最短マーク長  $0.5\text{ }\mu\text{m}$  未満の高密度マーク長変調記録が可能になる。

【0025】

ここで、本発明において特に  $\text{Ge}_x(\text{Sb}_y\text{Te}_{1-y})_{1-x}$ （ただし、 $x=0.04\sim 0.10$ 、 $y=0.72\sim 0.80$ ）（境界上を含まない）にある組成は、既存の再生専用 DVD と同じ容量でかつ既存の再生専用 DVD ドライブにほとんど変更を加えずに再生互換がとれる書き換え型の DVD が実現できる。すなわち、8-16 変調マーク長記録（EFM+変調）において最短マーク 3T の長さを  $0.4\text{ }\mu\text{m}$  あるいは  $0.35\text{ }\mu\text{m}$  程度まで短縮しても、良好なジッタが得られ、かつ、既存の再生専用ドライブでそのままトラッキングサーボがかかるほどの十分なサーボ信号が得られる。その場合には、線速  $1\text{ m/s}$  から  $10\text{ m/s}$  のうちの特定の線速度でオーバーライトが可能である。さらに、 $\text{Ge}_x(\text{Sb}_y\text{Te}_{1-y})_{1-x}$ （ただし、 $x=0.045\sim 0.075$ 、 $y=0.74\sim 0.78$ ）なる組成（境界上を含まない）を用いると、特に  $8\text{ m/s}$  以上の高線速で上記のような高品質、高密度のオーバーライトが可能であり、かつ、記録パルススト

ラテジーを後述のように線速に応じて変化させることで、少なくとも  $3 \sim 8 \text{ m/s}$  を含む広い線速範囲において良好なオーバーライトが可能になる。

#### 【0026】

$\text{Sb}_{0.7} \text{Te}_{0.3}$  に対して、Ge 添加量が 10 原子%以下の  $\text{Sb}_{0.7} \text{Te}_{0.3}$  共晶点近傍では、 $\text{Sb}/\text{Te}$  比が大きいほど結晶化速度が速くなる傾向がある。これは、過剰の  $\text{Sb}$  は  $\text{Sb}$  クラスタとして、析出し再結晶化過程において結晶核として働くからである。そして、 $\text{Sb}_{0.7} \text{Te}_{0.3}$  より過剰の  $\text{Sb}$  がない場合は消去性能不十分で実質的にオーバーライト不可能である。特に  $7 \sim 8 \text{ m/s}$  以上の記録には  $\text{Sb}/\text{Te}$  比が 0.74 以上であることが望ましい。また、上記の場合、初期化時において核生成がほとんどないため、初期化が困難で生産性が非常に悪いという問題もある。しかしながら、 $\text{Sb}_{0.7} \text{Te}_{0.3}$  共晶 2 元合金で単に  $\text{Sb}$  量を増やしていくと、結晶化速度が速くなるのと引き替えに、結晶化温度も低下し、非晶質マークの経時安定性を損ねるので、 $(\text{Sb}_{0.8} \text{Te}_{0.2})$  と Ge を結ぶ直線 D よりも過剰の  $\text{Sb}$  は含まれるべきではない。直線 D より  $\text{Sb}$  リッチの組成については、さらに、 $3 \text{ m/s}$  前後の低線速での記録に適さないこと、及び、形成された非晶質マークが短時間の再生光レーザーパワー（約  $1 \text{ mW}$  程度）照射で消えてしまう。また、直線 A と D で規定された過剰の  $\text{Sb}$  量の範囲においては、 $\text{SbTe}$  2 元のままでは結晶化温度が低い上に、過剰  $\text{Sb}$  の結晶核が存在して非晶質マークが不安定になりすぎるので、過剰  $\text{Sb}$  量が多いほど Ge を添加して、Ge の 4 配位結合によりネットワークを形成させて結晶成長速度を制御する。結果として結晶化温度は上昇し、経時安定性が増す。直線 B はこの条件を規定している。さらにまた、Ge 含有量が 10 原子%より多くなるとマーク長記録時のジッタが悪化するし、繰り返しオーバーライトによって高融点の Ge 化合物、とくに GeTe が偏析しやすくなり、また、成膜直後の非晶質膜の結晶化が極めて困難になるので好ましくなく、直線 C によってこの条件を規定している。

#### 【0027】

さて、本発明は基本的に  $\text{Sb}_{0.7} \text{Te}_{0.3}$  共晶点近傍で過剰の  $\text{Sb}$  を含むことが大前提であるから、 $(\text{Sb}_{0.7} \text{Te}_{0.3})$  と Ge を結ぶ直線 A より  $\text{Sb}$  プアな組成は、どれほど本発明組成と近接していようと全く異質であり、前提が異なる

ものである。この意味で直線Aを限界とするGeSbTe 3元、もしくはこの3元組成を母体として添加元素を含有する記録層組成に関する特開昭61-258787号公報、同62-53886号公報、同62-152786号公報、特開平1-63195号公報、同1-211249号公報、同1-277338号公報に記載の記録層組成とは明確に一線を画するものである。これらの発明はむしろ $Sb_2Te_3$  金属化合物組成を主体として、その外縁として直線Aを使用しているに過ぎない。さらに、GeTe- $Sb_2Te_3$  擬似2元合金系では、過剰のSbは結晶化速度を遅らせるという本発明と全く逆の効果があり、5m/s以上の高線速でのオーバーライトでは、このGeTe- $Sb_2Te_3$  の直線上、特に $Ge_2Sb_2Te_5$  組成に過剰のSbを含ませることはむしろ有害でしかない。すなわち、これらGeTe- $Sb_2Te_3$  擬似2元合金近傍組成の公知文献は、たとえGeSbTe 3元合金であっても本発明と全く異質であり、前記で明らかにしたように、0.5 $\mu$ m未満の最短マークを含む高密度マーク長記録において困難な技術的課題に直面している。

## 【0028】

ここで、過剰なSbを含む $Sb_{0.7}Te_{0.3}$  近傍でGeを含む第3元素を選択的に加えた公知文献としては、本発明の記録層組成を包含しうるものとして、特開平1-100745号公報（図2（a）組成範囲 $\alpha$ ）、特開平1-303643号公報（図2（a）組成範囲 $\beta$ ）に記載された組成があげられる。特開平1-100745号公報では $Sb_{1-x}Te_x$  母体組成において $0.10 \leq x \leq 0.80$ という極めて広範囲を含有しており、 $Sb_{0.7}Te_{0.3}$  よりSb過剰な領域のみを利用するという本願の根本思想そのものが見当たらないので、少なくとも本願のような組成限定を示唆する根拠は全く記載されていないと言って良い。特開平1-303643号公報は、本願記録層組成を包含するが、すなわち、Sbが直線Aを越えて過剰に含まれることの弊害については触れられていない。また、いずれの場合もGeが直線Cを越えて過剰に含まれることの弊害については触れられていない。

## 【0029】

以下では、本発明と一部において組成範囲の一致するGeSbTe 合金組成に

かわわる公知文献との差異について述べる。図2 (b) に示されるように、特開平 1-115685 号公報 (組成範囲  $\gamma$ )、同 1-251342 号公報 (組成範囲  $\delta$ )、同 3-71887 号公報 (組成範囲  $\varepsilon$ ) 及び同 4-28587 号公報 (組成範囲  $\eta$ ) があるが、本発明はこれらの組成範囲のいずれにも完全には包含されない組成を中心とする。このうち特開平 1-115685 号公報では図1の組成範囲  $\gamma$  を母体として Au, Pd を添加しても良いことになっているが、本願発明ではあえてその母体となる 3 元組成との比較も明らかにする。

## 【0030】

特開平 1-115685 号公報 (組成範囲  $\gamma$ ) は、本発明では実質的に直線 A 及び B によって排除されている。本先願では具体的には、4 m/s, 1.75 MHz, デューティー 50% の方形波 (約 1.1  $\mu$ m マーク長相当) での記録と DC 消去しか考慮されておらず、1 ビームオーバーライトでより短マークを含むマーク長変調記録に適用するには不適當な条件下で最適組成を検討したため、本発明と最適組成にずれが生じたと考えられる。

## 【0031】

本発明者らの検討によれば、本発明と組成範囲  $\gamma$  が重複するような Ge 含有量が 5 原子% 未満、特に 3 原子% から 5 原子% にかけての領域では、3 元でも用いることはできるが、オーバーライト時の結晶化速度を劣化させずに、経時安定性を増すために、V、Nb、Ta、Cr、Co、Pt 及び Zr の少なくとも一種を、さらに 8 原子% 未満、特に 1 原子% 以上 8 原子% 未満含有することがより好ましい。SbTe に対する、これら元素と Ge の合計の添加量は全部で 15 原子% 未満であることが望ましい。

## 【0032】

特開平 1-251342 号公報 (組成範囲  $\delta$ ) では、Sb<sub>0.7</sub>Te<sub>0.3</sub> 共晶に Ge を概ね 10 原子% 以上添加した系を主体とする極めて Ge リッチな GeSbTe 系であるが、本発明では実質的には直線 C によって排除されている。組成範囲  $\delta$  のうち Ge が 10 原子% より多く含まれる組成では、前述のように結晶化速度が遅く、特に成膜後の記録層を結晶化させる初期化操作が困難であるために、生産性が低く実用に供されないという深刻な問題がある。特開平 1-25134

2号公報においては、この結晶化速度の問題を克服するために、あえて結晶核となるAu, Pdを別途添加していると記載されているが、本発明のように直線CよりGeが少ない領域では、あえてその積極的な必要性は存在しない。一つには、後述のように初期化技術に工夫を凝らすことによって克服可能であるためである。一方、同公知文献においては、Geの量が10原子%より少ないと、十分な光量変化が得られないとしているが、本発明においては、保護層、反射層を含む層構成を工夫することによって変調度60%以上という非常に大きな光量変化が得られる。

## 【0033】

特開平3-71887号公報（組成範囲ε）では、Ge 5原子%以上を主体としているが、Ge 10原子%以上の領域は上記と同じ理由により直線Cによって排除されており、少なくとも、本発明ではより限定的な組成のみを用いている。また、Geが5～10原子%の範囲は、同公知文献において特に好ましいとされる範囲には含まれておらず、本発明の組成範囲を限定して好適に用いるという発想はなんら開示されていない。同公知文献では、単に結晶化温度と照射パルス幅一定の静的消去による消去性能に注目したため、本発明と最適組成域が異なってきたものと考えられる。

## 【0034】

特開平4-28587号公報（組成範囲η）においても、本発明の組成範囲の一部を含有するものであるが、極めてSbリッチおよびGeリッチな組成を含有しており、本発明では実質的に $Sb_{0.8}Te_{0.2}$ とGeを結ぶ直線Dにより排除されている。

さらに、いずれの場合も当時の技術水準として、最短マーク長 $0.5\mu m$ 未満となるような高密度なマーク長記録に関わる高度な技術的課題は明らかにされておらず、そのためのさらなる最適組成の限定、層構成や記録方法の改善についてはいっさい明らかにされてはいない。前述のように、今日まで実用化にいたらず、本願発明の組成限定、層構成、記録方式を待たなければならなかったのである。本発明ではそのような高密度のマーク長記録に適し、かつ、経時安定性、繰り返しオーバーライト耐久性、生産性のいずれにもすぐれた限定的組成について



検討を行った結果到達したものであり、上記公知文献にくらべて質的に飛躍的な改善をもたらすものである。

## 【0035】

以下では、最短マーク長 $0.5\mu\text{m}$ 未満の高密度マーク長記録、及び $2\text{m/s}$ から $10\text{m/s}$ の特定の線速度、もしくは、少なくとも $3.5\text{m/s}$ から $8\text{m/s}$ をカバーする線速範囲でオーバーライト可能な媒体を実現するために、上記記録層組成と組み合わせて用いるべき層構成及び記録方法について述べる。特に、いわゆるDVDと再生互換を維持できるために必要な要件について述べる。

## 【0036】

まず、本発明に用いられるような相変化媒体の構造及び記録法について説明する。本発明の光学的記録用媒体は、基板には、ポリカーボネート、アクリル、ポリオレフィンなどの透明樹脂、あるいは透明ガラスを用いることができる。

なかでも、ポリカーボネート樹脂はCDにおいて最も広く用いられている実績もあり、安価でもあるので最も好ましい。

## 【0037】

相変化型記録層は、その上下を保護層で被覆されていることが望ましい。

さらに望ましくは図3(a)に示すように、基板1/第1保護層(誘電体)2/記録層3/第2保護層(誘電体)4/反射層5の構成を有し、その上を紫外線もしくは熱硬化性の樹脂で被覆(保護コート層6)されていることが望ましい。

図3(a)のような各層の順序は、透明基板を介して記録再生用の集束光ビームを記録層に照射する場合に適している。一方、本発明においては、上記各層の順序を逆にして、図3(b)のように、基板1/反射層5/第2保護層4/記録層3/第1保護層2という順に積層される構成も好ましい。この層構成は、第1保護層側から集束光ビームを入射する場合に適している。このような構成は、 $N_a$ が0.7以上で、記録層と対物レンズの距離を縮める必要が高い場合に有用である。また、この場合、基板自体は透明である必要はなく、むしろ平坦性や剛性を高めるために、ガラスやアルミニウム合金を用いることが好ましい場合がある。

## 【0038】

なお、本発明においてはトラックピッチ  $0.8\ \mu\text{m}$  未満の光ビーム案内用の溝を形成することを前提としているが、この溝は、必ずしも幾何学的に台形状の溝を形成する必要はなく、たとえば、イオン注入などによって、屈折率の異なる導波路のようなものを形成して光学的に溝が形成されていても良い。

記録層 3、保護層 2、4、反射層 5 はスパッタリング法などによって形成される。

#### 【0039】

記録膜用ターゲット、保護膜用ターゲット、必要な場合には反射層材料用ターゲットを同一真空チャンバー内に設置したインライン装置で膜形成を行うことが各層間の酸化や汚染を防ぐ点で望ましい。

図 3 (a) に記載の層構成においては、記録時の高温による変形を防止するため、基板表面には第 1 保護層 2 が、記録層 3 上には第 2 保護層 4 が設けられる。第 2 保護層 4 は記録層 3 と反射層 5 の相互拡散を防止し、記録層の変形を抑制しつつ、反射層 5 へ効率的に熱を逃すという機能を併せ持つ。

#### 【0040】

図 3 (b) においても集束光ビーム入射側からみて、第 2 保護層 4 は記録層 3 と反射層 5 との間の相互拡散防止、放熱、記録層変形防止の機能を有する。図 3 (b) における第 1 保護層は、記録層の変形防止や、記録層と空気との直接接触防止（酸化汚染等の防止）、光ピックアップとの接触防止の機能がある。

図 3 (b) に記載の構成においては、第 1 保護層 2 のさらに外側には、それより硬質の誘電体や非晶質カーボン保護膜を設けたり、紫外線あるいは熱硬化性樹脂層を設けることが望ましい。あるいは、厚さ  $0.05\sim 0.6\ \text{mm}$  程度の透明な薄板を貼合わせ、この薄板を介して集束光ビームを入射することも可能である。

#### 【0041】

さらに、DVD のような媒体においては、図 3 (a) の媒体を記録層面を内側として、接着剤で貼り合せた構造をとる。図 3 (b) の媒体では、逆に記録層面を外側にして貼り合せることになる。さらに図 3 (b) の媒体においては、一枚の基板の両面に射出成形によってトラッキング用の溝を形成し、両面にスパッタ

法によって多層膜を形成しても良い。

【0042】

保護層 2、4 の材料としては、屈折率、熱伝導率、化学的安定性、機械的強度、密着性等に留意して決定される。一般的には透明性が高く高融点である金属や半導体の酸化物、硫化物、窒化物、炭化物や Ca, Mg, Li 等のフッ化物を用いることができる。

これらの酸化物、硫化物、窒化物、炭化物、フッ化物は必ずしも化学量論的組成をとる必要はなく、屈折率等の制御のために組成を制御したり、混合して用いることも有効である。

【0043】

繰り返し記録特性を考慮するとこれらの保護層の膜密度はバルク状態の 80% 以上であることが機械的強度の面から望ましい (Thin Solid Films, 第 278 巻 (1996 年)、74~81 ページ)。混合物誘電体薄膜を用いる場合には、バルク密度として下式の理論密度を用いる。

【0044】

【数 15】

$$\rho = \sum m_i \rho_i \quad (1)$$

$m_i$  : 各成分  $i$  のモル濃度

$\rho_i$  : 単独のバルク密度

【0045】

本発明の媒体の記録層 3 は相変化型の記録層であり、その厚みは一般的には 10 nm から 100 nm の範囲が好ましい。

記録層 3 の厚みが 10 nm より薄いと十分なコントラストが得られ難く、また結晶化速度が遅くなる傾向があり、短時間での記録消去が困難となりやすい。

一方 100 nm を越すとやはり光学的なコントラストが得にくくなり、また、クラックが生じやすくなるので好ましくない。

【0046】

さらに、DVD のような再生専用 ROM ディスクと互換性をとれるほどのコントラストを得るためには 10 nm 以上 25 nm 以下が好ましい。10 nm 未満で

は反射率が低くなりすぎるし、膜成長初期の不均一な組成、疎な膜の影響が現れやすいので好ましくない。一方、25 nmより厚いと熱容量が大きくなり記録感度が悪くなるし、結晶成長が3次元的になるため、非晶質マークのエッジが乱れジッタが高くなる傾向にある。さらに、記録層の相変化による体積変化が顕著になり繰り返しオーバーライト耐久性が悪くなるので好ましくない。マーク端のジッタ及び繰り返しオーバーライト耐久性の観点からは20 nm以下とすることがより望ましい。

#### 【0047】

また、記録層の密度はバルク密度の80%以上、より好ましくは90%以上であることが望ましい。ここでいう、バルク密度とは、もちろん、合金塊を作成して実測することもできるが、(1)式において、各成分のモル濃度を、各元素の原子%に、バルク密度を各元素の分子量に置き換えた近似値を用いても良い。

記録層の密度はスパッタ成膜法においては、成膜時のスパッタガス(Ar等の希ガス)の圧力を低くする、ターゲット正面に近接して基板を配置するなどして、記録層に照射される高エネルギーAr量を多くすることが必要である。高エネルギーArはスパッタのためにターゲットに照射されるArイオンが、一部跳ね返されて基板側に到達するものか、プラズマ中のArイオンが基板全面のシース電圧で加速されて基板に達するもののいずれかである。このような高エネルギーの希ガスの照射効果をatomic peening効果という。一般的に使用されるArガスでのスパッタではAtomic peening効果により、Arがスパッタ膜に混入される。膜中のAr量により、Atomic peening効果を見積もることができる。すなわち、Ar量が少なければ、高エネルギーAr照射効果が少ないことを意味し、密度の疎な膜が形成されやすい。一方、Ar量が多ければ高エネルギーArの照射が激しく、密度は高くなるものの、膜中に取り込まれたArが繰り返しオーバーライト時にvoidとなって析出し、繰り返しの耐久性を劣化させる(J. Appl. Phys., Vol. 78 (1995), pp 6980-6988)。記録層膜中の適当なAr量は、0.1原子%以上、1.5原子%未満である。さらに、直流スパッタリングよりも高周波スパッタリングを用いた方が、膜中Ar量が少なくして、高密度膜が得

られるので好ましい。

#### 【0048】

さらに、O、N、S、Seを同時に、0.1原子%以上5原子%未満添加することで、記録層の光学定数を微調整することができる。しかし、5原子%以上では、結晶化速度を低下させ消去性能を悪化させるので好ましくない。

高速消去性能を劣化させずに経時安定性を増すため、Zn、V、Nb、Ta、Cr、Co、Pt、もしくはZrのいずれかの元素のうちの一を、1原子%以上8原子%未満添加して用いても良い。特に、Ge含有量が3原子%から5原子%にかけての領域では、積極的に添加することが望ましい。

#### 【0049】

SbTeに対する、これら添加元素とGeの合計の添加量は全部で15原子%未満であることが望ましい。過剰に含まれるとSb以外の相分離を誘起するので好ましくない。

Al、Ga、Inには結晶化温度を上昇させると同時に、ジッタを低減させたり、記録感度を改善する効果もあるが、偏析も生じやすいため、Geとあわせた含有量が15原子%未満好ましくは13%未満とすることが望ましい。Agを8原子%未満添加することはやはり記録感度を改善する上で効果が有り、特にGe原子量が5原子%以上の場合に用いれば、効果が顕著である。

しかし、8原子%以上の添加は、ジッタを増加させるので好ましくないし、Geと合わせた添加量が15原子%以上となると偏析を生じやすいため好ましくない。

#### 【0050】

記録層3としては、本発明においては、上記の組成を用いるのであるが、本発明の記録媒体は、成膜後の状態は通常非晶質である。記録層全面を結晶化して、初期化された状態（未記録状態）とする。特にGeを5原子%以上含む組成では、一旦記録層を溶融させ再凝固時に徐冷して結晶化させる溶融再結晶化による初期化が望ましい。本発明記録層は成膜直後には結晶成長の核がほとんどなく、固相での結晶化は困難であるが、溶融再結晶化によれば結晶核が形成されてのち、溶融して高速で再結晶化が促進されるようである。この際、記録層を溶融するの

は局所的かつ、1ミリ秒程度以下の短時間に限る。溶融領域が広がったり、溶融時間あるいは冷却時間が長すぎると、熱のために図3に示すような多層構成が破壊されたり、プラスチック基板表面が変形したりして好ましくない。このような熱履歴を与えるには、長軸100-300 $\mu$ m、短軸1-3 $\mu$ mに集束した、波長600-1000nm程度の高出力半導体レーザー光を照射し、短軸方向を走査軸として、1-10m/sの線速度で走査することが望ましい。同じ集束光でも円形に近いと溶融領域が広すぎるようで、再非晶質化がおきやすく、また、多層構成や基板へのダメージが大きく好ましくない。

【0051】

さて、上記の一般的層構成において、本願発明で特に特徴となり留意される事項を以下に述べる。本発明記録層と組み合わせて用いられる層構成は、急冷構造と呼ばれる層構成に属する。急冷構造では放熱を促進し、記録層再凝固時の冷却速度を高める層構成を採用することで、再結晶化の問題を回避しつつ、高速結晶化による高消去比を実現する。このため第2保護層膜厚は一般的には、5nm以上40nm未満に選ばれる。特に5nmより薄いと、記録層溶融時の変形等によって破壊されやすく好ましくなく、また、放熱効果が大きすぎて記録に要するパワーが不必要に大きくなる点でも好ましくない。

【0052】

本発明の記録層を用いると最短マーク長0.5 $\mu$ m未満の高密度記録において低ジッタを実現できるが、この高密度を実現するために赤色より短波長のレーザーダイオード（波長700nm未満）を用いた高密度マーク長記録を行う場合には、上記急冷構造に対しても、いっそうの留意が必要になることを本発明者らは下記のように明らかにしてきた。

【0053】

特に波長500nm未満、NA=0.55以上の小さな集束光ビームを用いた1ビームオーバーライト特性の検討において、マーク横断方向の温度分布を平坦化することが、高消去比及び消去パワーマージンを広く取るために重要であることを明らかにしてきた（相変化光記録研究会シンポジウム予稿集（1993）、pp63-68）。

## 【0054】

この傾向は、波長 630-680 nm、NA=0.6 前後の光学系を用いた、DVD 対応の光学系においても重要である。このような光学系を用いた高密度マーク長変調記録においては、特に、熱伝導率の低い材料を第 2 保護層として用い、かつその膜厚を 5 以上 30 nm 未満、より好ましくは 10 以上 25 nm 未満とする。

## 【0055】

いずれの場合にも、その上に設ける反射層 5 をとりわけ高熱伝導率の材料とすることにより、消去比、消去パワーマージンを、単なる急冷構造よりもオーバーライト時のジッタが改善できる。

本発明者らの検討によれば、広い消去パワー範囲において、本発明記録層が有する良好な消去特性を発揮させるには、単に膜厚方向の温度分布や時間変化のみならず、膜面方向（記録ビーム走査線垂直方向）の温度分布をできるだけ平坦化できるような層構成を用いる必要がある。これは、図 4 を用いて以下のように説明される。図 4 において、集束されたレーザー光ビームの強度および近似的な温度分布はガウシアン分布をしていると考えられる。まず再結晶化には、原理的に非晶質マークの幅全体にわたって、記録層を結晶化可能でかつ溶融して再非晶質化しないような再結晶化可能温度域に一定時間保たねばならない（図 4（b）の状態）。この再結晶化温度域の上下限は多少ずれることもあるが、概ね結晶化温度（ $T_c$ ）以上融点（ $T_m$ ）以下であると考えられる。消去パワーをあげていくと、まずビーム中心の温度から  $T_c$  以上に達しはじめ（図 4（a）の状態）、消去が始まり、非晶質マークの幅全体が概ね  $T_c$  以上  $T_m$  以下になっていれば、良好な消去比が得られる。さらにパワーをあげると、ビーム中心部温度が  $T_m$  より高くなってしまい、再非晶質化を起こす（図 4（c）の状態）ので消去は再び不完全になる。すなわち、記録層内膜面方向（記録ビーム走査線垂直方向）の温度分布が急峻であると、消去パワーマージンが狭く、高消去比が得られる前に再非晶質化してしまう。

## 【0056】

高密度記録のために記録用ビームスポット径が小さくなるに際して、形成され

る非晶質マークの幅はほぼ比例して縮小する。しかし、同じビームで記録済みトラックにそって、1回だけ消去パワーを照射したときに、消去可能な非晶質マークの幅はビーム径の縮小より高い割合で狭くなる。このため、非晶質マークの横の端で消え残りが生じやすくなる。もちろん、消去パワーをあげれば、端の方まで昇温され端は消えるようになるが、横方向温度分布が急峻であると中心部の温度が過剰に上がりすぎて、中心部で熔融、再非晶質化を起こしてしまう。このような問題は、ビーム径が小さくなり、ビーム照射部の温度分布が急峻になればなるほど著しいのである。

## 【0057】

本発明者らは、媒体の層構成設計により、媒体中のトラック横断方向の温度分布を平坦にすることで、熔融して再非晶質化されることなく、再結晶化することのできる幅を広げ、消去率及び消去パワーマージンを広げることを試みた。シミュレーションによって横断方向温度分布を検討したところ、第2保護層を厚くし、断熱的にして反射層への放熱を抑制すると、記録層での温度分布が図5(a)のように急峻になり、その結果ビーム中心での温度は照射パワーが低い内に高温となり、結晶化温度以上に保たれる幅が狭くなってしまいうことがわかった。ビーム中心部での温度が記録層の融点に達する前に、結晶化温度以上に保たれる幅が十分広がることができないまま、図4(c)の状態が比較的低パワーのうちに起きる。すなわち、高消去比が得られる照射パワーの上限が制限され、そのような状態では、消去可能な幅が不十分なままに終わり、消え残りによるノイズが高くなる。

## 【0058】

一方、本発明のごとく、極低熱伝導率のごく薄い上保護層を介して、記録層から極めて高熱伝導率の反射層への放熱を促進することで、記録層における温度分布が平坦になり、図5(b)のようになることがわかった。第2保護層の熱伝導率を高くしても放熱効果は促進されるが、あまり、放熱が促進されると記録に要する照射パワーが高くなる、すなわち、記録感度が著しく低下するので好ましくない。

## 【0059】



従来、知られている保護層材料で、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Ta}_2\text{O}_5$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{AlN}$ 、 $\text{SiN}$ 等を主成分とする薄膜は、それ自身の熱伝導率が高すぎて本発明上部保護層4としては好ましくない。このように金属酸化物や窒化物の熱伝導率は、同じ薄膜状態に比べても、本発明保護層で用いられる下記保護層にくらべて、1桁以上熱伝導率が高い。

## 【0060】

本発明で、あえて低熱伝導率の薄い第2保護層を用いるのは、特に、記録パワー照射開始時点の数 $\text{nsec}$ ～数十 $\text{nsec}$ において、記録層から反射層への熱伝導に時間的な遅延をあたえ、その後に、反射層への放熱を促進することで、放熱により、必要以上に記録感度を低下させないためである。

一方、反射層における放熱は、反射層の厚みを厚くしても達成できるが、反射層の厚みを $300\text{nm}$ 以上とすると、記録層膜面方向よりも膜厚方向の熱伝導が顕著になり、膜面方向の温度分布改善効果が得られない。また、反射層自体の熱容量が大きくなり、反射層ひいては記録層の冷却に時間がかかるようになって、非晶質マークの形成が阻害される。最も好ましいのは、高熱伝導率の反射層を薄く設けて横方向への放熱を選択的に促進することである。

## 【0061】

従来のいわゆる「急冷構造」は、膜厚方向の1次元的な熱の逃げにのみ注目し、記録層から反射層に早く熱を逃すことのみを意図しており、この平面方向の温度分布の平坦化に十分な留意を払っていなかった。

なお、本発明のいわば「上保護層での熱伝導遅延効果を考慮した超急冷構造」は、本発明記録層に適用すると従来の $\text{GeTe}-\text{Sb}_2\text{Te}_3$ 記録層にくらべて一層効果がある。なぜなら、本発明記録層は $T_m$ 近傍での再凝固時の結晶成長が再結晶化の律速になっているからである。 $T_m$ 近傍での冷却即速度を極限まで大きくして、非晶質マーク及びそのエッジの形成を確実にかつ明確なものとするには、超急冷構造が有効であり、かつ、膜面方向の温度分布の平坦化で、もともと $T_m$ 近傍で高速消去可能であったものが、より高消去パワーまで確実に再結晶化による消去を確保できるからである。

## 【0062】

本発明においては、第2保護層の材料としては熱伝導が低い方が望ましいとしたが、その目安は  $1 \times 10^{-3} \text{ pJ} / (\mu\text{m} \cdot \text{K} \cdot \text{nsec})$  である。しかしながら、このような低熱伝導率材料の薄膜状態の熱伝導率を直接測定するのは不可能ではないが、困難であり、熱シミュレーションと実際の記録感度の測定結果から目安を得ることもできる。好ましい結果をもたらした低熱伝導率の上保護層材料としては、具体的には  $\text{ZnS}$ 、 $\text{ZnO}$ 、 $\text{TaS}_2$  もしくは希土類硫化物を単独もしくは混合物として 50 mol % 以上 90 mol % 未満含み、他方融点もしくは分解温度が 1000℃ 以上の耐熱性化合物からなる複合誘電体が望ましい。

【0063】

より具体的には  $\text{La}$ 、 $\text{Ce}$ 、 $\text{Nd}$ 、 $\text{Y}$  等の希土類の硫化物を 60 mol % 以上 90 mol % 未満含む複合誘電体が望ましい。

あるいは、ZnS、ZnOもしくは希土類硫化物の組成の範囲を70～90 mol%とすることが望ましい。

これらと混合されるべき融点もしくは分解点が1000℃以上の耐熱化合物材料としては、Mg、Ca、Sr、Y、La、Ce、Ho、Er、Yb、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Zn、Al、Si、Ge、Pb等の酸化物、窒化物、炭化物やCa、Mg、Li等のフッ化物を用いることができる。

#### 【0064】

特にZnOと混合されるべき材料としては、Y、La、Ce、Nd等希土類の硫化物あるいは硫化物と酸化物の混合物が望ましい。

そして、この第2保護層の膜厚が25nmより厚いと十分なマーク横断方向の温度分布平坦化効果が選られず、5nm未満では、第2保護層部での熱伝導の遅延効果が不十分で、記録感度低下が著しくなり好ましくない。

#### 【0065】

第2保護層4の厚さは好ましくは600～700nmの記録レーザー光では15nm～20nmとされ、400～500nmの記録レーザー光では5～15nmより好ましくは5～10nmとされる。

本発明においては、とりわけ高熱伝導率で300nm未満の薄い反射層5を用いて、横方向の放熱効果を促進するのが特徴であるが、その熱伝導率は以下のよう規定される。

#### 【0066】

一般には薄膜の熱伝導率はバルク状態の熱伝導率と大きく異なり、小さくなっているのが普通である。

特に40nm未満の薄膜では成長初期の島状構造の影響で熱伝導率が1桁以上小さくなる場合があり好ましくない。

さらに、成膜条件によって結晶性や不純物量が異なり、これが同じ組成でも熱伝導率が異なる要因になる。

#### 【0067】

本発明において良好な特性を示す高熱伝導率の反射膜を規定するために、反射膜の熱伝導率は直接測定することも可能であるが、その熱伝導の良否を電気抵抗

を利用して見積もることができる。

金属膜のように電子が熱もしくは電気伝導を主として司る材料においては熱伝導率と電気伝導率は良好な比例関係があるためである。

薄膜の電気抵抗はその膜厚や測定領域の面積で規格化された抵抗率値で表す。

【0068】

体積抵抗率と面積抵抗率は通常の4探針法で測定でき、JIS K 7194によって規定されている。

薄膜の熱伝導率そのものを実測するよりもはるかに簡便かつ再現性の良いデータが得られる。

本発明において好ましい反射層は体積抵抗率でいうと $20 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ 以上 $150 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ 以下、好ましくは $20 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ 以上 $100 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ 以下である。体積抵抗率 $20 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ 未満の材料は薄膜状態では実質的に得にくい。体積抵抗率 $150 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ より体積抵抗率が大きい場合でも、たとえば $300 \text{ nm}$ 以上の厚膜とすれば面積抵抗率を下げることはできるが、本発明者らの検討によれば、このような高体積抵抗率材料で面積抵抗率のみ下げても、十分な放熱効果は得られなかった。厚膜では単位面積当たりの熱容量が増大してしまうためと考えられる。また、このような厚膜では成膜に時間がかかり、材料費も増えるため製造コストの観点から好ましくない。

【0069】

膜厚 $300 \text{ nm}$ 未満で面積抵抗率 $0.2$ 以上 $0.9 \Omega/\square$ 未満が得られるような、低体積抵抗率材料を用いる必要がある。

本発明に適したAl金属材料をより具体的に述べると、Siを $0.3$ 重量%以上 $0.8$ 重量%以下、Mgを $0.3$ 重量%以上 $1.2$ 重量%以下含有するAl-Mg-Si系合金であることが好ましい。

【0070】

その他、AlにTa, Ti, Co, Cr, Si, Sc, Hf, Pd, Pt, Mg, Zr, Mo, 又はMnを $0.2$ 原子%以上 $2$ 原子%未満含むAl合金は、添加元素濃度に比例して体積抵抗率が増加し、また、耐ヒロック性が改善されることが知られている（日本金属学会誌、第59巻（1995）、P673~678

、や J. Vac. Sci. Tech., A14 (1996), pp. 2728~2735 等) ので、耐久性、体積抵抗率、成膜速度等考慮して用いることができる。

【0071】

Al 合金に関しては、添加不純物量 0.2 原子%未満では、成膜条件にもよるが、耐ヒロック性は不十分であることが多い。また、2 原子%より多いと上記の低抵抗率が得られない。

経時安定性をより重視する場合には添加成分としては Ta が好ましい。特に、ZnS を主成分とする上部保護層 4 に対しては、Ta を 0.5 原子%以上、0.8 原子%以下とする AlTa 合金が、耐食性、密着性、高熱伝導率のすべてをバランス良く満足する反射膜として望ましい。また、Ta の場合わずか 0.5 原子%の添加で純 Al や Al-Mg-Si 合金に比べて、成膜レートが 3-4 割アップするという製造上好ましい効果が得られる。

【0072】

上記 Al 合金を反射膜として用いる場合、好ましい膜厚は 150 nm 以上 300 nm 未満である。150 nm 未満では純 Al でも放熱効果は不十分である。300 nm 以上では、熱が水平方向より垂直方向に逃げて、水平方向の熱分布改善に寄与しないし、反射層そのものの熱容量が大きくてかえって記録層の冷却速度が遅くなって、非晶質マークの形成を妨げる。

【0073】

一方、上記反射膜が Ag 合金薄膜である場合には Ti, V, Ta, Nb, W, Co, Cr, Si, Ge, Sn, Sc, Hf, Pd, Rh, Au, Pt, Mg, Zr, Mo, 又は Mn を 0.2 原子%以上 5 原子%未満含むものが望ましい。経時安定性をより重視する場合には添加成分としては Ti、Mg が好ましい。

上記 Ag 合金を反射膜として用いる場合、好ましい膜厚は 40 nm 以上 150 nm 未満である。40 nm 未満では純 Ag でも放熱効果は不十分である。150 nm 以上では、熱が水平方向より垂直方向に逃げて、水平方向の熱分布改善に寄与しないし、不必要な厚膜は生産性を低下させる。

【0074】

本発明者らは上記、Alへの添加元素、Agへの添加元素は、その添加元素濃度に比例して、体積抵抗率が増加することを確認している。

不純物の添加は一般的に結晶粒径を小さくし、粒界の電子散乱を増加させて熱伝導率を低下させると考えられる。

添加不純物量を調節することは、結晶粒径を大きくすることで材料本来の高熱伝導率を得るために必要である。

#### 【0075】

なお、反射層は通常スパッタ法や真空蒸着法で形成されるが、ターゲットや蒸着材料そのものの不純物量もさることながら、成膜時に混入する水分や酸素量も含めて全不純物量を2原子%未満とする必要がある。このためにプロセスチャンバの到達真空度は $1 \times 10^{-3}$  Pa未満とすることが望ましい。

また、 $10^{-4}$  Paより悪い到達真空度で成膜するなら、成膜レートを1 nm/秒以上、好ましくは10 nm/秒以上として不純物を取り込まれるのを防ぐことが望ましい。

#### 【0076】

あるいは、意図的な添加元素を1原子%より多く含む場合は、成膜レートを10 nm/秒以上として付加的な不純物混入を極力防ぐことが望ましい。

成膜条件は不純物量とは無関係に結晶粒径に影響を及ぼす場合もある。

たとえば、AlにTaを2原子%程度混入した合金膜は、結晶粒の間に非晶質相が混在するが、結晶相と非晶質相の割合は成膜条件に依存する。

たとえば、低圧でスパッタするほど結晶部分の割合が増え、体積抵抗率が下がる（熱伝導率は増加）。

#### 【0077】

膜中の不純物組成あるいは結晶性は、スパッタに用いる合金ターゲットの製法やスパッタガス（Ar, Ne, Xe等）にも依存する。

上記のように薄膜状態の体積抵抗率は金属材料、組成のみによっては決まらないから、たとえばAl合金反射層材料を規定した文献（特開平3-1338号公報、同1-169571号公報、同1-208744号公報等）もあるが本願の層構成、記録層との組み合わせを示唆するものではない。

【0078】

高熱伝導率を得るためには、上記のように、不純物量を少なくするのが望ましいが、一方で、AlやAgの純金属は耐食性や耐ヒロック性に劣る傾向があるため、両者のバランスを考慮して最適組成が決まる。

さらなる高熱伝導と高信頼性をえるために反射層を多層化することも有効である。

【0079】

少なくとも1層は全反射層膜厚の50%以上の膜厚を有する上記低体積抵抗率材料として実質的に放熱効果を司り、他の層が耐食性や保護層との密着性、耐ヒロック性の改善に寄与するように構成される。

より具体的には、金属中最も高熱伝導率および低体積抵抗率であるAgはSを含む上部保護層との相性が悪く、繰り返しオーバーライトした場合の劣化がやや速いという傾向がある。

【0080】

また、高温高湿の加速試験環境下で腐食を生じやすい傾向がある。

そこで、低体積抵抗率材料としてAgを用い、上部保護層との間に界面層としてAlを主成分とする合金層を5nm以上100nm未満設けることも有効である。

Al合金としては前述と同様に例えば、Ta, Ti, Co, Cr, Si, Sc, Hf, Pd, Pt, Mg, Zr, Mo, 又はMnを0.2原子%以上2原子%未満含むAl合金が挙げられる。

【0081】

界面層の厚さは5nm未満では保護効果が不十分で、100nm以上では放熱効果が犠牲になる。

界面層の使用は特に反射膜がAg合金の場合に有効である。なぜなら、Agは本発明で好ましいとされる硫化物を含む保護層との接触により、比較的硫化による腐食を起こしやすいからである。さらにAg合金反射膜とAl合金界面層を用いる場合、AgとAlは比較的相互拡散しやすい組み合わせであるので、Al表面を5nmより薄く、酸化して界面酸化層を設けることがいっそう好ましい。界

面酸化層が5 nm、とくに10 nmを越えるとそれが熱抵抗となり、本来の趣旨である、極めて放熱性の高い反射層としての機能が損なわれるので好ましくない。

#### 【0082】

反射層の多層化は、高体積抵抗率材料と低体積抵抗率材料を組み合わせることで所望の膜厚で所望の面積抵抗率を得るためにも有効である。

合金化による体積抵抗率調節は、合金ターゲットの使用によりスパッタ工程を簡素化できるが、ターゲット製造コスト、ひいては媒体の原材料比を上昇させる要因にもなる。

場合によっては、純AlやAgの薄膜と上記添加元素そのものの薄膜を多層化して所望の体積抵抗率を得ることも有効である。

#### 【0083】

総数が高々3層程度であれば、初期の装置コストは増加するが、個々の媒体コストはかえって抑制できる場合がある。

反射膜を複数の金属膜からなる多層反射膜とし、全膜厚を40 nm以上300 nm未満、多層反射膜の厚さの50%以上が体積抵抗率 $20 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ 以上 $150 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ 未満の金属薄膜層（多層であっても良い）とするのが好ましい。

さて、記録層及び保護層の厚みは、上記熱特性、機械的強度、信頼性の面からの制限の他に、多層構成に伴う干渉効果も考慮して、レーザー光の吸収効率が良く、記録信号の振幅、すなわち記録状態と未記録状態のコントラストが大きくなるように選ばれる。

#### 【0084】

具体例として書き換え型DVDとして互換性を確保するためには、再生専用タイプのDVD規格で定められる変調度を高くとらねばならない。また、再生専用プレーヤーで通常用いられる、DPD (differential Phase Detection) と呼ばれるトラッキングサーボ法がそのまま適用できることが必要である。

#### 【0085】

変調度は、図6に示されるようにランダム信号を記録したときのDC再生信号



(直流成分を含む再生信号)において、14Tマークのトップの信号強度  $I_{top}$  と、信号振幅  $I_{14}$  との比  $I_{14}/I_{top}$  として定義される。

$I_{top}$  は實際上、未記録部(結晶状態)の溝内での反射率に相当する。

$I_{14}$  は相変化媒体の結晶部分と非晶質部分から反射光の強度差及び位相差が問題となる。

【0086】

反射光の強度差は基本的に結晶状態と非晶質状態の反射率差で決まる。上記記録後の変調度が概ね0.5以上であれば、低ジッタが実現できるとともに、いわゆるDPD(Differential Phase Detection)法(Proc. SPIE, Vol. 3109(1997), pp68-72)によるトラッキングサーボも良好に作動する。

【0087】

図7に典型的な図3(a)の4層構成における反射率及差の計算例を示した。

図7は本発明記録層材料の例として  $Ge_{0.05}Sb_{0.69}Te_{0.26}$  記録層、上下の保護層は  $(ZnS)_{80}(SiO_2)_{20}$ 、反射層は  $Al_{0.995}Ta_{0.05}$ 、基板はポリカーボネートの場合である。

各層の屈折率は実測値を用いている。波長650nmにおける各材料の屈折率は、上下の保護層は  $2.12 - 0.0i$ 、反射層は  $1.7 - 5.3i$ 、基板は  $1.56$ 、記録層は非晶質状態(成膜直後の状態で測定)で  $3.5 - 2.6i$ 、初期化後の結晶状態で  $2.3 - 4.1i$  である。

【0088】

また、記録層、第2保護層、反射層はそれぞれ、18nm、20nm、200nmで一定とした。

第1保護層依存性を見る限り、通常は振幅の変化は小さく、分母である  $I_{top}$ 、すなわち結晶状態の反射率に強く依存する。

したがって、結晶状態反射率は可能な限り低いことが望ましい。

図7の計算例では  $n=2.12$  の  $(ZnS)_{80}(SiO_2)_{20}$  膜を想定したが、第1の極小値  $d_1$  では50~70nm、第2の極小値  $d_2$  では200~220nmになる。

【0089】

以後は周期的に変化する。

結晶状態の反射率が極小となる第1保護層膜厚は反射率が高い記録層であれば実質上、保護層の屈折率のみで決まる。

$d_1$ 、 $d_2$  に  $2.1/n$  をかければ、ほぼ他の屈折率  $n$  における極小点膜厚が得られるが、通常  $n = 1.8 \sim 2.3$  であるから、 $d_1$  は高々 80 nm 程度である。

【0090】

第1保護層屈折率が 1.8 よりも小さいと極小点における反射率が増加して変調度が著しく低下し、0.5 未満となるので好ましくない。

逆に、2.3 以上とすると、極小点の反射率が低くなりすぎ 20% を達成できず、フォーカスやトラッキングサーボが困難になるので好ましくない。

本発明の記録層組成範囲では、図7とほぼ類似の光学特性が発揮される。

生産性の観点からは第1保護層膜厚は 150 nm 未満にとどめるのが望ましい。なぜなら、現在、誘電体保護層のスパッタ法による成膜速度は高々 15 nm/秒であり、その成膜に 10 秒以上かけることはコストを上昇させるからである。また、膜厚変動の許容値が厳しくなるので生産上好ましくない。即ち、図7からわかるように、反射率は所望の膜厚  $d_0$  から  $\Delta d$  ずれると、第1の極小値  $d_1$  近傍であろうが、第2の極小値  $d_2$  近傍であろうがおなじだけ変動する。

【0091】

一方、製造上膜厚分布は  $d_0$  に対して何%かで決まり、通常は  $d_0 \pm 2 \sim 3\%$  が均一性の限度である。

従って、 $d_0$  が薄いほど膜厚の変動幅  $\Delta d$  は小さくなり、ディスク面内あるいはディスク間の反射率変動を抑制出来るので有利である。

基板自公転機構を有しない安価な静止対向タイプのスパッタ装置では、結果として大量生産可能な第1の極小値  $d_1$  近傍の膜厚を採用するのが望ましい。

【0092】

一方で、厚い保護層は繰り返しオーバーライト時の基板表面の変形を抑制する効果が大いから、繰り返しオーバーライト耐久性改善に充填をおくなら、第2

の極小値  $d/2$  近傍の膜厚を採用することになる。

本発明記録媒体においては、上記の層構成に加えて以下の記録方法を合わせ用いることで、記録層の再凝固時の冷却速度を正確に制御することで、 $1\text{ m/s}$  から  $10\text{ m/s}$  の線速範囲の特定の速度において、最短マーク長  $0.5\text{ }\mu\text{m}$  未満の DVD に匹敵する高密度マーク長変調記録において  $1000$  回以上の繰り返しオーバーライトと  $10\%$  未満の低ジッタが実現できる。

【0093】

上記の高密度マーク長変調記録を実現するためには、波長  $400$  から  $680\text{ nm}$ 、開口数  $NA$  が  $0.55$  以上  $0.9$  以下より好ましくは  $0.65$  以下の対物レンズによって集束されたレーザー光ビームを該基板を介して記録層面に照射して得られる微小な集束光ビームスポットを得ることが必要である。 $NA$  が  $0.65$  を越える場合には、光軸の傾きによる収差の影響が大きくなるから、対物レンズと記録面との距離を極めて接近させる必要がある。DVD 等、 $0.6\text{ mm}$  程度の基板を介して集束光ビームを入射させる場合には、 $NA = 0.65$  程度が上限である。

【0094】

さらに、本発明においては図 8 に示すような、少なくとも 3 値からなる変調方式を用いることで、パワーマージン、記録時線速マージンを広げることができる。

すなわち、長さ  $nT$  ( $T$  は基準クロック周期、 $n$  は自然数) のマークを形成する際には、時間  $(n-j)T$  (ただし  $j$  は  $0-2$  の実数) を

【0095】

【数 16】

$$\alpha_1 T, \beta_1 T, \alpha_2 T, \beta_2 T, \dots, \alpha_m T, \beta_m T,$$

【0096】

(但し  $\sum (\alpha_i + \beta_i) = n - j$ 、 $m = n - k$ 、 $k = 0, 1$ 、もしくは  $2$ 、 $\alpha_1 = 0.1 \sim 0.9$ 、 $\alpha_i = 0.1 \sim 0.5$  ( $2 \leq i \leq m-1$ )、 $\beta_1 = 0.5 \sim 1.0$ 、 $\beta_i = 0.5 \sim 0.9$  ( $2 \leq i \leq m$ )、かつ  $\alpha_i + \beta_{i-1} = 0.5 \sim 1.0$  で一定 ( $3 \leq i \leq m$ ) のように分割し、 $\alpha_i T$  ( $1 \leq i \leq m$ ) なる時間に記録

層を溶融させるにたる記録パワー  $P_w$  ( $> P_e$ ) を照射し、 $\beta_i T$  ( $1 \leq i \leq m$ ) なる時間には、 $P_b / P_e \leq 0.2$  (ただし、 $\beta_m T$  においては、 $0 \leq P_b \leq P_e$  もしくは  $0 \leq \beta_m < 1.5$  となりうる) なるバイアスパワー  $P_b$  を照射してオーバーライトする。

図 8 において先頭パルスの立ち上がり、最終オフパルスの立ち上がり等は必ずしも、元の  $nT$  長パルスの開始もしくは最終位置と一致する必要はない。 $n_L = n - j = \sum (\alpha_i + \beta_i)$  を前後のマーク長やマーク間長に応じて微調整することとも有効ではある。また、 $\beta_m$  のみをマーク長  $nT$  に応じて変化させることにより良好なマークを形成できる場合もある。極端なケースとして最後の  $\beta_m = 0$  とする場合もある。具体的には、EFM や EFM+変調において  $3T \sim 11T$  もしくは  $14T$  のマークのうち、 $11T$ 、 $14T$  等の長いマークになるほど熱が溜まり易くなるので、最後の  $\beta_m$  を長くして冷却時間を長めにするのが良い。逆に、 $3T$  等の短いマークの場合には  $\beta_m$  を短くするのがよい。その調整幅は高々  $0.5T$  程度である。

【0097】

DVD 程度の線記録密度であれば本発明では、必ずしもそのような微調整をしなくても十分な記録信号品質が得られる。

図 9 に  $P_b = P_e$  とした場合 (a) と、 $P_b = 0$  (極端な場合) とした場合 (b) の記録層の温度変化を模式的に示した。

3 個に分割された分割パルスの、1 番目のパルス  $P_1$  と 2 番目のパルス  $P_2$  が照射される間の位置を想定している。

【0098】

図 9 (a) では後続の記録パルスによる加熱の影響が前方に及ぶために、1 番目の記録パルス照射後の冷却速度が遅く、かつオフパルス区間でも  $P_e$  が照射されるため、オフパルス区間での温度降下で到達する最低温度  $T_L$  が融点 ( $T_m$ ) 近傍に留まっている。

一方、図 9 (b) では、オフパルス区間の  $P_b$  がほとんど 0 のため、 $T_L$  は融点から十分下がった点まで下がり、かつ、途中の冷却速度も大きい。

【0099】

非晶質マークは1番目のパルス照射時に溶解し、その後のオフパルス時の急冷によって形成される。

本発明相変化媒体における記録層は融点近傍でのみ大きな結晶化速度を示すと考えられる。あるいは、一般的に $T_g$ に近い比較的低温域での結晶核生成は毎回の消去プロセスでは支配的でなく、前述の初期化時に形成された結晶核となりうる $Sb$ クラスタが安定に存在するため、高温域の結晶成長のみが支配的であると考えられる。

#### 【0100】

従って、図9(b)に示す温度プロファイルをとることは、高温域での結晶化を抑制し、良好な非晶質マークを得る上で重要なことである。

逆に、冷却速度及び $T_L$ を制御することで再結晶化をほぼ完全に抑制し、溶融領域とほぼ一致するクリアな輪郭を有する非晶質マークが得られるためマーク端において低ジッタが得られる。

#### 【0101】

一方、 $GeTe-Sb_2Te_3$  擬似2元系合金では、図9(a), (b)いずれの温度プロファイルでも非晶質マーク形成プロセスに大差がない。

なぜなら、この材料では広い温度範囲、特に結晶化温度 $T_c$ 近くの低温域でも、速度は若干遅いものの再結晶化を示すからである。あるいは、この材料では、比較的 $T_c$ に近い温度域での結晶核生成と $T_m$ に近い温度域での結晶成長とが律速になっているため、全体として広い温度域で比較的低速の再結晶化が起きるためである。

#### 【0102】

$GeTe-Sb_2Te_3$  でも $P_b < P_e$ としてオフパルスを用いて粗大グレインを抑制する場合もあるが、 $P_b/P_e \leq 0.2$ とすると、 $T_c$ 近傍での結晶化が抑制されすぎるために、かえって消去性能が低下する。しかし、本発明記録層材料では、 $T_c$ に近いような低温での結晶化はほとんど進まないと考えられるので、 $P_b/P_e \leq 0.2$ あるいはより具体的に $0 \leq P_b \leq 1.5 \text{ mW}$ として、トラッキングサーボが安定する限り低い $P_b$ を用いて、できるだけ急冷となるようにオフパルスを積極的に用いた方が、より明確な非晶質マークエッジが形成でき

て都合が良い。

#### 【0103】

図8のパルスストラテジーにおいて、特に、最先頭の記録パルスだけを後続パルスより長めにし、また、最先端及び最後端のオフパルス幅のみを他のオフパルスと別に設定するのが、長マークと、短マークの特性バランスを取る上で最も有効である。最先端のパルスは余熱効果がないから昇温のためにやや長時間を要するからである。あるいは、最先端のパルスのみ記録パワーを後続のパルスより高めに設定することも有効である。さらに、パルスの切り替えを、クロック周期に同期させると、パルス制御が簡単になる。マーク長変調記録に適した最も基本的かつパルス制御回路が簡便なパルスストラテジーは、図10に示すように、 $m = n - 1$ もしくは $n - 2$ で、 $\alpha_i$  ( $2 \leq i \leq m$ )、 $\beta_i$  ( $2 \leq i \leq m - 1$ )は一定とし、 $\alpha_1 \geq \alpha_i$ 、 $\beta_1 + \alpha_2 \geq 1.0$ 、 $\alpha_i + \beta_{i-1} = 1.0$  ( $3 \leq i \leq m$ )として、 $\alpha_i$  ( $2 \leq i \leq m$ )の記録パルスの後端をクロックパルスに同期させることである。また、 $P_b$ を再生光 $P_r$ と同じにすることも、回路を簡便化するには有効である。先頭パルス $\alpha_1$ だけを後続パルスより長くすることは、いわゆるアイパターンにおいて短マークと長マークの記録のバランスを良くするために必要なことである。かわって、先頭パルスのみ後続パルスより高パワーとしてもよい。

#### 【0104】

このようなパルスは基本的に図11に示すような3種のゲート発生回路とそれらの間の優先順位を決めることで達成できる。 $\beta_1$ を $\beta_i$ と同じにしても良いが、異なる値とするには、 $\alpha_1$ のみ立ち上がりのタイミングを独立して決めるようにする。図11において、Gate1は $\alpha_1$ のみを、Gate1は $\alpha_2$  ( $= \alpha_c$ 一定)以降の後続パルスを所定個数発生させるタイミングを決める。さらに、Gate3はオフパルス発生区間を発生する。Gate3がオン(レベル高)の間は $P_b$ を発生し、オフの間(レベル低)は、 $P_e$ を発生する。Gate3とGate1の立ち上がりは同期させるのが良い。Gate1、Gate2はそれぞれ $P_w$ を発生させるが、Gate1、2がオンのときはGate3に優先する。Gate1の遅延時間 $T_1$ と $\alpha_1$ 、Gate2の遅延時間( $T_1 + T_2$ )と $\alpha_c$ を

指定すれば、図10のストラテジーを指定できる。ここで、 $T_1$ を1T以上とすれば、図10(a)の $n-1$ 個のパルスとなり、1T未満とすれば $n-2$ 個のパルスとなる。

【0105】

さて、本発明の応用例として、少なくとも再生時には再生専用DVDと同等以上の記録密度で同等の信号品質をえるためには、特に、下記のような記録方法を用いることが望ましい。すなわち、波長400から680nm、開口数NAが0.55以上0.65以下の対物レンズによって集束されたレーザー光ビームを該基板を介して記録層面に照射して非晶質マークのオーバーライトを行うのであるが、 $m=n-1$ もしくは $n-2$ 、 $0 \leq P_b \leq 1.5 \text{ mW}$ 、 $P_e/P_w$ 比は0.3以上0.6以下の範囲にあるものとし、 $1 \text{ m/s}$ 以上 $10 \text{ m/s}$ 以下の範囲にある特定の線速度において、 $\alpha_1 = 0.3 \sim 0.9$ 、 $\alpha_1 \geq \alpha_i = 0.2 \sim 0.5$  ( $2 \leq i \leq m$ )、 $\alpha_i + \beta_{i-1} = 1.0$  ( $3 \leq i \leq m$ )、 $\beta_m = 0.3 \sim 1.5$ あることが望ましい。

【0106】

$P_e/P_w$ の比を一定に保つことは、パワー変動が生じたときに、高パワーで記録マークが大きいときには消去パワーも大きくして消去可能な範囲を広げるためである。 $P_e/P_w$ 比が0.3未満では、常に $P_e$ が低くて消去不十分となりやすく、0.6より大きくては、 $P_e$ が過剰で再非晶質化を招きやすい。

【0107】

さて、本発明の記録層組成は $\alpha_i$ が特に小さい範囲で良好なジッタが得られ、 $\sum \alpha_i < 0.4n$ とし、 $n$ が大なるほど $(\sum \alpha_i)/n$ がなるべく減少するようになっていることが望ましい。これは、同じく高密度でのマーク長変調記録が可能とされるAg、Inを $\text{Sb}_{0.7}\text{Te}_{0.3}$ 近傍組成に合計で10原子%程度添加した特開平8-22644号公報に開示された発明のようなAgInSbTe記録層の場合に比べて有利な点である。例えば $n-1$ 個のパルスに分割して、線速 $2 \text{ m/s} \sim 5 \text{ m/s}$ の範囲において、波長630-680nm、 $\text{NA} = 0.6$ の光学系を用いて、DVDで用いられるEFM+変調のマーク長記録を行う場合を考える。双方とも光学定数はほぼ同じであるため、同じ層構成を用いて同等の反

射率・変調度を得ることができ、したがって熱的に同等の層構成を適用できる。

例えば、下保護層膜厚が100nm、記録層が20nm、上保護層が20nm、反射層が200nmとした層構成で比較すると、いずれも $\beta_i$  ( $1 \leq i \leq n-1$ ) = 0.5程度、 $P_w = 10 \sim 14$  mW、 $P_e / P_w = 0.5$ 、 $P_b \approx 0$ とするが、 $Ag_{0.05}In_{0.05}Sb_{0.63}Te_{0.27}$ 記録層では $\alpha_1 = 0.8 \sim 1.2$ 、 $\alpha_i$  ( $2 \leq i \leq n-1$ ) = 0.4~0.6が好ましい。特に $\alpha_1 = 1.0$ 、 $\alpha_2$ 以降が0.5であり、 $\beta_m = 0.5$ とした場合、 $\sum \alpha_i$ はnによらず0.5nとなる。

本発明記録層の一例である $Ag_{0.05}Ge_{0.05}Sb_{0.67}Te_{0.23}$ においては、 $\alpha_1 = 0.3 \sim 0.5$ 、 $\alpha_i$  ( $2 \leq i \leq n-1$ ) = 0.2~0.4が好ましい範囲となる。より具体的には $\alpha_1 = 0.6$ 、 $\alpha_2$ 以降はすべて0.35で一定とできる。すなわち、本発明記録層においてはnTマークの記録の際に照射される平均照射パワーを小さくし、実質的な記録パルス照射時間 $\sum \alpha_i < 0.4n$ とすることができる。また、nが大きい長マークであるほど、 $(\sum \alpha_i) / n$ が減少するように選ぶことができる。従って、以下の効果が得られる。

【0108】

1) 1回の記録においても、高記録パワーにおける記録信号品質の劣化を低減できる。高記録パワーでの問題点は、記録層に与えられる光エネルギーが多くなりすぎて記録層にこもることに起因している。このため冷却速度が遅くなって非晶質マークの再結晶化が生じたり、繰り返しオーバーライト時の劣化が著しくなる。

低バイアスパワーのオフパルス区間を設け実質的な平均入力パワーを押さえることと、本発明の高熱伝導率の反射層での平面方向の熱の逃げを利用することにより、高記録パワー時でも、特に長マーク後端部分の熱蓄積による悪影響を抑制でき、良好な長マークを形成できるのである。

【0109】

2) 繰り返しオーバーライト時における熱ダメージを軽減でき、繰り返し耐久性を改善できる。毎回の熱ダメージが小さければ、特に、熱に弱いプラスチック基板の変形を抑制できる。また、ダメージの及ぶ範囲をレーザービームプロファイルの中心部分のより狭い範囲に限定できる。特に、蓄熱されやすい $n=4$ 以上の



長マークほど実質の記録エネルギー照射の割合  $(\sum \alpha_i) / n$  を、 $n \leq 3$  の短マークに比べて減少させることは、特に、熱ダメージがかかりやすい  $5 \text{ m/s}$  未満の低線速での負担を軽減する上で好ましい。

## 【0110】

本発明ではこのように特に記録パルスの平均照射パワーの少ない媒体を実現し、従来に比して1桁以上の繰り返しオーバーライト耐久性の改善を実現した。

本発明において特に記録層組成を  $\text{Ge}_x (\text{Sb}_y \text{Te}_{1-y})_{1-x}$  (ただし、 $x = 0.045 \sim 0.075$ 、 $y = 0.74 \sim 0.78$ ) の範囲 (ただし境界上の点は含まない) とすることにより、概ね  $8 \text{ m/s}$  以上の高線速でもオーバーライトが可能であり、そのような高線速対応の媒体に対して、特開平9-7176号公報で開示されたように記録パルスストラテジーを線速に応じて可変とすることで、 $3 \sim 8 \text{ m/s}$  を含む広範囲の線速度でオーバーライト可能とできる。すなわち、上記図8のパルスストラテジーにおいて、 $m = n - k$  は一定とし、オーバーライト時の線速度が低いほど  $\theta = P_b / P_e$  もしくは  $\alpha_i$  のうちのいずれかを単調に減少させる。もちろん、線速度に応じてクロック周期を変更して記録線密度を一定に保つことや、 $P_w$ 、 $P_e$  をそれぞれの線速度で最適に保つよう変更することは必要に応じて行われる。

## 【0111】

特に、本発明では上記記録層組成に対してDVDの標準再生線速度である  $3.49 \text{ m/s}$  を1倍速として、2倍速と1倍速の両方で、最短マーク長を  $0.35 \sim 0.45 \mu\text{m}$  とするいわゆるEFM+変調信号のオーバーライト可能な媒体を提供する。

すなわち、波長  $600$  から  $680 \text{ nm}$ 、開口数  $NA$  が  $0.55$  以上  $0.65$  以下の対物レンズによって集束されたレーザー光ビームを該基板を介して記録層面に照射し非晶質マークをオーバーライトする光記録方法であって、図10において、 $n$  として1から14までのいずれかの整数をとり、 $m = n - 1$ 、 $0 \leq P_b \leq 1.5 \text{ mW}$  は線速によらず一定とし、 $P_e / P_w$  比は  $0.4$  以上  $0.6$  以下の範囲にあって線速に応じて変化しうるものとし、 $3 \sim 4 \text{ m/s}$  の範囲にある1倍速  $v$  においては、基準クロック  $T$  を  $T_0$  とし、 $\alpha_1 = 0.3 \sim 0.8$ 、 $\alpha_1 \geq \alpha_i$

$=\alpha_c = 0.2 \sim 0.4$  ( $2 \leq i \leq m$ )、 $\alpha_2 + \beta_1 \geq 1.0$ 、 $\alpha_i + \beta_{i-1} = 1.0$  ( $3 \leq i \leq m$ )、 $\beta_m = 0.3 \sim 1.0$  とし、 $6 \sim 8 \text{ m/s}$  の範囲にある 2 倍速  $2v$  においては、基準クロック  $T$  を  $T_0/2$  とし、 $\alpha'_1 = 0.3 \sim 0.8$ 、 $\alpha'_1 \geq \alpha'_i = \alpha'_c = 0.3 \sim 0.5$  ( $2 \leq i \leq m$ )、 $\alpha'_i + \beta'_{i-1} = 1.0$  ( $2 \leq i \leq m$ )、 $\beta'_m = 0.3 \sim 1.0$ 、かつ、 $\alpha'_c > \alpha_c$  とし、 $v$  及び  $2v$  における  $Pw$  をそれぞれ  $Pw_1$ 、 $Pw_2$  とするとき  $Pw_1/Pw_2$  比が  $0.8$  以上  $1.2$  以下とする光記録方法である。ここで、さらに  $\alpha_2 + \beta_1 = 1.0$  とすれば、パルス幅に関する独立パラメータは  $\alpha_1$ 、 $\alpha_c$ 、 $\beta_m$  の 3 個となり、より簡便化される。

#### 【0112】

なお、EFM+変調では  $n$  として 1 から 14 までのすべての整数をとるわけではなく、3 から 11 までと 14 だけをとりうるが、本発明の趣旨と矛盾するものではない。場合によっては、(1, 7) ランリンクスリミテッド符号であってもかまわない。符号論理上、いわゆる DVD との互換性がとれないこと自体は、本発明趣旨と矛盾しない。

ここにおいて、記録密度を一定とするために、1 倍速記録時のクロック周期は 2 倍速記録時の倍になるように設定することは一般的に行われている。実施例に詳述するが、図 10 のパルスストラテジーを用いる限り、この範囲を逸脱したパラメータでは良好なジッタが得られなかった。

#### 【0113】

本発明は、上記のような等線速度を維持しながらディスク記録領域全面にオーバーライトを行う操作 (constant linear velocity、CLV 方式) に代えて、一定回転角速度でディスク全面にオーバーライトを行う操作 (constant angular velocity、CAV 方式) に対しても有効である。

通常光ディスクの直径は  $86 \text{ mm}$  (3.5 インチ)、 $90 \text{ mm}$  (シングル CD サイズ)、 $120 \text{ mm}$  (CD サイズ)、あるいは  $130 \text{ mm}$  (5.25 インチ) のような値をとり、記録領域は  $20 \sim 25 \text{ mm}$  から最大  $65 \text{ mm}$  近くに及ぶ。内外周の線速度差は最大 3 倍程度となる。相変化媒体、特に高密度のマーク長記録

において、1種類の層構成で概ね1.5倍以上の広範囲の線速度で良好なオーバーライト特性を示すことは極めて困難である。線速度が速ければ、記録層の冷却速度は速くなるので非晶質マークは形成されやすいが、結晶化温度以上に保たれる時間が短くなって結晶化による消去が困難になる。一方、線速度が遅くなれば、結晶化温度以上に保たれる時間が長くなって結晶化による消去は良好であるが、記録層の冷却速度は遅くなるので、再凝固時に再結晶化しやすくなり、非晶質マークが形成されにくい。

## 【0114】

この問題を解決するために、内外周で反射層膜厚を変化させて内周で反射層による放熱効果度が大きくなるように調節したりする。あるいは、記録層組成を変化させて、外周で結晶化速度を高め、あるいは内周で非晶質形成に必要な臨界冷却速度を低めたりすることも提案されている。しかし、そのような分布を与えたディスクの作成は、容易ではない。

一方、本発明の記録媒体を用いれば、前述のようにディスク最外周での線速度が $10\text{ m/s}$ 以下であれば、少なくともその最大線速度において良好なオーバーライトが可能であるような組成、層構成が存在し、内周においては、オーバーライト時のパルスストラテジにおいて相対的にオフパルス区間を増やすなり、オフパルス時のバイアスパワー $P_b$ を低下させて、図9で説明した再凝固時の冷却速度を高めるようなストラテジーとすれば良い。

## 【0115】

本発明を等角回転速度でオーバーライト可能な媒体として利用するためには、前述の可変パルスストラテジーを半径方向のゾーンごとに区切って可変として用いることが望ましい。すなわち、ディスク状記録媒体の記録領域最内周及び最外周での線速度がそれぞれ $2\sim 4\text{ m/s}$ 及び $6\sim 10\text{ m/s}$ になるような一定の角回転速度で回転させ、半径によって区切られた複数ゾーンの各ゾーン内の平均線速度に応じて記録密度がほぼ一定となるようにクロック周期 $T$ を変化させる。この場合、 $m = n - k$ はゾーンによらず一定として外周部から内周部へいくほど $\theta = P_b / P_e$ 及び、もしくは、 $\alpha_i$ のうちの少なくとも一つを単調に減少させることにより、内周部での低線速度における、冷却速度不足による、不完全な非晶

質マークの形成を補償することができる（特開平 9-7176 号公報）。ここで、本記録方式は、最短マーク長  $0.5 \mu\text{m}$  未満の高密度マーク長変調記録において、最外周の最大線速度  $6 \sim 10 \text{ m/s}$  においても、オーバーライト可能な特性を初めて実現した本発明記録媒体に適用してこそ、良好な記録品質が実現できることは言うまでもない。

## 【0116】

より具体的には、図 10 で示されたパルスストラテジーをベースに線速に応じたパルスストラテジーを用いることが、可変パルスストラテジー回路を簡便化することができて望ましい。その際に、記録領域を半径方向に  $p$  個のゾーンに分割して、各ゾーンごとにクロック周期とパルスストラテジーを変化させることが、半径位置に応じて連続的に変化させるよりも簡便であり、一般的に行われている。本発明では、最内周のゾーンを第 1 ゾーン、最外周のゾーンを第  $p$  ゾーンとして内周から順にゾーン番号をつけたとき、最内周ゾーン 1 における平均線速度  $\langle v_1 \rangle_{\text{ave}}$  と最外周ゾーン  $p$  における平均線速度  $\langle v_p \rangle_{\text{ave}}$  の比が  $1.5 \sim 3$  とする。線速度比が 3 倍を大きく越えるような線速度範囲は本発明媒体及び可変パルスストラテジーをもってしても困難であり、したがって、再内周ゾーンで  $2 \text{ m/s}$ 、最外周ゾーンで  $10 \text{ m/s}$  に達するような極端な場合は避けざるを得ない。

## 【0117】

第  $q$  ゾーン ( $1 \leq q \leq p$  の整数) における最大線速度と最小線速度の比が  $1.5$  以下であるようにゾーンの幅を設定するのが望ましい。同一ゾーン内では同一クロック周期と同一パルスストラテジーを用いるのであるが、同一パルスストラテジーでカバーできる線速範囲はおおむね  $1.5$  倍が限度だからである。

さてこのように、各ゾーンにおける角速度 $\omega_q$  およびクロック周期 $T_q$  を規定されたゾーン記録方式であって、同一ゾーン内では、 $\omega_q$ 、 $T_q$ 、 $P_e$ 、 $P_b$ 、 $P_w$ 及び $\alpha_i$ 、 $\beta_i$  を一定として、第 $q$ ゾーンにオーバーライト記録されるマーク長変調データの基準クロック周期を $T_q$ 、平均線速度を $\langle v_q \rangle_{ave}$ 、最短マークを $n_{min} T_q$  とするとき、最短マークの物理的長さ、 $n_{min} T_q \langle v_q \rangle_{ave}$  が

【0 1 1 8】

【数 1 7】

$$0 < n_{min} \cdot T_q \cdot \langle v_q \rangle_{ave} < 0.5 \mu m \quad (2)$$

【0 1 1 9】

であり、かつ、 $m = n - 1$  もしくは  $n - 2$ 、 $0 \leq P_b \leq 1.5 \text{ mW}$ 、 $P_e / P_w$  比は 0.4 以上 0.6 以下の範囲にあるものとし、 $\alpha_1 = 0.3 \sim 0.9$ 、 $\alpha_1 \geq \alpha_i = 0.2 \sim 0.5$  ( $2 \leq i \leq m$ )、 $\alpha_i + \beta_{i-1} = 1.0$  ( $3 \leq i \leq m$ )、 $\beta_m = 0.3 \sim 1.5$  であるような可変パルスストラテジーを適用する。パルスストラテジーは以下の法則に則って変化させることが重要である。すなわち、外周ゾーンから内周ゾーンに移行するに伴い、少なくとも $\alpha_i$  ( $2 \leq i \leq m$ ) は単調に減少するように変化させる。 $P_b$ 、 $P_w$ 、 $P_e / P_w$ 、各 $\alpha_i$ 、 $\beta_1$ 、 $\beta_m$  は各ゾーンに応じて可変とする。ここで、 $\alpha_i$  の変更は 0.1 T もしくは 0.01 T 刻みで変更することが好ましい。最外周ゾーンでの基準クロック T に対して高々 1 / 100 の周期の高周波ベースクロック発生回路を付加しておけば、すべてのゾーンにおける $T_q$  及び分割パルス長をこのベースクロックの倍数として発生させることも可能である。DVD では 1 倍速での基準クロックは 25 MHz 程度であるから、最高 2.5 GHz 程度、通常は一桁少なくて 250 MHz 程度のベースクロックで十分である。

【0 1 2 0】

さらに、各ゾーンにおける $P_w$ のうち最大値を $P_{w_{max}}$  最小値を $P_{w_{min}}$  とするとき、

$P_{w_{max}} / P_{w_{min}} \leq 1.2$ 、 $P_e = P_w = 0.4 \sim 0.6$ 、 $0 \leq P_b \leq 1.5 \text{ mW}$  とすることが本発明の記録媒体では可能である。3 種のパワーの設定範囲を

限定できるので、パワー発生回路を簡便化できる。本発明では、特に  $P_w$ 、 $P_e$  /  $P_w$  比、 $P_b$  を一定として、パルス分割方式のみを変更することで、3 ~ 8 m / s のすべての線速に対応することも可能である。パルス分割パラメータのうち、特に  $\beta_m$  もゾーンによらず一定とし、 $\alpha_1$  と  $\alpha_m$  のみをゾーン依存パラメータとすることもできる。実施例で述べるように、本発明では実際にそのような使用方法が可能であり、ドライブの記録パルス制御回路を簡便化する上で極めて有用なことである。

#### 【0121】

本発明においては、記録時において光学ヘッドの半径位置情報から、記録媒体上に仮想的にゾーンを設定して記録を行っても良いし、ディスクにあらかじめ記載されたアドレス情報やゾーン情報にしたがって、ディスク上に物理的にゾーン構造を設けてもよい。仮想的であろうが、明示的であろうが、ゾーンによって決まる線速度に応じた記録パルスストラテジーを選定すればよい。

#### 【0122】

以下では、ゾーン記録方式のうち、 $\omega_q$  が一定値  $\omega_0$  をとる、すなわち、記録時のディスクの回転自体は常に一定である、ZCAV (Zoned Constant Linear Velocity) 方式についてより具体的に述べる。第  $q$  ゾーンにおける記録データの基準クロックを  $T_q$  とするとき、ZCAV方式においては、記録線密度がほぼ一定であるように、外周部のゾーンに移行するほど、記録データの基準クロック  $T_q$  を小さくすることが必要である。

#### 【0123】

すなわち、第  $q$  ゾーンの中心における平均線速度を  $\langle v_q \rangle_{ave}$ 、第  $q$  ゾーンにおける記録データのクロック周期を  $T_q$  とするとき、

#### 【0124】

#### 【数18】

$$\langle v_q \rangle_{ave} \cdot T_q = \text{一定} \quad (3)$$

#### 【0125】

となるように、ゾーンに応じて  $T_q$  を変化させる。ここで、(3)式における「一定」とは高々  $\pm 1\%$  程度の誤差を含むものとする。さらに、同一ゾーン内の最

大線速と最小線速を一定の範囲内にするようにゾーンの幅を制限する必要があるが、通常は、ゾーン  $q$  における  $v_q$  の最大値と最小値を、 $\langle v_q \rangle_{\max}$ 、 $\langle v_q \rangle_{\min}$  とするとき、

【0126】

【数19】

$$(\langle v_q \rangle_{\max} - \langle v_q \rangle_{\min}) / (\langle v_q \rangle_{\max} + \langle v_q \rangle_{\min}) < 10\% \quad (4)$$

【0127】

となるようにゾーンの幅が決定される。線速度は半径  $r$  に比例するから、単純にゾーン  $q$  の平均半径  $\langle r_q \rangle_{\text{ave}}$  の  $\pm 10\%$  の半径が許容されると考えて良い。半径  $25\text{ mm}$  であれば  $5\text{ mm}$  幅 ( $\pm 2.5\text{ mm}$ )、 $50\text{ mm}$  であれば、 $10\text{ mm}$  幅 ( $\pm 5\text{ mm}$ ) である。ゾーンの幅はこの条件を満たす限り等分割される必要はないが、最内周ゾーンの許容幅に合わせて等分割してもよい。その場合、記録領域幅にもよるが、 $30-40\text{ mm}$  幅の記録領域については、概ね  $10$  個以上に分割する必要がある。

【0128】

(3) 及び (4) 式の条件は、記録線密度が一定であるということであり、 $n$  T マークのマークの幅が一定である、あるいは、チャネルビット長が一定である、と言い換えても良い。チャネルビット長はトラックに沿った  $1$  チャネルビットあたりの長さであり、基本的には (3) 式で定義される。

(4) 式では同一記録条件で線速を変えながら、あるいはクロック周期を変えながらジッタ等のマーク長依存性を測定したときに信号品質の劣化がない範囲で規定される。実施例で詳述されるが、例えば最短マーク長  $0.4\text{ }\mu\text{m}$  程度では、本発明記録媒体の場合、 $\pm 10\%$  程度までは実用的なレベルのジッタが得られる。(4) 式の条件はこの実験事実依存している。より好ましくは  $\pm 5\%$  程度であろう。

【0129】

DVD 規格により正確に準拠するためには、基準再生速度  $v = \text{約 } 3.5\text{ m/s}$ 、基準データクロック  $T = \text{約 } 38.2\text{ nsec}$  に対して、チャネルビット長  $vT$

≒ 0.133 μm の揺らぎは、概ね ±1% 未満であるべきとされている。DVD と再生互換性を有する ZCAV 媒体においてこの条件を満たすためには、(4) において、

【0130】

【数20】

$$(\langle v_q \rangle_{\max} - \langle v_q \rangle_{\min}) / (\langle v_q \rangle_{\max} + \langle v_q \rangle_{\min}) < 1\% \quad (4b)$$

【0131】

という厳しい条件を満足せねばならず、そのために、概ね 200 個以上のゾーンに分割し、(3) 式において、

【0132】

【数21】

$$\langle v_q \rangle_{\text{ave}} \cdot T_q = v T \quad (\text{一定}) \quad (3b)$$

【0133】

となるように  $T_q$  を決定する必要がある。こうすれば、ZCAV 方式で記録されていても、CLV 法で情報の再生がなされる DVD プレーヤーでそのまま再生することができる。すなわち、ZCAV 方式において擬似的に CLV と同じ半径によらない等密度記録ができる。

【0134】

もちろん、再生系のイコライザー等の制約条件からより、ゾーン幅を狭くしなければならぬ場合もあるが、ゾーン幅を狭める方向は、本発明媒体としては、なんら問題はない。

さて、より具体的な例として、DVD と同等の記録密度を実現するために、最内周ゾーンの開始位置が半径 20 から 25 mm の範囲、最外周ゾーンの終了位置が半径 55 から 60 mm の範囲にあるようにした場合、記録領域の半径は約 30 ～ 40 mm である。

【0135】

そして、ディスクを最内周の第 1 ゾーンにおいて  $\langle v_1 \rangle_{\text{ave}} = 3 \sim 4 \text{ m/s}$  となるように等角速度で回転させ、波長 600 から 680 nm、開口数 NA が 0



． 5 5 以上 0 . 6 5 以下の対物レンズによって集束されたレーザー光ビームを該基板を介して記録層面に照射し非晶質マークをオーバーライトする光記録方法であって、 $n$ として 1 から 1 4 までのいずれかの整数をとり、 $\omega_q = \omega_0$ 、 $m = n - 1$ 、 $P_b$ 、 $P_e / P_w$ 、 $\beta_m = 0.3 \sim 1.0$  はゾーンによらず一定とし、最内ゾーン（第 1 ゾーン）においては、

$\alpha_1^1 = 0.3 \sim 0.8$ 、 $\alpha_1^1 \geq \alpha_i^1 = \alpha_c^1 = 0.2 \sim 0.4$  ( $2 \leq i \leq m$ )、 $\alpha_2^1 + \beta_1^1 \geq 1.0$ 、 $\alpha_i^1 + \beta_{i-1}^1 = 1.0$  ( $3 \leq i \leq m$ ) とし、最内ゾーン（第  $p$  ゾーン）においては、

$\alpha_1^p = 0.3 \sim 0.8$ 、 $\alpha_1^p \geq \alpha_i^p = \alpha_c^p = 0.3 \sim 0.5$  ( $2 \leq i \leq m$ )、 $\alpha_i^p + \beta_{i-1}^p = 1.0$  ( $2 \leq i \leq m$ )、かつ、 $\alpha_c^p > \alpha_c^1$  とし、

その他のゾーンにおいては、 $P_{w_{\min}} \leq P_w \leq P_{w_{\max}}$ 、 $\alpha_c^1 \leq \alpha_c^q \leq \alpha_c^p$ 、かつ、 $\alpha_1^q$  は  $\alpha_1^1$  と  $\alpha_1^p$  の間の値を補間して用いる。この場合、前述のように、補間は 0.1 T もしくは 0.01 T 刻みで行うことが望ましい。

【0 1 3 6】

特に、本発明媒体においては、 $\alpha_1^1 < \alpha_1^p$  かつ  $\beta_2^1 > \beta_2^p$  であって、第  $q$  ゾーンにおいては、 $\alpha_1^q$  及び  $\beta_2^q$  に対して、 $\alpha_1^1 \leq \alpha_1^p \leq \alpha_1^q$ 、 $\beta_2^1 \geq \beta_2^p \geq \beta_2^q$  となるように補間した値を用いる場合もある。

さらに、本発明媒体の一例では、 $P_w$ 、 $P_e / P_w$  比、 $P_b$ 、及び  $\beta_1$  を線速によらず一定として、 $\alpha_1$ 、 $\alpha_c$  のみを上記のように変更すれば 3 ~ 8 m/s をすべてカバーする広い線速範囲で良好なオーバーライト特性を得ることも可能である。

【0 1 3 7】

ここで、各ゾーンにおける少なくとも  $P_e / P_w$  比、 $P_b$ 、 $\beta_m$ 、( $\alpha_1^1$ 、 $\alpha_1^p$ )、( $\alpha_c^1$ 、 $\alpha_c^p$ )、( $P_{w_{\min}}$ 、 $P_{w_{\max}}$ ) の数値があらかじめ基板上の記録領域の最内周もしくは最外周端に隣接して、凹凸ピット、あるいは、溝蛇行信号として記載されていれば、各記録媒体ごと、そして各ゾーンごとにドライブが最適のパルスストラテジー及びパワーを選択することができて都合がよい。あるいは、溝蛇行信号や凹凸ピットによって記載されているアドレス情報にく

わえて、各アドレスが属する半径位置もしくはゾーンにおける最適パルスストラテジーを併せて記載しておき、アクセスする際にアドレス情報を読み出すとともに該パルスストラテジー情報も読み出し、パルスストラテジーを切り替えるようにすれば補正することなく、該記録媒体及び該アドレスの属するゾーンに適したパルスストラテジーを使用できる。

【0138】

以上で述べた、CLV方式あるいはZCAV方式において、オーバーライト時の線速度に応じて記録パルス分割法を可変とする本発明の光記録方法の具体例では、主として $\beta_m$ を線速によらず一定として、パルス発生回路を簡便化しようとするものであるが、逆に、 $\beta_m$ を積極的に変化させることで、パルス発生回路の簡易化を図ることも可能である。すなわち、少なくとも線速度4 m/sから7 m/s含む複数の線速度においてマーク長変調された非晶質マークをオーバーライトする際に、マーク間では非晶質マークを再結晶化しうる消去パワー $P_e$ の光ビームを照射し、長さ $nT$  ( $n$ は整数)のマークを形成する際には、時間 $(n-j)T$  (ただし $j$ は $0 \leq j \leq 2.0$ )を

【0139】

【数22】

$$\alpha_1 T, \beta_1 T, \alpha_2 T, \beta_2 T, \dots, \alpha_m T, \beta_m T,$$

【0140】

(ただし、 $T$ は基準クロック周期、 $\sum (\alpha_i + \beta_i) = n - j$ 、 $m = n - k$  ( $k = 0, 1$ 、もしくは $2$ )、 $\alpha_1 = 0.1 \sim 0.9$ 、 $\alpha_i = 0.1 \sim 0.5$  ( $2 \leq i \leq m-1$ )、 $\beta_1 = 0.5 \sim 1.0$ 、 $\beta_i = 0.5 \sim 0.9$  ( $2 \leq i \leq m-1$ )、かつ $\tau_f = \alpha_i + \beta_{i-1} = 0.5 \sim 1.5$ で一定 ( $3 \leq i \leq m$ )) のように分割し、 $\alpha_i T$  ( $1 \leq i \leq m$ ) なる時間には記録層を溶融させるにたる記録パワー $P_w$ の光ビームを照射し、 $\beta_i T$  ( $1 \leq i \leq m$ ) なる時間には、 $0 \leq P_b \leq 0.2 P_e$  (ただし、 $\beta_m T$ においては、 $0 \leq P_b \leq P_e$  もしくは  $0 \leq \beta_m < 1.5$  となりうる) なるバイアスパワー $P_b$ の光ビームを照射し、 $m$ 、 $\tau_f$ 、 $\alpha_1 T = \tau_1$  及び  $\alpha_i T = \tau_c$  ( $2 \leq i \leq m$ ) を一定とし、 $\beta_m$ を線速度が低いほど単調に増加するように変化させる方式である。もちろん、記録密度を一定に保つためには、

基準クロック周期  $T$  は線速度に反比例させて変化させることが必要である。 $\alpha_i + \beta_{i-1} = \text{一定}$  (通常は 1.0 とする) であるから、 $\alpha_i$  を低線速ほど単調に減少させ、記録層の冷却速度を増加させるという本発明の趣旨を生かしつつ、パルス発生回路を簡易化できる。このようなパルスストラテジーを実現するためには、図 11 のゲート発生のタイミングの説明図において、クロック周期  $T$  に同期させて (一定の遅延を付加することはありうる)、幅  $\tau_1$  の固定長パルス一個 (Gate 1) と、後続する幅  $\tau_c$  の固定長パルスを複数個 (Gate 3) 発生させる一方、最終オフパルス長を決める Gate 3 のみ線速に応じて変化させれば良い。

#### 【0141】

ここで、前述のように、少なくともオーバーライト時の線速度が  $5 \text{ m/s}$  以下の場合において、繰り返しオーバーライト時の熱ダメージを防ぐために  $\sum \alpha_i < 0.4n$  であることは本記録方法でも有効である。

オーバーライト時の最高線速度における  $\beta_m$  を  $\beta_m^H$ 、最低線速度における  $\beta_m$  を  $\beta_m^L$  とし、各オーバーライト時の線速度における  $\beta_m$  を  $\beta_m^L$  と  $\beta_m^H$  を補完して得るものとし、 $P_b$ 、 $P_e/P_w$  比がオーバーライト時の線速度によらず一定であるような記録方法が適用できる。この場合、少なくとも  $P_e/P_w$  比、 $P_b$ 、 $P_w$ 、 $\tau_1$ 、 $\tau_c$ 、 $(\beta_m^L, \beta_m^H)$  の数値があらかじめ基板上に、凹凸ピット、あるいは、溝変形信号として記載しておけば、やはり最適なパルスストラテジーが自動的に選択できる。

さらにまた、本発明の記録媒体では、必ずしも最善の結果が各線速度で得られるわけではないが、最低線速度が最高線速度の倍程度であれば、十分実用的な信号品質を維持しつつ  $\beta_m$  がオーバーライト時の線速度によらず一定であるような光記録方法も可能である。

#### 【0142】

このようにして、特に最短マーク長、あるいはチャネルピット長が記録半径によらずほとんど一定となるように ZCAV 方式で記録された本発明の記録媒体は、該記録済みマークを再生して得られる、基準クロック周期をもとに、データクロックと回転同期信号を発生させて、回転制御を行う CLV 方式の再生専用ドラ

イブにおいて、そのまま再生することが可能である。

【0143】

すなわち、上記のようにチャンネルビット長が±10%未満の精度で一定となるように、半径方向にゾーンを細かく区切り、各ゾーンにおいて記録データの基準クロック周期 $T_q$ を変化させるZCAV方式で記録された情報は、該記録済マークから生々されるデータの基準クロック周期 $T_q'$ が、該CLV方式の再生専用ドライブでの基準データクロック $T_r$ とほぼ一致するようにPLL (Phase Lock Loop) 方式により回転同期制御することが可能であるから、多少の線速のゆらぎやチャンネルビット長のゆらぎがあっても、該再生専用ドライブでの再生回路でそのままデコードできるのである。

【0144】

特に、記録時においてすべてのゾーンで最短マーク長が $0.4\mu m$ でほぼ一定になるように記録されたEFM+変調データは、該記録マークから生成される回転同期信号からPLL制御によるCLV回転同期が達成され、同時に25~27MHzの範囲にあるデータ用の基準クロック $T_r$ が発生され、このクロックに基づいて、ゾーン間の遷移を意識することなく、まったくシーケンシャルなCLV記録媒体としてを基準として再生することができる。もちろん、 $T_r$ が $T_r/2$ となるように回転同期が達成されれば、2倍速による再生が可能となる。このようなPLL方式による回転同期信号の発生回路等は、本発明の要旨を越えるが、すでに市販されているDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブで実現された方式をそのまま使用できる。

【0145】

なお、当然のことながら、DVDとの再生互換性を確保するためには、変調方式やチャンネルビット長、反射率、変調度、ジッタ等の物理パラメータだけでなく、記録されるデータのブロック構造や、エラー訂正符号まで含むデータの論理構造が例えばDVD規格に定められたものに合致していなければならないことはいうまでもないが、そのような論理データ構造の互換性は本発明の趣旨を越える。

【0146】

さて、本発明の記録媒体の応用価値を高めるものとして、反射率以外の全ての

信号特性においてDVDとの再生互換性を確保するためには、溝内記録であることが望ましいが、溝自体のプッシュプル信号を小さく目にする必要がある。溝自体のプッシュプル信号が大きいと再生時に使用するDPD法でのトラッキングサーボ信号が小さくなるからである。溝深さをプッシュプル最大となる $\lambda / (8n)$ より浅くして溝深さによる位相差を小さくする必要がある。ここで、 $\lambda$ は再生光波長である。 $n$ は基板の屈折率である。しかし、記録時には通常プッシュプル信号を用いるので、ある程度の大きさは必要である。好ましい溝深さは $d = \lambda / (20n) \sim \lambda / (10n)$ である。 $\lambda / (20n)$ より浅すぎるとは、記録時のプッシュプル信号が小さくなりすぎ、 $\lambda / (10n)$ より深くては再生時のトラッキングサーボが安定しない。

## 【0147】

より具体的には、記録再生波長が630-660nm程度となるからやや狙い目は浅めになるが、30から40nmの範囲であることが望ましい。

さらに、溝幅は溝幅 $w = 0.2 \sim 0.35 \mu m$ であることが望ましい。これより狭くいとプッシュプル信号が小さくなりすぎ、適正な範囲を逸脱する。さらにまた、記録後の溝内の平均反射率を $R_{Ga}$ 、溝間の平均反射率を $R_{La}$ とすると、 $R_{Ga} < R_{La}$ となるようにするためには、記録後の反射率が低下するような本発明記録媒体に対しては、溝幅が溝間幅より狭いことが望ましい。DVDにおけるトラックピッチは $0.74 \mu m$ であり、書き換え型媒体においてもこのトラックピッチを維持することが望ましいから、溝幅は $0.37 \mu m$ より狭いこと、実質的には $0.35 \mu m$ より狭い必要がある。

## 【0148】

このような溝形状を有する溝に、図6で規定される変調度0.5以上となるような層構成を媒体を設け、上記のようなパルスストラテジーを用いて記録すると、良好なDPD法でのトラッキングサーボが得られる。

なお、記録時に未記録の特定トラックにアクセスするために、また、基板を一定線速度で回転させる同期信号を得るために、トラッキング用の案内溝を周期的に変形させることがある。この場合、トラック横断方向に蛇行した、wobbleを形成していることが望ましい。すなわち、該記録用の溝が一定周波数 $f_{wo}$ で

蛇行変調されていれば、少なくともPLL方式により回転同期用の信号が取り出せる。その蛇行の振幅が20以上100nm (peak-to-peak値)以下であることが望ましい。20nm未満では振幅が小さすぎて、SN (signal to noise) 比が悪くなるし、100nmでは図6に示す記録信号のエンベロープの上下端がwobble信号に由来する低周波成分を多く含み、再生信号の歪みが大きくなるので好ましくない。

【0149】

さらに、該蛇行周波数 $f_{wo}$ を搬送波として特定のアドレス情報に従って周波数もしくは位相変調された蛇行を形成(特開平10-69646号公報及び特開平6-309673号公報等参照)すれば、アドレス情報をwobble信号より取得できる。回転同期用の基準信号 $f_{wo}$ を一定として、基板をCLVモードで回転させて溝蛇行信号を形成した場合、 $f_{wo}$ から生成された基準信号もしくはその倍数あるいは約数からデータ用の基準クロック信号Tを発生させることも可能である。通常、wobbleの周期はデータの周波数成分より、十分低周波か高周波に設定し、データ信号成分との混合を防止し、帯域フィルタ等で容易に分別できるように設定される。特に、 $f_{wo}$ がデータの基準クロック周期より1-2桁程度低くすることは記録可能CD等でも実用化されている。CLVモードの媒体ではPLL回転同期が達成されたのち、 $f_{wo}$ を2桁程度通倍してデータ基準クロックを生成する。一般的にこのような方法で生成されたデータ基準クロックは、回転同期のゆらぎの影響( $f_{wo}$ の0.1-1%のオーダー)で、データ基準クロック(周波数)と同じオーダーの揺らぎを伴いやすい。データの検出にかかわるウィンドーマージンが悪化する。そこで、溝蛇行信号とは別に、データ基準クロックのゆらぎを補正するために、一定データ長毎に、凹凸ピットや題振幅のwobbleを挿入することも有効である(特開平8-329473号公報、同9-326138号公報)。一方、 $f_{wo}$ がデータ基準クロック周波数 $1/T$ と同程度もしくは高周波数であれば、すなわち

【0150】

【数23】

$$f_{wo} > 0.1/T \quad (5a)$$

【0151】

とすれば、回転同期達成後、とりだされたw o b b l e信号をもとに、そのままデータ基準クロックを発生しても十分な精度が確保できる。

【0152】

本発明を等角回転速度でオーバーライト可能な媒体として利用するために、前述の可変パルスストラテジーをゾーンごとに区切って可変として用いるZ C A V (z o n e d C A V) 法において、第qゾーンにおけるゾーンの幅及びデータ用基準クロック周期 $T_q$ を(3)、(4)式を満たすように設定し、記録領域全面において実質的に等線密度を達成する場合、 $f_{w0}$ を $T_q$ の倍数もしくは約数として、周波数 $f_{w0}$ をゾーンごとに変更しながら、一定角回転速度 $\omega_0$ で溝蛇行を形成すれば、一定回転速度 $\omega_0$ で回転しながらも、 $f_{w0}$ で生々される基準クロックもしくはその通倍数周波数をデータ用の基準クロック $T_q$ として発生させることができる。この際に、(5a)式を満たすような比較的高周波のw o b b l eと合わせて用いると、各ゾーンごとのデータ基準クロックの生成が容易になり、ゾーンごとに基準クロック $T_q$ を変化させ、可変パルスストラテジーをこの信号に同期させて発生させることができ、分割された各パルスの位置精度やゆらぎが低減できて好ましい。

【0153】

このようなゾーン分割の究極的な例として、ゾーン数 $\rightarrow \infty$ の極限として、上記w o b b l eを有するトラッキング用溝の一周分が1ゾーンを形成するという場合が考えられる。この場合、w o b b l e周期はゾーンによらず(半径一によらず)一定で、 $T w_0 = 1 / f_{w0}$ とし、

【0154】

【数24】

$$2 \cdot \pi \cdot T P = n \cdot T w_0 \cdot v_0 \quad (5b)$$

【0155】

(nは自然数)なる関係を満たすようにすれば、トラック一周ごとに、ちょうどnサイクルのw o b b l eが増加することになる。なおかつ、この場合には、w o b b l e周期 $T w_0$ 一定のC L Vモードでのw o b b l eが全記録領域にわた

って形成されることになる。 $Tw_0$  自身が記録されたデータの基準クロック周期  $T = T_q$  (一定) の自然数倍となっていることは、すなわち  $Tw_0 = mT$  ( $m$  は自然数) が、 $Tw_0$  から基準クロックを発生させる場合に、単純に整数分の1とすればよいので基準クロック発生回路を簡便化できて望ましい。この場合、上式は近似的に成立すればよく、 $m$  が正確な自然数とならなくても  $\pm 5\%$  程度のずれは許容できる。

【0156】

すなわち、 $TP = 0.74 \mu m$  に対して、 $v_0 = 3.5 m/s$ 、 $T = 38.23 nsec$ 、 $n = 1$  とすると、 $m \approx 34.7$  となり、近似的に  $wobble$  周期  $Tw_0 = 35T$  とすれば、一周ごとに含まれる  $wobble$  の数が1サイクルずつ増えていくことになる。この場合には、CLV方式で  $wobble$  が導入されているにもかかわらず、隣接トラックの  $wobble$  の位相が常にそろっているために干渉(ビート)による  $wobble$  信号の再生振幅が一定しているという利点がある。

【0157】

以上、本発明の極めて限定的かつ具体的な応用例である低反射率ながらDVDと互換性のある書き換え可能媒体の規格に準拠した光学特性を実現するための方策を述べたが、本発明は相変化媒体一般のマーク長記録における線速度依存性及び記録パワー依存性を改善するのに有効であり、特に、この書き換え型DVDに限定されるものではない。特に、今後高密度化に有望と思われる400から500nmの青色レーザー光とNA=0.6以上の光学系を用いた、0.1~0.3 $\mu m$ の最短マーク長を含むマーク長変調記録する場合でも、本発明記録媒体及び記録方式は有効であると考えられる。その場合、特にトラック横断方向の温度分布を平坦化することに留意する必要があるが有り、特に、上保護層厚みを5以上15nm以下と極めて薄くすることが有効である。400nmの短波長の下限近くでは、より好ましくは、10nm以下とする。

【0158】

さらに、発明記録媒体は溝内記録に限定されるものではなく、溝と溝間の両方に記録を行ういわゆるランド&グループ記録(L&G記録)に適用しても、高密



度マーク長変調記録を実現できる。この場合、クロストークを低減するために、溝深さ  $d = \lambda / (5n) \sim \lambda / (7n)$  もしくは  $\lambda / (3.5n) \sim \lambda / (2.5n)$  とすることが望ましいことが知られている。溝幅  $GW$  と溝間幅  $LW$  がともに  $0.2$  以上  $0.4 \mu m$  未満とすることで高密度化と安定したトラッキングサーボ性能が得られ、かつ、 $GW/LW$  比が  $0.8$  以上  $1.2$  以下であれば、溝及び溝間双方の信号品質を同等に保てる。

## 【0159】

なお、繰り返しになるが、従来「急冷構造」と呼ばれる層構成概念では、実際上  $GeTe-Sb_2Te_3$  疑似2元合金近傍組成の記録層に対して、単に急冷効果にのみ注目したために、記録感度の低下を招く問題があったし、線速依存性をかえって悪化させたりする場合があった。

これに対して、本発明では、 $Sb_{0.7}Te_{0.3}$  共晶点近傍組成をベースとする記録層に対して、第2保護層での熱拡散の遅延時間を考慮し、一定遅延時間後の冷却効果を有効に利用するために記録層第2保護層の膜厚及び反射層の熱伝導率に格別の制限を設けたことで実用上飛躍的な改善をもたらすものであり、産業上の利用価値が高いといえる。

## 【0160】

また、本発明により、線速マージンが広がったことで、いわゆる  $CAV$  (constant angular velocity) や  $ZCAV$  (zoned CAV) といった回転速度一定で使用されるディスクの内外周における線速差で生じる、記録特性差の問題を克服できる。 $CAV$  記録を採用すれば、半径いちごとにディスク回転角速度を変更する必要がなく、アクセス時間の短縮がはかれる。

## 【0161】

## 【実施例】

以下、実施例を示すが、本発明はその要旨を越えない限り以下の実施例に限定されるものではない。

以下の実施例では、基板は射出成形で作成した。基板は厚さ  $0.6 mm$  の射出成形されたポリカーボネート樹脂基板とし、特に断らない限り、トラックピッチ

0.74  $\mu\text{m}$ 、幅 0.34  $\mu\text{m}$ 、深さ 30 nm の溝をスパイラル上に形成したものを用いた。

なお、溝形状は、U 溝近似の光学回折法を用いて測定した。

#### 【0162】

もちろん、走査型電子顕微鏡や走査型プローブ顕微鏡で溝形状を実測しても良い。この場合、溝深さの半分の位置における溝幅を用いる。

特に断らない限り、該基板上に、図 3 (a) の 4 層構成を成膜後、その上に紫外線硬化樹脂からなる保護層をスピコートによって設け、もう 1 枚同じ層構成を有する 0.6 mm 厚基板と貼り合わせた。また、以下の実施例及び比較例においては、図 3 (a) における第 1 保護層を下部保護層、第 2 保護層を上部保護層と呼ぶこととする。

#### 【0163】

成膜直後の記録層は非晶質であり、長軸約 90  $\mu\text{m}$ 、短軸約 1.3  $\mu\text{m}$  に集光した波長 810 ~ 830 nm のレーザー光ビームにより線速 3.0 から 6.0 m/s の範囲内で適当な線速度を選んで、初期化パワー 500 ~ 700 mW を照射して全面結晶化させ初期（未記録）状態とした。

各層組成は蛍光 X 線分析、原子吸光分析、X 線励起光電子分光法等を組み合わせて確認した。

#### 【0164】

記録層、保護層膜の密度は基板上に数百 nm 程度に厚くつけた時の、重量変化から求めた。膜厚は蛍光 X 線強度を触針計で測定した膜厚で校正して用いた。

反射層の面積抵抗率は 4 探針法抵抗計 {L o r e s t a F P、(商品名)三菱油化（現ダイアインストルメント）社製} で測定した。

抵抗測定は、絶縁物であるガラスもしくはポリカーボネート樹脂基板上に成膜した反射層、あるいは、図 3 の 4 層構成（紫外線硬化樹脂保護コート前）成膜後、最上層となる反射層で測定した。

#### 【0165】

上部保護層が誘電体薄膜で絶縁物であるため、面積抵抗率測定に影響はない。

また、実質的に無限大の面積とみなせる、直径 120 mm のディスク基板形状

のまま測定している。

得られた抵抗値  $R$  を元に以下の式で、面積抵抗率  $\rho_s$  及び体積抵抗率  $\rho_v$  を計算した。

【0166】

【数25】

$$\rho_s = F \cdot R \quad (6)$$

$$\rho_v = \rho_s \cdot t \quad (7)$$

【0167】

ここで、 $t$  は膜厚、 $F$  は測定する薄膜領域の形状で決まる補正係数であり、4.3～4.5の値をとる。ここでは、4.4とした。

【0168】

記録再生評価にはパルステック製DDU1000評価機を用いた。

光ヘッドの波長は637nm、NAは0.6もしくは0.63である。

記録には図10に示したパルスストラテジーで  $m = n - 1$  の場合を用いた。 $P_b$  はすべての線速度において再生パワーと同じ1.0mWで一定とした。 $P_e / P_w$  は特に断らない限り、0.5で一定とし、 $P_w$  を変化させて変調度及びジッタを測定した。記録信号は、DVDで用いられている8-16変調(EFM+)ランダム信号とした。また特に断らない場合は、単一トラックのみ記録した状態で測定をおこなったので、クロストークの影響は入っていない。マーク長方向の記録密度を向上させる本発明にとってクロストークは本質的ではない。

【0169】

再生は常に線速3.5m/sで行い、ジッタはイコライザー通過後の再生信号をスライスして2値化後に測定した(測定値は基準クロックTに対する%で表示する)。イコライザーの特性は再生専用DVD規格に準拠した。基準クロック  $T = 38.2 \text{ nsec.}$  (26.16MHz) に対して概ね10%未満(より好ましくは8%未満)のジッタ及び50%以上の変調度、好ましくは60%以上、が得られることが再生専用DVDディスクとの互換性を保つ上で重要なことである。さらにまた、繰り返しオーバーライト後のジッタ増加が少なく、最低限100回後、好ましくは1000回後でも13%未満を維持できることが望ましい。

【0170】

なお、再生専用DVDとの互換性確保の立場からは650-660nmでの再生光での測定が重要であるが、本発明媒体において波長依存性は、単に集束光ビーム形状にわずかに影響するだけであり、再生光学系を調整すれば、本発明で使ったような637nm光学系と同様のジッタが660nm光学系でも得られることは確認されている。

【0171】

(実施例1及び比較例1)

下部保護層(ZnS)<sub>80</sub>(SiO<sub>2</sub>)<sub>20</sub>を64nm、Ge<sub>0.05</sub>Sb<sub>0.73</sub>Te<sub>0.22</sub>記録層を18nm、上部保護層(ZnS)<sub>80</sub>(SiO<sub>2</sub>)<sub>20</sub>を20、30、40nmとし、反射層を膜厚200nmもしくは250nmのAl<sub>0.995</sub>Ta<sub>0.005</sub>合金とした。

すべての薄膜はスパッタ法で真空を解除せずに作成した。

【0172】

反射層の成膜は到達真空度 $2 \times 10^{-4}$ Pa以下、Ar圧0.54Pa、成膜レート1.3nm/秒で行った。

その体積抵抗率は55nΩ・m、面積抵抗率は0.28Ω/□であった。

酸素、窒素等の不純物はX線励起光電子分光での検出感度以下で、全部併せてもほぼ1原子%未満であると見なせる。(ZnS)<sub>80</sub>(SiO<sub>2</sub>)<sub>20</sub>保護層の膜密度は3.50g/cm<sup>3</sup>で理論的バルク密度3.72g/cm<sup>3</sup>の94%であった。また、記録層密度はバルク密度の90%であった。熱シミュレーションから見積もった保護層の熱伝導率は $3.5 \times 10^{-4}$  pJ/(μm・K・nsec)であった。

【0173】

図10(a)のパルスストラテジーを1倍速及び2倍速それぞれにおいて、各層構成ごとに最適化し、初回、10、1000回オーバーライト後のジッタを測定した。測定には記録、再生ともに637nm、NA=0.63の光学系を用いた。

表-1に各層構成における最適パルスストラテジー、ジッタ、Rtop、変調

度をまとめた。記録層膜厚が 3 0 n m ではどのようにしても 1 3 % 未満のジッタは得られなかった。

【0 1 7 4】

また、上部保護層膜厚が 3 0 n m では、初期のジッタは良好であるが、繰り返しオーバーライトによるジッタ増加は、上保護層 2 0 n m の場合に比べて若干多かった。比較例である上保護層膜厚が 4 0 n m では初期ジッタも 1 3 % 以上であり、また、繰り返しオーバーライトで急激に悪化して、2 0 % 以上になり、測定として不確かなレベルにまで悪化した。

【0 1 7 5】

さらに、比較例 1 (h) からわかるように記録層膜厚が 3 0 n m と厚いと初回記録ジッタも悪く、繰り返しオーバーライトによるジッタの悪化が著しい。比較例 1 (i) から下部保護層膜厚が 4 5 n m の薄い場合でも、繰り返しオーバーライト耐久性が悪いことがわかる。

また、反射層の厚みを 2 0 0 n m から 2 5 0 n m にすると、いっそう良好なジッタが得られた。ここに示した層構成はすべて「急冷構造」に属するものであるが、このような高密度のマーク長記録においては、使用できる範囲が極めて限定的である、  
「超急冷構造」としなければならないことがわかる。

【0 1 7 6】

実施例 1 の層構成 (g) において詳細なジッタの記録パワー依存性を繰り返しオーバーライト 1 0 回後まで測定した。ストラテジーは図 1 0 をベースに  $m = n - 1$  で一定とし、1 倍速、及び 2 倍速においてジッタの  $\alpha_1$  及び  $\alpha_c$  依存性を  $P_e / P_w = 0.5$ 、 $P_w = 14 \text{ mW}$ 、 $\beta_m = 0.5$  で測定した。

2 倍速では  $\alpha_1 = 0.5$ 、 $\alpha_c = 0.4$ 、 $\beta_m = 0.5$ 、 $P_w = 14 \text{ mW}$ 、1 倍速では  $\alpha_1 = 0.7$ 、 $\alpha_c = 0.3$ 、 $\beta_m = 0.5$ 、 $P_w = 14 \text{ mW}$  とした。この場合、2 倍速では、 $\sum \alpha_i = 0.3n$  ( $n=3$ )、 $0.33n$  ( $n=4$ )、 $0.34n$  ( $n=5$ )、 $0.38n$  以下 ( $n=6 \sim 14$ ) であった。1 倍速では、 $\sum \alpha_i = 0.5n$  ( $n=3$ )、 $0.33n$  ( $n=4$ )、 $0.32n$  ( $n=5$ )、 $0.32n$  未満 ( $n=6 \sim 14$ ) であった。

【0 1 7 7】

図 12 (a), (b) には 1、2 倍速おける初回記録ジッタ (Jitter) と、10 回オーバーライト後のジッタ、図 6 の  $I_{top}$  に相当する反射率 ( $R_{top}$ ) 及び変調度 (Modulation; Mod) の  $P_w$  依存性を示した。図 13 (a), (b) には 1、2 倍速におけるジッタ、反射率及び変調度のオーバーライト 1000 回後までの値を示した。本組成及び層構成を有する媒体は 1 倍速でも 2 倍速でも、ジッタは、10 回程度までは漸増するが 10 回以降は安定化し、図 13 (a), (b) に示すように、ジッタ、変調度、反射率ともに 1000 回までほとんど全く劣化しない。

#### 【0178】

本媒体を  $9\text{ m/s}$  で、上記 2 倍速 ( $7\text{ m/s}$ ) と同じパルスストラテジーで線密度一定となるようにクロック周期のみ  $14.9\text{ nsec}$  として  $P_w = 14\text{ mW}$  でオーバーライトした。消去比は  $30\text{ dB}$  以上で十分なのであるが、このような高速のパルス切り替えでは、評価に使用した信号源及びレーザーダイオードの応答に問題があり、必ずしも十分な特性が選られない可能性があったが、それにもかかわらず、 $11\%$  未満の良好なジッタが得られている。なお、2 倍速以上での記録パワーが  $14\text{ mW}$  と若干高めであるが、これも記録用レーザーの応答が遅れぎみで、十分ピークパワーに達しておらず  $90\%$  程度であることも出力波形の観察からわかった。この点が改善されれば  $1\text{ mW}$  以上の感度改善も可能であり、ジッタも  $1\%$  以上改善されるとの感触を得ており、実用上、全く問題ないレベルである。

#### 【0179】

実施例 1 (g) の媒体については、 $3 \sim 8\text{ m/s}$  の範囲において、 $P_w = 14\text{ mW}$ 、 $P_b = 1\text{ mW}$ 、 $P_e/P_w = 0.5$ 、 $\beta_m = 0.5$  で一定で、 $\alpha_1$  と  $\alpha_c$  のみを変化させること良好なジッタが得られた。すなわち、 $3 \sim 5\text{ m/s}$  にかけては、 $\alpha_1 = 0.7$ 、 $\alpha_c = 0.35$ 、 $5 \sim 7\text{ m/s}$  にかけては、 $\alpha_1 = 0.65$ 、 $\alpha_c = 0.4$ 、 $7 \sim 8\text{ m/s}$  にかけては  $\alpha_1 = 0.55$ 、 $\alpha_c = 0.45$  というように少なくとも 3 段階に変化せれば、概ね  $9\%$  未満の良好なジッタが得られた。もちろん、より細かく、 $1\text{ m/s}$  刻みで、 $\alpha_1$ 、 $\alpha_c$  を変化させれば、各線速度においてより良好なジッタが得られる。

## 【0180】

なお、 $P_w = 11 - 14 \text{ mW}$ において、 $P_e / P_w$ は0.4~0.5で最良のジッタが得られた。また、 $P_b$ は1.5 mWを越えるとジッタが急激に悪化した。 $P_e / P_w = 0.5$ で $P_b$ 依存性を調べると1.0 mW未満ならほぼ同様のジッタが得られた。すなわち、 $P_b / P_e$ は0.2未満でなければならない。

さらに、実施例1 (g)の媒体に対して、記録マーク長依存性を1倍速において下記のように測定した。

## 【0181】

図14 (a)に、 $NA = 0.6$ の光学系を用い、EFM+変調において最短マーク長(3T)を、 $0.5 \mu\text{m}$ 程度から短縮していったときの、ジッタのマーク長依存性を示す。記録線速は $3.5 \text{ m/s}$ で一定であり、パルスストラテジーも上記のもので一定とし、クロック周期を変化させてマーク長を変化させた。ただし、最短マーク長が $0.46 \mu\text{m}$ 以上の場合は、 $5 \text{ m/s}$ に再生速度をあげた。そうしないと装置上、CLV制御が困難になるためであり、ジッタの測定値に本質的な影響はない。最短マーク長 $0.4 \mu\text{m}$ が再生専用DVD規格に対応している。ジッタ13%では $0.38 \mu\text{m}$ 程度まで使用可能であることがわかる。 $NA = 0.63$ の光学系を用いると約2%程度のジッタ低減が可能であることを確認している。また、再生時のイコライザーを更に最適化していくとやはり2%程度のジッタ低減も可能であった。これに加えて、 $NA = 0.65$ 程度を使用すれば $0.35 \mu\text{m}$ でも十分良好なジッタが得られると考えられる。

## 【0182】

一方、図14 (b)に比較例1 (d)の媒体に対して同様のマーク長依存性を測定した結果を示す。全体に実施例1 (g)にくらべジッタが高めであるが、概ねマーク長 $0.45 \mu\text{m}$ 以上では、実用上問題のないレベルのジッタが得られている。しかし、 $0.45 \mu\text{m}$ 未満で急激にジッタが増加し、マーク長 $0.4 \mu\text{m}$ では13%以上となり使用不可能なレベルである。このように、本発明層構成における上部保護層限定は、本発明が対象とする高密度記録で特に顕著な効果をもたらすことがわかる。

## 【0183】

本記録媒体にEFM+ランダムパターンを複数トラックにわたって記録後、基板を再生レーザー光の光軸に対して意図的に傾けて、再生時のジッタの変化を測定した。光学系は $NA=0.6$ である。図15に測定結果を示した。いわゆるチルトマージンはラジアル方向で $\pm 0.7 \sim 0.8$ 度、円周方向で $\pm 0.5 \sim 0.6$ 度であり、実用的なドライブシステムにおいて、十分問題のないレベルであった。

【0184】

#### ＜加速試験＞

この貼合わせ後のディスクを $80^\circ\text{C}/80\%\text{RH}$ の高温高湿下で加速試験を行った。加速試験投入前に、上記最適ストラテジー及び $P_w=13\text{mW}$ でランダムパターンを記録したトラックを用意した。500時間後、1000時間後に再度ジッタを測定したところ、1000時間後に1%程度悪化したのみであった。また、1000時間後に改めて同一条件で記録を行ったところ、2%程度の悪化が見られたが、実用上問題ないレベルである。

【0185】

#### ＜対再生光安定性＞

再生光パワーを $1.2\text{mW}$ まで増加させたが、10分程度では全く劣化しなかった。 $1.0\text{mW}$ において100万回まで繰り返し再生光を照射したが、ジッタの増加は2%未満であった。

【0186】

#### （実施例2及び比較例2）

実施例1及び比較例1において、記録層組成のみを $\text{Ge}_{0.05}\text{Sb}_{0.71}\text{Te}_{0.24}$ として、表-2に示すような層構成で検討を行った。測定はやはり $NA=0.6$ の光学系である。実施例2(a)については実施例1(a)と同様、1倍速と2倍速では良好な特性が得られたが、 $9\text{m/s}$ では実施例2(a)より1-2%ジッタが高めであった。

【0187】



【表 1】

表-1

	下部保護層 (nm)	記録層 (nm)	上部保護層 (nm)	反射層 (nm)	記録パルス ストラテジ $\alpha 1 \dots \alpha c$	$\beta n-1$	$P_w$ (mW)	$P_e$ (mW)	Rtop (%)	変調度初期記録 シフト (%)	10面DOW後シフト (%)	100面DOW後シフト (%)		
実施例1(a)	64	18	20	200	0.5	0.4	0.5	14	7	17	61	6.9	7.8	8.7
実施例1(b)	64	18	20	200	0.5	0.4	0.5	14	7	18	80	7.1	8.3	8.9
実施例1(c)	64	20	20	200	0.5	0.4	0.5	14	7	19	57	7.8	9.8	9.8
実施例1(d)	64	18	30	200	0.3	0.3	0.6	13.5	6.7	15	65	8.2	9.3	10.2
実施例1(e)	64	18	30	200	0.3	0.3	0.6	13.5	6.7	18	62	8.2	9.9	10.5
実施例1(f)	64	20	30	200	0.3	0.3	0.6	13.5	6.7	17	60	8.2	11.1	11.6
比較例1(a)	64	18	40	200	0.3	0.25	0.8	12	6	12	54	>13	>13	>13
比較例1(b)	64	18	40	200	0.3	0.25	1.3	12.5	6.2	14	51	>13	>13	>13
比較例1(c)	64	20	40	200	0.3	0.25	1.3	13.5	6.7	15	50	>13	>13	>13
実施例1(g)	64	16	20	250	0.5	0.4	0.5	14	7	17	61	6.9	7.5	7.4
実施例1(h)	64	18	20	250	0.5	0.4	0.6	14	7	18	61	6.9	7.8	7.9
実施例1(i)	64	20	20	250	0.5	0.4	0.6	14	7	19	59	6.8	8.7	8.8
実施例1(j)	64	18	30	250	0.3	0.3	0.8	13.5	6.7	14	68	7.5	8.9	9.8
実施例1(k)	64	18	30	250	0.3	0.3	0.8	13.5	6.7	15	65	7.1	9	9.6
実施例1(l)	64	20	30	250	0.3	0.3	0.8	13.5	6.7	16	59	7.3	10.8	11.6
比較例1(d)	64	18	40	250	0.3	0.25	0.8	12.5	6.2	12	61	>13	>13	>13
比較例1(e)	64	18	40	250	0.3	0.25	0.8	13.5	6.7	14	61	10.9	>13	>13
比較例1(f)	64	20	40	250	0.3	0.25	1.3	13	6.5	15	54	>13	>13	>13
実施例1(m)	58	18	20	200	0.5	0.4	0.5	14	7	18	61	6.8	8.2	9.1
実施例1(n)	58	20	20	200	0.6	0.4	0.5	14	7	19	59	8.2	10.1	10.6
実施例1(o)	58	18	20	200	0.3	0.3	0.8	12	6	18	58	8.9	11.7	13
比較例1(g)	58	18	40	200	0.3	0.25	1.3	12.5	6.2	14	53	>13	>13	>13
実施例1(p)	70	16	20	200	0.5	0.4	0.5	14	7	17	58	7.2	7.9	8.3
実施例1(q)	70	18	30	200	0.5	0.4	0.5	14	7	18	80	6.7	7.8	8.3
実施例1(r)	70	20	40	200	0.5	0.4	0.5	14	7	19	57	6.9	8.5	9
実施例1(s)	70	23	20	200	0.5	0.35	0.5	14	7	24	59	9	9.7	10.5
比較例1(h)	70	30	20	200	0.5	0.35	0.7	(14)	(7)	27	50	>13	>13	>13
比較例1(i)	45	18	20	200	0.5	0.4	0.5	14	7	18	60	7.2	10.5	>13

【0188】

【表 2】

表 2

	下部保護層 (nm)	記録層 (nm)	上部保護層 (nm)	反射層 (nm)	記録/スルス $\alpha 1$	ストラジ $\alpha 0$	$\beta n-1$	Pw (mW)	Pe. (mW)	Rtop (%)	変調度 (%)	初期記録 シフト (%)	10回DOW後シフト (%)	100回DOW後シフト (%)
実施例 2(a)	84	18	20	200	0.4	0.4	0.4	14	7	17	61	8.7	9.3	9.2
実施例 2(b)	84	18	20	200	0.4	0.4	0.4	14	7	18	60	8.9	9	9
実施例 2(c)	84	20	20	200	0.5	0.4	0.4	14	7	18	62	7.9	8.8	8.1
実施例 2(d)	84	18	30	200	0.3	0.35	0.5	11.5	6.7	15	62	8	9.3	8.7
実施例 2(e)	84	18	30	200	0.3	0.35	0.6	12	6	16	62	8.4	9.6	10.6
実施例 2(f)	84	20	30	200	0.3	0.35	0.6	12.5	6.2	16	59	8.1	10.4	11.1
比較例 2(a)	84	18	40	200	0.3	0.25	0.8	11	5.5	12	55	>13	>13	>13
比較例 2(b)	84	18	40	200	0.3	0.25	1.3	12	6	14	52	>13	>13	>13
比較例 2(c)	84	20	40	200	0.3	0.25	1.3	12	6	14.5	51	>13	>13	>13

【0189】

## (実施例 3)

層構成は下部保護層 ( $\text{ZnS}$ )<sub>80</sub> ( $\text{SiO}_2$ )<sub>20</sub> を 215 nm、 $\text{Ge}_{0.05}\text{Sb}_{0.69}\text{Te}_{0.26}$  記録層を 18 nm、上部保護層 ( $\text{ZnS}$ )<sub>80</sub> ( $\text{SiO}_2$ )<sub>20</sub> を 18 nm とし、反射層を膜厚 200 nm の  $\text{Al}_{0.995}\text{Ta}_{0.005}$  合金とした。本記録層組成は、おおむね 5 m/s 未満で良好な特性が得られるもので、いわゆる 1 倍速用である。しかし、過剰 Sb 量がわずかながら、実施例 1, 2 より少ない分、経時安定性には優れており、記録された情報の保存安定性や繰り返し再生による劣化節、すなわち再生光耐久性を重視するには好ましい選択である。

## 【0190】

以下は  $\text{NA} = 0.6$  の光学系で評価した。最適パルスストラテジーは  $\text{Pw} = 13 \text{ mW}$ 、 $\text{Pe}/\text{Pw} = 0.5$ 、 $3.5 \text{ m/s}$  において、図 10 のストラテジーで、 $\beta_m = 0.5$  で一定として、 $\alpha_1$ 、 $\alpha_c$  を変化させて最小のジッタが得られるように決定した。図 16 に 10 回オーバーライト後のジッタの  $\alpha_1$  及び  $\alpha_c$  依存性をジッターの等高線図として示す。 $\alpha_1 = 0.4 \sim 0.8$ 、 $\alpha_c = 0.3 \sim 0.35$  とすることでほぼ最良のジッタが得られたので、それを基本とし、 $\alpha_1 = 0.6$ 、 $\alpha_c = 0.35$  を選択した。この場合、 $\Sigma \alpha_i = 0.32n$  ( $n=3$ )、 $0.33n$  ( $n=4$ )、 $0.33n$  ( $n=5$ )、 $0.35n$  未満 ( $n=6 \sim 14$ ) であった。

## 【0191】

変調度は 60% 以上と再生専用ディスクに比べても申し分ない値であった。 $\text{Rt op}$  は 23% 程度であるが、實際上 15% 以上であれば、既存の再生専用ドライブでも再生が可能であると言われている。

そこで、本発明記録媒体に  $\text{Pw} = 12.5 \text{ mW}$ 、 $3.5 \text{ m/s}$  にて画像データを記録し、市販の再生専用  $\text{player}$  で再生を試みたところ、フォーカスサーボ、トラッキングサーボ信号、ジッタは通常の再生専用 DVD ディスクと同等の特性が得られた。

## 【0192】

## &lt;繰り返しオーバーライト耐久性&gt;

図 17 において、 $\text{Pw} = 12.5 \text{ mW}$  における、ジッタ、 $\text{Rt op}$ 、変調度の

繰り返しオーバーライト回数依存性を示した。1000回以上十分安定な特性を示している。

#### <加速試験>

この貼合わせ後のディスクを80℃/80%RHの高温高湿下で加速試験を行った。加速試験投入前に、上記最適ストラテジー及び $P_w = 13 \text{ mW}$ でランダムパターンを記録したトラックを用意した。500時間後、1000時間後に再度ジッタを測定したところ、1000時間後に0.5%未満悪化したのみであった。また、1000時間後に改めて同一条件で記録を行ったところ、1%程度の悪化が見られたが、実用上問題ないレベルである。

【0193】

#### <対再生光安定性>

再生光パワーを1.3 mWまで増加させたが、10分程度では全く劣化しなかった。1.0 mWにおいて100万回まで繰り返し再生光を照射したが、ジッタの増加は1%未満であった。

【0194】

#### (実施例4)

実施例1(a)の層構成において記録層を $\text{Ge}_{0.05}\text{Sb}_{0.75}\text{Te}_{0.20}$ とした。評価は $\text{NA} = 0.6$ の光学系で行った。

$\alpha_1 = 0.4$ 、 $\alpha_c = 0.3$ 、 $\beta_m = 0.5$ 、 $P_w = 14 \text{ mW}$ 、 $P_e / P_w = 0.5$ において最良のジッタが得られたが、ジッタは10回オーバーライト後で10%をぎりぎりきることができ、1000回後でも13%未満は維持された。

【0195】

#### <加速試験>

この貼合わせ後のディスクを80℃/80%RHの高温高湿下で加速試験を行った。加速試験投入前に、上記最適ストラテジー及び $P_w = 14 \text{ mW}$ でランダムパターンを記録したトラックを用意した。500時間後に再度ジッタを測定したところ、2%程度悪化したのみであった。また、500時間後に改めて同一条件で記録を行ったところ、3%程度の悪化が見られたが、実用上問題ないレベルである。

【0196】

## ＜対再生光安定性＞

再生光パワーを1.0 mWまで増加させたが、10分程度では全く劣化しなかった。1.0 mWにおいて100万回まで繰り返し再生光を照射したが、ジッタの増加は3%未満であり13%未満は維持された。

【0197】

## (実施例5)

実施例3において記録層を $\text{Ag}_{0.05}\text{Ge}_{0.05}\text{Sb}_{0.67}\text{Te}_{0.23}$ とした媒体を作成した。NA=0.6の光学系で評価した。パルスストラテジー依存性( $\alpha_1$ 及び $\alpha_c$ )を $P_w=13\text{ mW}$ 、 $P_e/P_w=0.5$ 、 $\beta_m=0.5$ で測定したところ図18(a)の等高線図のようになり、 $\alpha_1=0.6$ 、 $\alpha_c=0.35$ がほぼ最適であった。この場合、 $\Sigma \alpha_i = 0.32n$  ( $n=3$ )、 $0.33n$  ( $n=4$ )、 $0.33n$  ( $n=5$ )、 $0.35n$  未満 ( $n=6\sim14$ ) であった。図18(b)には初回、10回、1000回オーバーライト後のジッタのパワー依存性を、図18(c)には10回オーバーライト後の $R_{top}$ 及び変調度のパワー依存性を示した。1000回オーバーライト後まで広いパワーマージンで良好なジッタが維持され、また、 $R_{top}$ も18%、変調度60%以上が達成できた。図19には $P_w=13\text{ mW}$ におけるジッタ、 $R_{top}$ 、変調度の10000回オーバーライト後の変化まで示したが、ジッタが1%程度初期に増加する他は、全く劣化がなかった。

【0198】

ちなみに、同じパルスストラテジーで図14と同様に最短マーク長依存性を測定した結果を図20に示す。 $0.38\text{ }\mu\text{m}$ で10%未満と極めて良好なジッタであった。

なお、本記録層組成に対して、 $m=n-2$ としたパルスストラテジーについても評価を行ったところ、 $\alpha_1=1.0$ 、 $\alpha_c=0.5$ 、 $\beta_m=0.5$ において図18と同様な特性が得られた。

【0199】

## (比較例3)

実施例5において記録層のみを  $\text{Ag}_{0.05}\text{In}_{0.05}\text{Sb}_{0.76}\text{Te}_{0.19}$  記録層とした媒体を用意し同様に評価した。

パルスストラテジー依存性を  $P_w = 13 \text{ mW}$ 、 $P_e/P_w = 0.5$ 、 $\beta_m = 0.5$  として測定したところ、図21(a)に示すようなジッタの  $\alpha_1$ 、 $\alpha_c$  依存性(等高線図)が得られた。 $\alpha_1 = 1.0$ 、 $\alpha_c = 0.5$ が最適であり、この場合、 $\Sigma \alpha_i$  は  $n$  によらず  $0.5n$  であった。

【0200】

記録パワー依存性及び1000回後までの繰り返しオーバーライト特性を図21(b)，(c)に示した。初回記録のジッタ及びパワーマージンは実施例4より良好であったが、繰り返しオーバーライトで劣化し、1000回後にはむしろ悪目のジッタとなった。

さらに再生光パワーを1mWまであげたところ、5分程度でジッタが悪化し、十数%まで増加した。この差は0.5～1mWの記録感度差では説明がつかない。再生光劣化の主原因は50～100℃程度に温度が上昇するためであり、本発明のGe添加が非晶質マークの熱安定性改善に効果的であることがわかる。

【0201】

(比較例4)

$(\text{ZnS})_{80}(\text{SiO}_2)_{20}$  下部保護層を90nm、 $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$  記録層を21nm、 $(\text{ZnS})_{80}(\text{SiO}_2)_{20}$  上部保護層を23nm、 $\text{Al}_{0.995}\text{Ta}_{0.005}$  反射層を200nm成膜し、パルスストラテジーとしては、図10(a)に示すストラテジーを基本とし、各マーク長、線速において最良のジッタが得られるように微調整を行った。この媒体に対しては、図22に示すように、 $\alpha_1 = \alpha_c = \alpha_0 = 0.3 \sim 0.4$  で一定で、 $\beta_m = 1.0$  としたストラテジーで概ね最良のジッタが得られた。また、 $P_w = 13 \text{ mW}$ 、 $P_e/P_w = 0.4$  ( $P_e = 5 \text{ mW}$ )、 $P_b = 2.0 \text{ mW}$  が最適記録パワーであり、 $P_b/P_e = 0.4$  と高めになっているが、これは、本比較例の記録層では図9において  $T_L$  をある程度高めに維持する必要があるためである。 $P_b$  は1mW未満でも悪いが、3mW以上でもやはりジッタは悪化した。このパルスストラテジーをベースとし、さらに、マーク長に応じて  $\alpha_0$  に対して0.02程度の精密なパルス幅調整まで加

味して、図14と同様に、マーク長依存性を測定した。また、オーバーライト時の線速依存性を測定した。線速依存性は、線速に応じてクロック周期を変更し、最短マーク長が $0.4\mu\text{m}$ になるようにし、再生は常に $3.5\text{m/s}$ で行った。また、線速依存性については、10回オーバーライト後のジッタと、その後DC消去した後に、1回オーバーライト記録を行った場合の、ジッタも同じ図に載せた。図23(a)のマーク長依存性では、 $0.4\mu\text{m}$ で10%に達するのが限界であった。

## 【0202】

図23(b)の線速依存性では特に、 $5\text{m/s}$ 以上でジッタが悪化している。DC消去後のオーバーライトでジッタが2-3%以上低下していることから、いわゆる結晶状態と非晶質状態の吸収率差による温度上昇の不均一により消去不良もしくは非晶質マークの形状の歪みが生じ、ジッタが悪化していると考えられる。7m/sでオーバーライト後のジッタは20%以上で測定値として不正確なレベルであるため、この図には載せていないが、DC消去後は15%程度にはなった。従って、高線速時におけるジッタが高くなるのは決して、適切なパルスストラテジーが選択されていなかったからではない(そうならば、DC消去でジッタは改善されない)。

## 【0203】

本記録層は、もともと、粗大グレインがあるためジッタが高いが、それに加えて、 $5\text{m/s}$ 以上では、オーバーライト時に以前のマークの消去が不十分になり、特に本発明で問題としているような高密度記録では、DC消去後のジッタとの差として、その影響が明確に現れる。

ちなみに、実施例1(g)の媒体に $7\text{m/s}$ でオーバーライトした場合と、DC消去後、記録した場合のジッタの差は0.5%未満であった。

## 【0204】

$\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ のような $\text{GeTe}-\text{Sb}_2\text{Te}_3$ 擬似2元合金記録層を用いた記録媒体の場合、本発明のような4層構成では、概ね $5-6\text{m/s}$ 以上では、上記のようにDC消去は可能だがオーバーライト時にはジッタが悪化するという問題が深刻であり、 $0.5\mu\text{m}$ 未満の高密度マーク長記録においては、ジッタ

低減のために、さらに1, 2層追加して吸収率補正をするなどの対応が必要である。

【0205】

(比較例5)

実施例1 (g) において記録層を  $\text{Ge}_{0.15}\text{Sb}_{0.64}\text{Te}_{0.21}$  とした。初期結晶化が非常に困難で、複数回初期化ビームを照射してようやく初期化し、オーバーライトしてジッタを測定したが、パルスストラテジーを図10の範囲内でどのように変更しても13%以下のジッタはえられなかった。また、繰り返しオーバーライトしていくと、10回から100回までの間でジッタが数%増加した。

【0206】

(比較例6)

実施例1 (g) において記録層を  $\text{Ge}_{0.05}\text{Sb}_{0.80}\text{Te}_{0.15}$  とした。7 m/s において  $\alpha_1 = 0.4$ 、 $\alpha_c = 0.3$ 、 $\beta_m = 0.5$ 、 $P_w = 14 \text{ mW}$ 、 $P_e / P_w = 0.5$  でほぼ最良のジッタが得られたが、ジッタは10回オーバーライト後で11%をぎりぎりきる程度であり、1000回後には13%以上となってしまう。

【0207】

<加速試験>

この貼合わせ後のディスクを80℃/80%RHの高温高湿下で加速試験を行った。加速試験投入前に、上記最適ストラテジー及び  $P_w = 14 \text{ mW}$  でランダムパターンを記録したトラックを用意した。500時間後に再度ジッタを測定したところ、3%程度悪化し13%以上となってしまう。変調度が低下しマークが消える傾向があった。また、500時間後に改めて同一条件で記録を行ったところ、5%程度の悪化が見られ非常に劣化が早い。

【0208】

<対再生光安定性>

再生光パワー1.0 mWにおいて10分程度まで繰り返し再生光を照射したところ、ジッタが3%増加し、非常に不安定であった。変調度が低下しマークが消える傾向があった。



## (比較例 7)

実施例 1 (a) において反射層を  $Al_{0.975}Ta_{0.025}$  とした。体積抵抗率は  $220\text{ n}\Omega \cdot \text{m}$  であった。放熱効果を促進するため、膜厚  $200\text{ nm}$  から  $400\text{ nm}$  まで変えて複数のサンプルを作成し、表-1 の測定と同様にそれぞれにおいて図 10 (a) のストラテジーの枠内で最適ストラテジーを決め、ジッタ測定を行った。膜厚  $300\text{ nm}$  前後で最良のジッタを得たが、12%程度であり、それより反射膜を厚くしても、薄くしてもさらに悪いジッタしか得られなかった。

【0209】

## (実施例 6)

実施例 1 (a) のディスクに対して、1 倍速 ( $3.5\text{ m/s}$ 、 $T=38.2\text{ nsec}$ ) から 2.25 倍速 ( $7.9\text{ m/s}$ 、 $T=17\text{ nsec}$ ) において、 $\alpha_1 T = \tau_1 = 19\text{ nsec}$ 、 $\alpha_c T = \tau_c = 11\text{ nsec}$  ですべての線速において一定であり、クロック周期  $T$  のみを線速に反比例させた。 $\beta$  は、 $\alpha_i + \beta_{i-1} = 1.0$  で一定となるように、 $\beta_1 = \dots = \beta_{m-1} = (T - 11) / T$  で線速に応じて変化している。さらに、最終のオフパルス区間  $\beta$  のみを、線速に応じて変化させて EFM+ 信号を記録した。この変化は線速が遅くなるにつれ、オフパルス区間  $\beta_i T$  の割合が長くなるような変化である。このようなパルスストラテジーでは、図 11 のゲート発生タイミングの説明図において、クロック周期  $T$  に同期させて (一定の遅延を付加することはない)、 $\tau_1 = 19\text{ nsec}$  の固定長パルス一個 (Gate 1) と  $\tau_c = 11\text{ nsec}$  の固定長パルスを  $n-2$  個 (Gate 3) 発生させれば良く、さらに最終オフパルス長を決める Gate 3 のみ線速に応じて変化させれば良いことになり、パルス発生回路を簡略化できて好ましい。さらにまた本実施例においては、記録パワー  $P_w = 13.5\text{ mW}$ 、 $P_e = 5\text{ mW}$ 、 $P_b = 0.5\text{ mW}$  で一定としているため、パルス発生回路は極めて簡便化できることを意味している。

【0210】

表-3 に、各線速において  $\beta_m$  を変化させた場合の、ジッタの値をまとめた。表中  $v$  は基準速度  $3.5\text{ m/s}$  を表す。ピックアップの波長は  $637\text{ nm}$ 、 $NA = 0.63$  である。ジッタの値自体は実施例 1 のように、パルスストラテジーを

より柔軟に可変とした場合に比べ、若干悪い値となるが、ほぼ10%未満の値が1倍速から2.25倍速まで得られている。

ここで、2倍速で $\beta_m^H = 0.3$ 、1倍速で $\beta_m^L = 0.6$ （四角で囲まれた点）として、 $\beta_m$ を線速に反比例させて変化させれば、1倍速から2倍速の各線速で10%未満のジッタが得られることがわかる。さらに、本実施例においては、 $\beta_m$ のマージンは少ないものの $\beta_m = 0.2$ として一定にしても、1倍速から2.25倍速まで10%未満のジッタが得られる。このようにして、線速によって可変できるパルス発生回路を簡易化できる。

また、あらかじめ記録媒体上に、凹凸ピットもしくは変調された溝蛇行信号により、Pb、Pe/Pw、Pw、 $\tau_0$ 、 $\tau_c$ 、 $(\beta_m^L, \beta_m^H)$ を記載すれば最適な記録条件がオーバーライト時の線速度に応じて自動的に決定できる。

【0211】

【表3】

表-3

$\beta_m$	ジッタ (%)			
	2.25倍速	2.0倍速	1.5倍速	1倍速
0	10.2	11.9	14.8	18.4
0.1	9.7	10.6	11.4	12.5
0.2	9.8	8.9	9.0	10.0
0.3	11.2	9.5	8.4	8.9
0.4	12.5	10.3	8.2	8.7
0.5	13.7	11.1	8.3	8.7
0.6	>13	>13	8.7	8.7
0.7	>13	>13	>13	9.5

【0212】

## (実施例7)

0.6mm厚のポリカーボネート基板に、下部保護層( $\text{ZnS}$ )<sub>80</sub>( $\text{SiO}_2$ )<sub>20</sub>を215nm、 $\text{Ge}_{0.5}\text{Sb}_{0.69}\text{Te}_{0.26}$ 記録層を19nm、上部保護層( $\text{ZnS}$ )<sub>80</sub>( $\text{SiO}_2$ )<sub>20</sub>を20nmを成膜し、さらに反射層として膜厚200nmの $\text{Al}_{99.5}\text{Ta}_{0.5}$ 合金を成膜した。、 $\alpha_1 = 0.5$ 、 $\alpha_c = 0.35$ 、 $\beta_m = 0.5$ 、 $P_w = 11\text{mW}$ 、 $P_e = 6.0\text{mW}$ 、 $P_b = 0.5\text{mW}$ なるパルスストラテジーは一定として、3.5m/sにおいて基準クロック周期Tを短縮して最短マーク長(3T)を0.4 $\mu\text{m}$ から0.25 $\mu\text{m}$ まで短縮して記録を行った。3Tのマーク長が0.4 $\mu\text{m}$ のときの $T = 38.2\text{nsec}$ 、0.2 $\mu\text{m}$ のときの $T = 19.1\text{nsec}$ である。記録レーザー波長は637nm、 $\text{NA} = 0.63$ である。集束半導体レーザー光はガウシアン分布を有しているために、中心部の高温部分だけを利用して、光学的分解能以上に高密度に記録することが可能である。

## 【0213】

記録部分を波長432nm、 $\text{NA} = 0.6$ 、パワー0.5mWである青色レーザー光で再生した。このレーザー光は波長約860nmのレーザー光から非線形光学効果により発生されたものである。この層構成では、432nmにおいても変調度50%以上という大きな変調度が観測された。さらに、図25に記録に用いた637nm、 $\text{NA} = 0.63$ の光学系で再生した場合と、上記青色レーザー光で再生した場合のジッタを最短マーク長依存性として示した。測定においてはイコライザーの設定値を各測定点において可能な限り最適化している。この記録媒体では、青色レーザー光再生では最短マーク長0.3 $\mu\text{m}$ でも13%未満の良好なジッタが得られていることがわかる。

## 【0214】

## (比較例7)

実施例1(a)の層構成において記録層のみを $\text{Ge}_{0.05}\text{Sb}_{0.64}\text{Te}_{0.31}$ としたディスクを用意して、波長637nm、 $\text{NA} = 0.63$ の光学系で記録評価を行った。3.5m/sにおいて、 $m = n - 1$ 、 $\alpha_1 = 0.4$ 、 $\alpha_c = 0.4$ 、 $\beta_m = 0.4$ 、 $P_b = 0.5\text{mW}$ 、 $P_e = 4.5\text{mW}$ で一定として、 $P_w$ のみを変

化させて10回目までオーバーライト記録を行ったところ、図24(a)に示すようなジッタが得られた。一方、 $P_w = 8.5 \text{ mW}$ で一定として、 $P_e$ のみを変化させて10回めまでオーバーライト記録を行ったところ、図24(b)に示すようなジッタが得られた。いずれの場合も、初回記録では良好なジッタ得られるが1回でもオーバーライトするとジッタは急激に悪化した。この比較例における記録層組成は、図1において直線AよりTeリッチな組成であり、結晶加速度が遅いために十分な消去比が得られず、よって十分なオーバーライト特性が得られなかったと考えられる。本比較例は、直線Aの臨界性を示すものである。

【0215】

(実施例8及び比較例8)

$\text{Ge}_5\text{Sb}_{73}\text{Te}_{22}$ ターゲットにGeをコスパッタ法で添加して、Ge量依存性を検討した。層構成は実施例1(a)と同じである。やはり、波長637nm、 $\text{NA} = 0.63$ の光学系を用い、 $m = n - 1$ 、 $P_b = 0.5 \text{ mW}$ 、 $\beta_m = 0.5$ は一定として、 $\alpha_1$ 、 $\alpha_c$ 、 $P_w$ 、 $P_e$ を変化させて10回オーバーライト後のジッタが最小となる条件を探した。各記録層組成で得られた最小ジッタは表-4のようであった。Ge添加量が増えるにつれジッタが増加し、Ge10原子%以上の比較例8では、2倍速でのジッタが14%と非常に高くなってしまった。80℃、80%RHの加速試験では、実施例8(a)に比べて、実施例8(b)、(c)で若干の改善が見られた。

【0216】

【表4】

表-4

	記録線速 (m/s)	$\alpha_1$	$\alpha_c$	$P_w$	$P_e$	最小ジッタ (%)
実施例8(a)	3.5	0.7	0.35	13.5	6.0	6.0
$\text{Ge}_{0.05}\text{Sb}_{0.73}\text{Te}_{0.22}$	7.0	0.5	0.4	13.5	7.0	8.1
実施例8(b)	3.5	0.6	0.35	13.5	6.5	6.2
$\text{Ge}_{0.067}\text{Sb}_{0.717}\text{Te}_{0.216}$	7.0	0.4	0.4	13.0	6.5	8.2
実施例8(c)	3.5	0.4	0.3	13.5	6.5	6.6
$\text{Ge}_{0.098}\text{Sb}_{0.693}\text{Te}_{0.209}$	7.0	0.3	0.3	14.0	6.5	9.9
比較例8	3.5	0.4	0.3	13.0	6.5	8.1
$\text{Ge}_{0.115}\text{Sb}_{0.68}\text{Te}_{0.205}$	7.0	0.3	0.3	14.0	6.5	14.1

(実施例9及び比較例9)

【0217】

## (実施例 9 及び比較例 9)

実施例 1 (g) と同様の層構成において、記録層のみを In を添加した Ge Sb Te とした。In は Ge Sb Te ターゲットに In Sb Te をコスパッタして添加した。実施例 9 (a)  $\text{Ge}_{0.05}\text{Sb}_{0.74}\text{Te}_{0.21}$ 、実施例 9 (b)  $\text{In}_{0.023}\text{Ge}_{0.048}\text{Sb}_{0.719}\text{Te}_{0.21}$ 、実施例 9 (c)  $\text{In}_{0.053}\text{Ge}_{0.044}\text{Sb}_{0.688}\text{Te}_{0.215}$ 、比較例 9 として  $\text{In}_{0.118}\text{Ge}_{0.041}\text{Sb}_{0.617}\text{Te}_{0.224}$  の 4 種の組成の記録層を得た。それぞれのジッタのパワー依存性を図 26 に示した。上段のグラフは 3.5 m/s の場合、下段のグラフは 7.0 m/s の場合である。用いた光学系は 637 nm、NA = .63 である。3.5 m/s の場合、 $\alpha_1 = 0.6$ 、 $\alpha_c = 0.35$ 、 $\beta_m = 0.5$  とし、7.0 m/s の場合、 $\alpha_1 = 0.4$ 、 $\alpha_c = 0.4$ 、 $\beta_m = 0.5$  とした。Pb = 0.5 mW で一定とした。Pe は 2 通りの値で一定とし、Pw のみ変化させてジッタの Pw 依存性を測定した。In、2~5 原子% 程度の添加で Pw マージンが大幅に改善された。しかし、10 原子% を越す比較例 9 では、添加しない場合よりかえってジッタが悪化した。

## 【0218】

## (実施例 10)

0.6 mm 厚のポリカーボネート基板に、下部保護層 ( $\text{ZnS}$ )<sub>80</sub>( $\text{SiO}_2$ )<sub>20</sub> を 65 nm、 $\text{Ge}_5\text{Sb}_{73}\text{Te}_{22}$  記録層を 16 nm、上部保護層 ( $\text{ZnS}$ )<sub>80</sub>( $\text{SiO}_2$ )<sub>20</sub> を 20 nm を成膜し、さらに第 1 反射層として膜厚 40 nm の  $\text{Al}_{99.5}\text{Ta}_{0.5}$  合金、第 2 反射層として膜厚 70 nm の Ag を成膜した。

下部保護層から第 1 反射層までは真空を解除することなくスパッタ法で作成し、第 1 反射層を成膜後大気解放し数分放置後、再び真空にてスパッタ法により第 2 反射層を成膜した。

第 2 反射層成膜後、スピンコート法により紫外線硬化樹脂をオーバーコート層として 4  $\mu\text{m}$  積層した。出来たディスクは 2 枚をオーバーコート層が向かい合うように貼り合わせた。

## 【0219】

第 1 反射層の成膜は到達真空度  $4 \times 10^{-4}$  Pa 以下、Ar 圧 0.55 Pa で

行った。体積抵抗率は $55 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ であった。酸素、窒素等の不純物はX線励起光電子分光での検出感度以下で、全部併せてもほぼ1原子%未満であると見なせた。

第2反射層の成膜は到達真空度 $4 \times 10^{-4} \text{ Pa}$ 以下、Ar圧 $0.35 \text{ Pa}$ で行った。体積抵抗率は $32 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ であった。酸素、窒素等の不純物はX線励起光電子分光での検出感度以下で、全部併せてもほぼ1原子%未満であると見なせた。

#### 【0220】

$635 \text{ nm}$ 、 $\text{NA} 0.60$ の光学系を使用して、線速 $3.5 \text{ m/s}$ 、 $\alpha_1 = 0.4$ 、 $\alpha_c = 0.35$ 、 $\beta_m = 0.5$ なるパルスストラテジーを用いて10回オーバーライト後のジッタを測定したところ、 $P_w = 11 \text{ mW}$ 、 $P_e = 6.0 \text{ mW}$ 、 $P_b = 0.5 \text{ mW}$ で最小ジッタ $6.5\%$ を得た。

このディスクを $80^\circ\text{C}$ 、 $80\% \text{ RH}$ の高温高湿下に500時間放置した後、同様に記録を行ったところ全く劣化がみられなかった。

#### 【0221】

##### (実施例11)

トラックピッチ $0.74 \mu\text{m}$ 、幅 $0.3 \mu\text{m}$ 、深さ $40 \text{ nm}$ のwobbleを有する螺旋状の溝を形成したスタンプを作成し、直径 $120 \text{ mm}$ 、厚さ $0.6 \text{ mm}$ のポリカーボネート樹脂基板を射出成形によって形成した。表-5に示すように、半径 $22.5 \text{ mm}$ から $58.5 \text{ mm}$ までの $36 \text{ mm}$ を記録領域とし、記録領域を255ゾーンに分割した。各バンドには191トラックが含まれる。それぞれのゾーン $q$ において式(8)で与えられるwobble周波数 $T_{w_q}$ を付与した。各バンドの終端はちょうど191トラック目になるように、バンド幅を設定しているので、各バンド幅は正確に $36/255$ とはなっていない。このため、記録領域の最外終端は $58.54 \text{ mm}$ となっている。

#### 【0222】

チャンネルビット長は $0.133 \mu\text{m}$ とし、線速 $3.49 \text{ m/s}$ において基準クロック $26.16 \text{ MHz}$  ( $T = 38.23 \text{ nsec}$ ) が得られる。wobbleの周期は各バンドの中心半径においてチャンネルビット長の9倍となるように設定

した。その物理的な波長は  $1.2 \mu\text{m}$  である。

各バンドの中心半径におけるチャンネルビット長総数、及び wobble の総数をまず計算し、同一バンド内では 1 周あたりに含まれるチャンネルビット数、あるいは wobble の数が一定となるようにする。この場合、表-5 に示すように、バンド始末端で  $\pm 1\%$  未満の精度で一定であり、ZCAV 方式で CLV 方式と変わり無い線密度一定の記録ができることがわかり、再生専用 DVD の規格を十分満足するものである。

#### 【0223】

上記の前提から、 $T_{wq}$  は各バンド中心半径において  $3.49 \text{ m/s}$  の線速度が得られるようにディスクを回転させたときに、ちょうど DVD データの基準クロック周期  $T = 38.23 \text{ nsec}$  の 9 倍となる。この媒体を表-5 の最内周ゾーン 0 のバンド中心で線速度が  $3.49 \text{ m/s}$  になるように、 $2.428 \text{ rpm}$  で回転させ ZCAV 方式の媒体として使用する。CAV 回転中の各ゾーンの wobble から再生される搬送波の周期を  $1/9$  倍して、各バンドにおけるデータ基準クロック  $T_q$  を生成させ、該クロックに基づいて EFM+ データの記録を行う。

再生時には、記録されたデータから生々されるデータ基準クロックが  $26.1 \text{ MHz}$  となるように回転同期を達成すれば、各ゾーンでのチャンネルビット長のばらつきは  $\pm 1\%$  未満となり、実質的に CLV モードでの再生をなんの支障もなく行うことができる。

#### 【0224】

【表 5】

表 - 5

Band	半径(mm)		バンド中心の半徑	バンド中心の円周長	バンド中心の総チャネルビット数	バンド始端とバンド中心の差		バンド終端とバンド中心の差		バンド終端のトラップのNo.	各バンドでのwave周波数		
		バンド始端				バンド終端	誤差		誤差				
							(mm)	(%)	(mm)			(%)	
0	22.5000	22.8413	22.57087	141.8157	1083530	132.9268	-0.4085	-0.305%	133.7618	0.4285	0.321%	190	2.8087
1	22.8413	22.7827	22.71201	142.70377	1070010	132.9518	-0.3815	-0.286%	133.7817	0.4484	0.338%	381	2.9249
2	22.7827	22.8240	22.85335	143.59183	1077300	132.8765	-0.4568	-0.343%	133.7008	0.3675	0.279%	572	2.9431
3	22.8240	23.0654	22.99468	144.4789	1083780	132.9014	-0.4319	-0.324%	133.7208	0.3875	0.291%	763	2.9613
4	23.0654	23.2067	23.13603	145.36798	1090260	132.928	-0.4073	-0.305%	133.7408	0.4073	0.305%	954	2.9795
5	23.2067	23.3480	23.27737	146.25803	1096740	132.9504	-0.3828	-0.287%	133.7601	0.4268	0.320%	1145	2.9977
6	23.3480	23.4894	23.41871	147.14409	1103220	132.9744	-0.3589	-0.268%	133.7794	0.4461	0.335%	1338	3.0159
7	23.4894	23.6307	23.56005	148.03218	1110510	132.9912	-0.4321	-0.324%	133.7009	0.3676	0.276%	1527	3.0341
8	23.6307	23.7721	23.70139	148.92023	1116990	132.9253	-0.4080	-0.308%	133.7203	0.3870	0.290%	1718	3.0523
9	23.7721	23.9134	23.84273	149.80828	1123470	132.949	-0.3843	-0.288%	133.7395	0.4062	0.305%	1909	3.0705
10	23.9134	24.0547	23.98407	150.69638	1129950	132.9725	-0.3608	-0.271%	133.7585	0.4252	0.319%	2100	3.0887
↓													
100	36.6340	36.7753	36.70467	230.62224	1729350	133.101	-0.2323	-0.174%	133.6145	0.2812	0.211%	19290	4.7289
101	36.7753	36.9167	36.84601	231.51031	1736840	133.0536	-0.2797	-0.210%	133.565	0.2317	0.174%	19481	4.7451
102	36.9167	37.0580	36.98735	232.39837	1743120	133.0885	-0.2648	-0.199%	133.578	0.2447	0.183%	19672	4.7633
103	37.0580	37.1994	37.12869	233.28644	1749600	133.0832	-0.2501	-0.188%	133.5808	0.2575	0.193%	19863	4.7815
104	37.1994	37.3407	37.27003	234.1746	1756080	133.0978	-0.2355	-0.177%	133.6036	0.2703	0.203%	20054	4.7997
105	37.3407	37.4820	37.41137	235.06257	1763370	133.0512	-0.2821	-0.212%	133.5548	0.2215	0.168%	20245	4.8179
106	37.4820	37.6234	37.55271	235.95084	1769850	133.0659	-0.2674	-0.201%	133.5678	0.2343	0.176%	20436	4.8361
107	37.6234	37.7647	37.69405	236.8387	1776330	133.0804	-0.2529	-0.190%	133.5803	0.2470	0.185%	20627	4.8543
108	37.7647	37.9061	37.83539	237.72677	1782810	133.0848	-0.2385	-0.179%	133.5929	0.2599	0.195%	20818	4.8725
109	37.9061	38.0474	37.97673	238.61483	1789290	133.1091	-0.2242	-0.168%	133.6054	0.2721	0.204%	21009	4.8907
110	38.0474	38.1887	38.11807	239.5028	1795880	133.0833	-0.2700	-0.203%	133.5578	0.2243	0.188%	21200	4.9089
↓													
200	50.7680	50.9093	50.83867	319.42878	2395980	133.1333	-0.2000	-0.150%	133.504	0.1707	0.128%	38390	6.547
201	50.9093	51.0507	50.98001	320.31685	2402460	133.1439	-0.1894	-0.142%	133.5135	0.1802	0.135%	38581	6.5652
202	51.0507	51.1920	51.12135	321.20492	2408940	133.1544	-0.1789	-0.134%	133.523	0.1897	0.142%	38772	6.5834
203	51.1920	51.3334	51.26269	322.09298	2415420	133.1648	-0.1685	-0.126%	133.5325	0.1992	0.149%	38963	6.6016
204	51.3334	51.4747	51.40403	322.98105	2421900	133.1307	-0.2028	-0.152%	133.4972	0.1639	0.123%	39154	6.6198
205	51.4747	51.6160	51.54537	323.86911	2428380	133.1411	-0.1922	-0.144%	133.5067	0.1734	0.130%	39345	6.638
206	51.6160	51.7574	51.68671	324.75718	2435860	133.1515	-0.1818	-0.136%	133.5161	0.1828	0.137%	39536	6.6563

【0225】



【表 6】

表-5 (つづき)

207	51.7574	51.8987	51.82805	325.94524	2442150	133.1618	-0.1715	-0.129%	133.5255	0.1922	0.144%	39727	6.9745
208	51.8987	52.0401	51.90939	326.53331	2448630	133.1721	-0.1612	-0.121%	133.5348	0.2015	0.151%	39818	6.9927
209	52.0401	52.1814	52.11073	327.42137	2455820	133.1384	-0.1948	-0.148%	133.5	0.1667	0.125%	40109	6.7109
210	52.1814	52.3227	52.25207	328.30944	2462400	133.1487	-0.1848	-0.138%	133.5094	0.1781	0.132%	40300	6.7291
↓													
245	57.1283	57.2698	57.18897	359.39173	2695680	133.1588	-0.1767	-0.132%	133.4861	0.1528	0.115%	48865	7.3861
246	57.2698	57.4110	57.34031	360.27979	2702180	133.168	-0.1873	-0.125%	133.4946	0.1613	0.121%	47176	7.3843
247	57.4110	57.5523	57.48169	361.16798	2708640	133.1753	-0.1880	-0.119%	133.5031	0.1698	0.127%	47367	7.4025
248	57.5523	57.6937	57.62299	362.05592	2715120	133.1845	-0.1488	-0.112%	133.5118	0.1783	0.134%	47558	7.4207
249	57.6937	57.8350	57.76433	362.94398	2722410	133.1541	-0.1792	-0.134%	133.4803	0.1470	0.110%	47749	7.4389
250	57.8350	57.9763	57.90567	363.83205	2728890	133.1633	-0.1700	-0.127%	133.4867	0.1554	0.117%	47940	7.4571
251	57.9763	58.1177	58.04701	364.72012	2735370	133.1725	-0.1808	-0.121%	133.4972	0.1639	0.123%	48131	7.4753
252	58.1177	58.2590	58.18835	365.60819	2741850	133.1817	-0.1518	-0.114%	133.5056	0.1723	0.129%	48322	7.4935
253	58.2590	58.4004	58.32969	366.49625	2748330	133.1908	-0.1425	-0.107%	133.5139	0.1808	0.135%	48513	7.5117
254	58.4004	58.5417	58.47103	367.38432	2755820	133.1607	-0.1728	-0.129%	133.483	0.1497	0.112%	48704	7.5299

【0 2 2 6】

【発明の効果】

本発明によれば、高い記録密度とすぐれた再生互換性を有し、且つ、繰り返し

オーバーライト耐久性と経時安定性にすぐれた相変化型光記録媒体及び光記録方法が提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明で規定する記録層の組成範囲を示す Ge S b T e 3 元状態図。

【図 2】

従来技術において開示された Ge S b T e 組成の範囲を示す Ge S b T e 3 元状態図。

【図 3】

本発明で利用できる記録媒体の層構成の一例を示す模式的断面図。

【図 4】

レーザービーム照射時の膜面方向の温度分布の例を示す模式的概念図。

【図 5】

レーザービーム照射時の膜面方向の温度分布の例を示す他の模式的概念図。

【図 6】

変調度を求めるための信号強度と信号振幅の関係を示す模式図。

【図 7】

反射率の第 1 保護層依存性の一例を示すグラフ。

【図 8】

3 値変調方式による記録方法のパルスストラテジーの一例を示す図。

【図 9】

記録層の温度の時間変化の例を示すグラフ。

【図 1 0】

マーク長変調に適した 3 値変調方式による記録方法のパルスストラテジーの例を示す図。

【図 1 1】

図 1 0 のパルスストラテジーを実現するための、3 種のゲート発生回路のタイミングを示す概念図。

【図 1 2】

実施例 1 におけるジッター、反射率及び変調度の書き込みパワー依存性を示すグラフ。

【図 1 3】

実施例 1 におけるジッター、反射率及び変調度のくり返しオーバーライトによる変化を示すグラフ。

【図 1 4】

実施例 1 (g) 及び比較例 1 (d) におけるジッターのマーク長依存性を示すグラフ。

【図 1 5】

実施例 1 におけるジッターの基板のチルト角依存性を示すグラフ。

【図 1 6】

実施例 3 における 10 回オーバーライト後のジッターの  $\alpha_1$  及び  $\alpha_c$  依存性を示すグラフ。

【図 1 7】

実施例 3 におけるジッター、R t o p 及び変調度の繰り返しオーバーライト回数依存性を示すグラフ。

【図 1 8】

実施例 5 におけるジッターのパルスストラテジー依存性、ジッターの書き込みパワー依存性、並びに 10 回オーバーライト後の R t o p 及び変調度の書き込みパワー依存性を示すグラフ。

【図 1 9】

実施例 5 におけるジッター、R t o p 及び変調度の繰り返しオーバーライト回数依存性を示すグラフ。

【図 2 0】

実施例 5 におけるジッターの長依存性を示すグラフ。

【図 2 1】

比較例 3 におけるジッターのパルスストラテジー依存性、ジッターの書き込みパワー依存性、並びに 10 回オーバーライト後の R t o p 及び変調度の書き込みパワー依存性を示すグラフ。

【図 2 2】

比較例 4 で用いた記録方法のパルスストラテジーを示す図。

【図 2 3】

比較例 4 におけるジッターのマーク長依存性及び線速依存性を示すグラフ。

【図 2 4】

比較例 7 におけるジッターの  $P_w$  及び  $P_e$  依存性を示すグラフ。

【図 2 5】


実施例 7 におけるジッターの最短マーク長依存性を示すグラフ。

【図 2 6】


実施例 9 及び比較例 9 におけるジッターの  $P_w$  依存性を示すグラフ。

【書類名】 図面



【図 1】




【図 2】



【図 3】




【図 4】







【图 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図 10】



【図 11】




【図 12】








【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 17】




【図 18】



【図 1 9】




【図 20】







【図 21】




【図 2 2】




【図 23】




【図 24】



【図 2 5】



【図 26】



(d)  $\text{In}_{0.118}\text{Ge}_{0.041}\text{Sb}_{0.817}\text{Te}_{0.224}$

(c)  $\text{In}_{0.053}\text{Ge}_{0.044}\text{Sb}_{0.888}\text{Te}_{0.215}$

(b)  $\text{In}_{0.023}\text{Ge}_{0.048}\text{Sb}_{0.719}\text{Te}_{0.21}$

(a)  $\text{Ge}_{0.05}\text{Sb}_{0.74}\text{Te}_{0.21}$

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高い記録密度と優れた再生互換性を満足し、かつ、繰り返しオーバーライト耐久性と経時安定性とに優れた相変化光記録媒体を提供する。

【解決手段】  $\text{GeSbTe}$  3元状態図において  $(\text{Sb}_{0.7}\text{Te}_{0.3})$  と  $\text{Ge}$  を結ぶ直線 A、 $(\text{Ge}_{0.03}\text{Sb}_{0.68}\text{Te}_{0.29})$  と  $(\text{Sb}_{0.9}\text{Ge}_{0.1})$  を結ぶ直線 B、 $\text{Ge}$  の含有量が 10 原子% で一定となる直線 C、さらに  $(\text{Sb}_{0.8}\text{Te}_{0.2})$  と  $\text{Ge}$  を結ぶ直線 D の 4 本の直線で囲まれた（境界上を含まない） $\text{GeSbTe}$  合金薄膜からなる相変化型記録層、を有する、最短マーク長が  $0.5\mu\text{m}$  未満のマーク長変調された非晶質マークのオーバーライトを行う書き換え可能な光学的情報記録用媒体。

【選択図】 なし

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005968]

1. 変更年月日 1994年10月20日  
[変更理由] 名称変更  
住 所 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号  
氏 名 三菱化学株式会社